

# PRESEALER

Sealer voor zwembaden/ Primer



Presealer is een sealer op basis van een copolymeer acryl emulsie, stabiel in een vochtige omgeving. Presealer creëert een beschermende film en consolidatie op de coatings van microcement voor zwembaden.

Wordt gebruikt als primer, consolideert het microcement, fungeert als een brug van de unie en maakt waterdicht.

## Omschrijving

- Consolideert de met microcement behandelde oppervlakken.
- Stabiel in vochtige ruimtes.
- Resistent tegen de alkaliteit van het microcement.

## Rendement

2 lagen: 0,12 l/m<sup>2</sup>

## Technische data

- Emulsie op waterbasis
- Melkachtige vloeistof
- Solide: 18 %
- PH tussen 7 en 8
- Viscositeit 10-11 s (Copa Ford 4)
- Dichtheid bij 20°C: 1 ± 0,01 g/ml
- Aanbrengen bij temperaturen van 5°C tot 35°C
- Hand droog na 20 minuten

## Toepassing

- a. Als sealer voor zwembaden:  
Aanbrengen met een kortharige microfiber roller in twee lagen met een wachttijd van 4 uur tussen de lagen.
- b. Als primer voor muren en vloeren.  
Aanbrengen met een kortharige microfiber roller in twee lagen met een wachttijd van 4 uur tussen de lagen.

Na het toepassen van Presealer is het noodzakelijk het oppervlak te beschermen met ten minste twee lagen sealer Topsealer WT om de weerstand en de slijtage van de coating te verhogen.  
Voor het aanbrengen van Presealer moet gecontroleerd worden of de ondergrond droog en stofvrij is. Afhankelijk van weersomstandigheden en ventilatie van de werkruimte moet u ten minste 24 uur wachten vóór het toepassen van de primer op het microcement.  
Krachtig schudden voor gebruik om de inhoud homogeen te maken.  
Een laag presealer aanbrengen met een roller waarmee het microcement volledig gedekt wordt.

## Speciale voorzorgsmaatregelen

---

Bij aanraking met de ogen deze gedurende 15 minuten met overvloedig water reinigen.  
Na aanraking met de huid wassen met water en zeep.  
Niet inslikken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen, niet braken.  
Het is raadzaam te voldoen aan de volgende maatregelen:

- Goede ventilatie.
- Veiligheidsbril om spatten te voorkomen.
- Rubberen handschoenen.

Lege verpakking moet worden afgevoerd volgens de huidige wetgeving.  
Om te voorkomen dat het product uitdroogt of dikker wordt na ieder gebruik afsluiten.  
Gewenste temperatuur voor verwerken van presealer is tussen de 10°C en 30°C.  
Dit product is niet giftig, gevaarlijk of brandbaar onder normale omstandigheden van manipulatie. Dit product bevat geen schadelijke stoffen, onder de huidige wetgeving en er is dus geen reden om etikettering te passen.  
Buiten het bereik van kinderen houden.

## Verpakking

---

Verkrijgbaar in verpakking van 5 liter.

## Reinigen van gereedschappen

---

De gereedschappen worden direct na gebruik schoongemaakt met water en zeep.

## Opslagcondities en houdbaarheid

---

Presealer moet worden opgeslagen in zijn afgesloten originele verpakking beschermd tegen weersomstandigheden en altijd tussen de 10°C en 30°C. Op een droge goed geventileerde plaats, niet in de buurt van warmtebronnen en uit het zonlicht. Het is 1 jaar houdbaar vanaf de productiedatum, indien goed bewaard.



Het product moet niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven, zonder eerst een schriftelijke instructie van de producent. Het is verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende maatregelen te nemen om te voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de lokale wetgeving. Veiligheidsfiches van het product zijn beschikbaar voor de professional. De geldigheidsduur van deze technische gegevens is tot de uitgave van een nieuwe editie.

Laatste update: Juli 2018