



# STANDARD MICRODECK

## STANDARD MICRODECK (A+B)

Microcemento di finitura



Standard Microdeck è un microcemento bicomponente in polvere per finiture decorative. È stato formulato per essere applicato come rivestimento continuo di basso spessore su pavimenti e pareti. I microcementi Topciment si applicano con frattazzo in più mani permettendo di ottenere una varietà di effetti. Come parte di un sistema di applicazione, la superficie deve essere preparata con Standard Microbase e con i prodotti consigliati da Topciment.

Formulato con leganti idraulici, inerti selezionati, resine sintetiche e additivi specifici, Standard Microdeck (componente in polvere A) deve essere miscelato con la resina Acricem (componente liquido B) rispettando le proporzioni di questa scheda tecnica per garantire le proprietà del rivestimento.

Una volta miscelato, crea un rivestimento di basso spessore da 1 a 3 mm, con elevata resistenza meccanica e forte aderenza a qualsiasi supporto: calcestruzzo, malte cementizie, ceramica, MDF, gesso e cartongesso.

### Caratteristiche

- Rivestimento continuo senza fessure (rispettare sempre i giunti di dilatazione).
- Applicabile su qualsiasi tipo di supporto: calcestruzzo, cemento, ceramica, gesso, cartongesso.
- Eccellente lavorabilità.
- Ampia gamma di colori ed effetti.
- Finiture opache, satinare e lucide.
- Elevata aderenza al supporto.

### Modo di utilizzo

#### a. Preparazione del supporto:

Prima di applicare il microcemento Standard Microdeck è necessario preparare la superficie con Standard Microbase. Il supporto di applicazione deve essere pulito e privo di grasso, la base deve essere consolidata e in buone condizioni di planimetria.

#### b. Miscela:

Al microcemento Standard Microdeck è necessario aggiungere la resina Acricem e i colori nelle proporzioni consigliate. Per garantire le proprietà del rivestimento è essenziale rispettare il rapporto tra microcemento e resina:

10 kg di Standard Microdeck L/M – 3,0 / 3,5 litri di resina Acricem

#### c. Preparazione della malta:

La malta deve prepararsi nel seguente modo:

1. Versare la resina Acricem in un contenitore, aggiungere tutta la quantità di pigmento corrispondente alla quantità di Microcemento con cui si andrà a lavorare e mescolare fino ad ottenere un liquido di colore omogeneo.
2. Versare il Microcemento in polvere nella resina gradualmente, mescolando con un miscelatore meccanico a bassa velocità.
3. Mescolare per almeno 4 minuti fino ad ottenere una miscela omogenea e priva di grumi.

d. Dosaggio:

Il rendimento su superficie preparata con Sttandard Microbase è il seguente:  
Sttandard Microdeck L/M (2 mani) – 1 kg/m<sup>2</sup>

Migliore è la condizione della superficie da rivestire, migliori sono i rendimenti e minori i costi di materiale e il tempo di applicazione. È necessario scegliere il metodo adeguato per ogni applicazione.

## Dati tecnici

<b>Tipo:</b>	Microcemento bicomponente	
<b>Aspetto:</b>	Polvere bianca	
<b>Dimensione massima degli inerti:</b>	M: 1,8 mm / L: 0,2 mm	
<b>Densità apparente:</b>	Polvere – 1175 ± 50 kg/m <sup>3</sup>	
	Impasto – 1505 ± 50 kg/m <sup>3</sup>	
	Materiale indurito – 1390 ± 50 kg/m <sup>3</sup> (28 giorni)	
<b>Resistenza alla compressione (EN 13892-2):</b>	28 giorni:	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistenza alla flessione (EN 13892-2):</b>	28 giorni:	≥ 10 N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistenza all'adesione (EN 13892-8):</b>	28 giorni:	≥ 1,2 N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistenza scivolamento (EN 12633:2003):</b>	USRV Rd = 25    Classe 1	
<b>Reazione al fuoco (EN 13501-1):</b>	B <sub>FL</sub> s1	

## Applicazione

a. Mani di preparazione:

A seconda del tipo di supporto, applicare una o due mani di Sttandard Microbase con frattazzo metallico. Su pavimento applicare sempre due mani con la rete di fibra di vetro flessibile Builtext. Prima di applicare un nuovo strato, lasciare asciugare lo strato anteriore e carteggiare delicatamente con una levigatrice rotorbitale con carta vetrata a grana 40, al fine di eliminare le imperfezioni.

b. Mani di finitura:

Applicare due mani di Sttandard Microdeck stendendolo con l'aiuto di un frattazzo di acciaio flessibile utilizzando una delle due tecniche seguenti.

“Fresco su fresco”

Sttandard Microdeck può essere lavorato utilizzando la tecnica “fresco su fresco” applicando l'ultima mano quando il microcemento appena applicato non si attacchi più alle dita al toccarlo. La prima mano di Sttandard Microdeck, applicata con questa tecnica, non deve essere levigata. Nel caso in cui rimangano sbavature o grumi, questi saranno rimossi con la spatola di appoggio. Applicare la seconda mano lavorando su tavole in polistirolo espanso. Eseguire una levigatura leggera con la levigatrice rotorbitale o con un guanto abrasivo con carta a grana 80 per eliminare le imperfezioni non appena il materiale sia asciutto (non appena abbia cambiato tonalità e appaia più chiaro).

“Fresco su asciutto”

Prima di applicare una nuova mano, lasciare asciugare la precedente per circa tre ore ed eseguire una leggera levigatura con una levigatrice rotorbitale o con un guanto abrasivo con carta a grana 80 al fine di eliminare le imperfezioni.

Non applicare strati di più di 1 mm di spessore per i microcementi Sttandard Microbase e Sttandard Microdeck. Si raccomanda uno spessore totale dell'intero sistema da 1 a 3 mm.

c. Sigillatura:

I microcementi Topciment devono essere sigillati una volta induriti, tra le 24 e le 48 ore. Questa operazione non deve essere mai fatta prima che il rivestimento abbia raggiunto una umidità inferiore al 5% misurata con strumenti adatti a questo scopo. I microcementi Topciment possono essere sigillati con il primer tappa pori Presealer e con vernice all'acqua Topsealer WT. Raccomandiamo di seguire scrupolosamente i consigli di appli

## Precauzioni speciali

Questo prodotto contiene cemento.

- Evitare il contatto con gli occhi e la pelle e l'inalazione della polvere.
- Utilizzare guanti di gomma e occhiali di protezione.
- Non applicare il prodotto ad una temperatura ambiente più bassa di 10°C o superiore ai 30°C.

Le basse temperature allungano e le alte riducono notevolmente la durata del prodotto e la sua asciugatura.

I contenitori vuoti devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

## Campo di applicazione

Malta per rivestire pareti verticali e pavimenti di aree commerciali e residenziali interne o esterne, asciutte o umide.

## Presentazione

Il prodotto è disponibile in contenitori da 20 kg.

## Pulizia degli strumenti

Gli strumenti vanno lavati con acqua immediatamente dopo l'uso. Una volta indurito, il materiale può essere rimosso solo con mezzi meccanici.

## Tempo di vita del prodotto

La durata del prodotto o Pot life è di 1 ora a circa 20°C.

Si consiglia di realizzare quantità diverse di impasti a seconda dell'esperienza dell'applicatore.

## Conservazione

Deve essere conservato nel suo contenitore originale chiuso e protetto dalle intemperie sempre a temperature tra 10°C e 30°C. in un posto ben secco ed aerato, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta. Il tempo di utilizzo è di 1 anno dalla data di produzione, se correttamente conservato.



topciment.com

Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli specificati, senza istruzioni scritte sulla sua manipolazione. È sempre responsabilità dell'utente adottare le misure appropriate al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla legge. Le schede di sicurezza del prodotto sono a disposizione del professionista.

Ultima edizione: November 2020