



PRESEALER[®] 泳池的密封剂 / 封孔剂

Presealer[®]封孔剂是一种用于Atlanttic大西洋泳池系统的水基密封剂, 它可以创建一个保护和巩固薄膜。

它也被用作Standard标准系列, Unlimited无局限系列, Evolluttion单组份微水泥系列中微水泥与罩面剂之间的连接桥梁。它能巩固、防水。用丙烯酸配制的乳液状, 在潮湿的环境中有稳定的性能。

特性

- 巩固微水泥涂层
- 在潮湿的环境中稳定
- 对微水泥的碱性有抵抗力
- 强粘附力
- 易于应用

涂布率

- 2层: 0,12 l/m²

技术参数

- 水基乳剂
- 乳白色液体
- 固化体: 18%。
- PH值在7和8.5之间
- 粘度 10-11 s (福特杯 4)
- 20°C时的密度: 1 ± 0,01 g/ml
- 应用温度在5°C到35°C
- 20分钟后, 触感干燥

应用

a. 作为游泳池密封剂。

在应用Presealer[®]之前, 必须检查面层是否是干燥和没有灰尘的。根据气候和通风条件必须至少间隔24小时的时间, 才能在微水泥上涂抹。

用短毛的微纤维滚筒涂抹两层, 两层之间要间隔4小时。

如果涂抹此清漆后7天内下雨, 清漆会出现污渍痕迹, 必须让其干燥、打磨和然后再重新上漆。

b. 作为墙壁和地板的微水泥与罩面树脂的连接桥梁

在应用Presealer[®]之前, 必须检查面层是否干燥和没有灰尘。根据气候和通风条件, 必须至少

间隔24小时的时间,才能在微灰泥上涂抹。用纤维短毛滚筒涂抹两层,两层之间要间隔4小时。

在使用Presealer®后,必须至少再涂抹两层我们的Topsealer WT清漆*产品之一,以保护表面,增加抗化学性和耐磨性。

*Topsealer WT One Coat双组份水基清漆, Topsealer WT Anti Slip防滑清漆, Topsealer WT Quick Dry快干清漆, Topsealer WT Spray喷涂清漆。

特别注意

如果接触到眼睛,用大量的水冲洗15分钟。

如果接触到皮肤,请用肥皂和水清洗。请勿吞咽。如果摄入,不要催吐,立即就医。

建议采取以下措施。

- 通风良好。
- 保护性护目镜,防止飞溅。
- 橡胶手套

空的容器应按照法律规定进行丢弃处理,为防止产品变干或变稠,每次使用后要盖上盖子。

该产品在正常处理条件下是无毒、无害和不易燃的。产品不含任何对人体有害的物质除了依照使用说明外,不需采取任何额外措施。

放在儿童接触不到的地方。

请看技术参数以了解更多信息

包装

每桶 5 L 包装

工具的清洁

工具在使用后应立即用肥皂和水清洗。

保存条件

该产品应存放在其原来的桶内,密封好,放在温度10°C和30°C之间,干燥和通风的地方,远离热源和阳光直射。保质期为1年,从制造日期起一年内妥善保存。



在没有得到书面准许的情况下,不得将该产品用于规定以外的用途。使用者有责任采用适当方式,并遵守法规要求。产品的技术参数表可供专业人士使用。

最新版本: 2021年6月