

AS7761 Test

Date:2011.06.16

Test Information			
Test Date	2011.06.15 ~ 06.16	Test Surface	SUS
Tested by	SS Nam	Test Condition	25°C / 45%

Test Results										
Test Item	Unit	Spec	Original Data			Average	Complaint Sample			Average
90 ⁰ Peel Adhesion (20min)	N/25mm	INFO only	0.67	0.54	0.73	0.65	0.60	0.72	0.70	0.67
90 ⁰ Peel Adhesion (24hr)	N/25mm	<5	0.80	0.77	0.81	0.79	0.70	0.75	0.78	0.74
Release Force (300in/min)	g/25mm	INFO only	10.7	10.8	10.4	10.6	9.4	9.6	9.2	9.4