

LIMITACIONES

No utilice el **Sika®Mortero Impermeable** para impermeabilizar placas o superficies con movimiento. Si la mezcla pierde manejabilidad por resecamiento, agregue un poco de agua y mezcle nuevamente. Superficies muy lisas deben hacerse rugosas por cualquier medio mecánico para garantizar la adherencia

En tanques, la superficie tratada con el producto puede darse al servicio dos (2) días después de aplicar la última capa (El producto por ser con base en cemento, puede generar cambios de ph en el agua almacenada, por consiguiente se debe proceder a lavados sucesivos para neutralizar el ph).

Si se usa **Sika®ViscoBond** ó **SikaLátex®** para mejorar la adherencia del producto, espere 7 días antes de llenar el tanque. Cuando no utilice la totalidad del producto, cierre bien la bolsa y almacénela en un lugar seco. No aplique **Sika®Mortero Impermeable** en superficies sometidas a agresiones químicas, ni lo aplique por debajo de los 5°C. El producto aplicado a la vista no es uniforme en el color, en obras donde se requiera uniformidad y estabilidad de color, aplicar **SikaColor C**.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Seis (6) meses desde la fecha de producción. Almacene el producto sobre estibas de madera, en lugar seco, bajo techo, en su empaque original, bien cerrado. Transportar en vehículos cerrados protegidos de la humedad y la lluvia.

Consultar la Hoja técnica vigente del producto antes de su







Neto: 10 kg



Sika ® Mo rte 70

7

M

ble

Recubrimiento cementoso concreto y mampostería.



Sika®Mortero Impermeable

Recubrimiento cementoso para impermeabilizar concreto y mampostería.



- Permite que la superficie respire, no es barrera
- Fácil de aplicar y puede utilizarse en contacto co

BLANCO



Impermeable

Mortero

Sika®

Recubrimi concreto y

8

Sika®Mortero Impermeable

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika®Mortero Impermeable es un recubrimiento elaborado con base en cemento y aditivos, para impermeabilizar superficies en concreto y mampostería.

Para impermeabilizar muros, sótanos, tanques, albercas, paredes de baños, duchas, culatas, cimientos, sobrecimientos y zonas húmedas en general. Apto para el uso en contacto con agua potable.

CERTIFICADOS / NORMAS

Clasificación USGB LEED: **Sika®Mortero Impermeable** conforme a los requisitos LEED v3. IEQ, crédito 4.2: Materiales de baja emisión: pinturas y recubrimientos. (Método SCAQMD 304 91) Contenido de VOC< 340 gr/l.

INSTRUCCIONES DE APLICACION Calidad del sustrato pre-tratamiento

La superficie a proteger debe estar rugosa, sana y limpia (libre de polvo, pintura, grasa u otras sustancias extrañas). Antes de la aplicación del producto se debe saturar completamente la superficie con agua, evitando empozamientos.

Mezclado: Sacuda la bolsa para homogeneizar el producto. Mezcle 3 partes de **Sika®Mortero Impermeable** con una parte de agua limpia (en volumen). En un recipiente limpio, coloque la cantidad de agua indicada y adicione gradualmente el Sika®Mortero Im**permeable**, mezcle manualmente o con un taladro de bajas revoluciones, hasta obtener una mezcla uniforme de consistencia pastosa y excenta de grumos. Deje reposar la mezcla entre 5 y 10 minutos. Si una brocha colocada dentro de la mezcla permanece en posición vertical, se considera que el producto tiene la consistencia adecuada para su aplicación.

Aplicación: **Sika®Mortero Impermeable** se aplica con una brocha o cepillo de fibra, llana metálica, de madera o esponja.

Aplique el **Sika®Mortero Impermeable**e como una capa densa, aprox 1.0 mm/capa, repártalo uniformemente, conservando el sentido de la aplicación para lograr un buen acabado. Se deben aplicar dos (2) capas de producto, la segunda capa se aplica después de 12 horas de haber aplicado la primera. Para obtener un mejor curado, humedezca con agua el **Sika®Mortero Impermeable**, 3 o 4 horas después de haberlo aplicado.

Aprox. 2 kg/metro² para las dos capas, dependiendo de la rugosidad

de la superficie (1 kg/metro²/capa de 1 mm de espesor).

Sika Colombia S.A.S. Fabricado por Sika Colombia S.A.S Vereda Canavita, km 20.5 Autopista Norte, Tocancipá Conmutador: 878 6333 Colombia - web: sika.com.co

www.acycia.com 1459-00

30 mm

460 mm

30 mm 30 mm 700 mm

