

LUBCOM S.A

PLOIESTI - ROMÂNIA

U 90 Ca 1

U 90 Ca 2

U 90 Ca 3

1. CARACTERIZARE

UNSORILE U90 CA1,2, 3 sunt unsori pe bază de săpun de calciu hidratat.

2. APLICATII

Produsele se utilizează la lubrifierea lagărelor, rulmentilor si altor utilaje care functionează în domeniul termic - 30°C...+ 70°C.

3. AVANTAJE

Sunt lubrifianți de uz general.

Asigură lubrifierea si protectia anticorosiva pe perioade lungi.

Sunt rezistente la apa.

Au o buna stabilitate mecanica si in depozitare.

4. PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE SI DE PERFORMANȚĂ

| | U90Ca1 | U90Ca2 | U90Ca3 |
|--------------------------------------|----------------|--------|--------|
| Penetratie 25°C, 0.1 mm | 320 | 280 | 240 |
| Punct de topire, °C | 88 | 92 | 95 |
| Stabilitate coloidala | - | 10 | 8 |
| Test Cooper de coroziune la 70°C, 5h | pass | | |
| Influenta apei la 50°C | Fara influenta | | |
| Continut de apa, % | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Stabilitate roling | - | 7 | 12 |
| Limita de presiune | - | 180 | 220 |
| Test masina 4 bile | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Test compatibilitate la 70°C | 4 | 4 | 4 |

5. MOD DE AMBALARE

Butoaie cu capac amovibil de 50 si 180 kg .