- 2. В лабораторной практике давно подмечено, что при длительном хранении (год и более) растворов ортофосфата натрия, сульфида натрия или разбавленного раствора гидроксида натрия на стенках стеклянных склянок образуется полупрозрачный налет А. При высыхании налет теряет прозрачность, становясь белым, переходя в соединение В. Превращение это необратимо, а смачивание водой или исходными растворами не возвращает прозрачность. В полупрозрачном состоянии А легко смывается механическими способами, а побелевший налет удалить механическим способами становится весьма затруднительно. Налет не растворяется и на холоду в соляной, азотной кислотах и концентрированной щелочи. Однако А и В можно легко смыть с помощью смеси одноосновной минеральной кислоты X с концентрированной серной кислотой.
- 1) Напишите химическую формулу вещества, составляющего основу А и В, и кислоты Х.
- 2) Напишите уравнения реакций, обуславливающих появление налета **A** под действием перечисленных растворов, реакции перехода **A** в **B** и реакций этих веществ с кислотой **X**.
- 3) Для чего в «моющую» смесь кислот добавляют серную кислоту? Почему не используют чистую \mathbf{X} ?
- 4) При хранении концентрированных растворов гидроксида натрия в стеклянной таре образование **A** не наблюдается. Объясните причину.

No 2

- A− H₂SiO₃ · YH₂O, B − H₂SiO₃, X − плавиковая кислота, HF
- Уравнения реакций:

 $Na_3PO_4 + H_2O \leftrightarrow Na_2HPO_4 + NaOH$

 $Na_2S + H_2O \leftrightarrow NaHS + NaOH$

 $2NaOH + SiO_2 = Na_2SiO_3$ (p-p)

 $Na_2SiO_3_{(p-p)} + (2+Y)H_2O = H_2SiO_3 \cdot YH_2O + 2NaOH$

 $H_2SiO_3 \cdot YH_2O = H_2SiO_3 + YH_2O$

 $H_2SiO_3 \cdot YH_2O + 6HF = H_2SiF_6 + (2+Y)H_2O$

 $H_2SiO_3 + 6HF = H_2SiF_6 + 2H_2O$

- Серная кислота в моющей смеси кислот, понижает активность плавиковой, делает ее менее едкой по отношению к стеклянной посуде. Чистая плавиковая кислота разъедала бы стенки стеклянных сосудов.
- 4) В концентрированном растворе гидроксида натрия очень высокое значение рН, и хотя оксид кремния из стекла постепенно растворяется, но реакция гидролиза силиката натрия не идет, и осадок кремниевой кислоты не выпадет

Рекомендации к оцениванию:

1.	Установление соединений A и B по 1 баллу	3.5 балла
	Установление соединения X – 1.5 балла	
2.	Уравнения реакций по 0.5 балла	3.5 балла
3.	Объяснение роли серной кислоты – 1.5 балла	3 балла
	Объяснение отсутствия вещества А с концентрированным раствором	
	гидроксида натрия – 1.5 балла	
	итого:	10 баллов