DIRAT- TRATE - LABOR



INSTALACIÓN: ST CH BURGUILLO

.0

Nº FABRICACIÓN: 61755-CEN

Expediente: 11

MÁQUINA:

TP-2

MARCA CEN

POTENCIA (MVA): 30

TENSIONES (kV):

132/15/15

P.SERVICIO:

01/01/1970

TIPO DEPÓSITO

SILICAGEL

TIPO ACEITE:

REPSOL TENSION

REFRIGERACIÓN ONAF

٩F

CTC: DIII-

DIII-200-Y-45/60-12233W

Informe										11
IIIIOIIIIE										11
P. Muestra	FC		FC							
GAS (ppm)	22/11/1999	05/05/2003	02/06/2005	29/03/2007	28/03/2008	02/02/2009	06/05/2015	04/05/2017	08/05/2018	14/05/2019
H2	9,8	56	34	31	44	33	9,0	43	36	40
O2	21717	19045	13244	20851	20145	23008	8433	23937	25398	48365
N2	56008	73883	59127	57513	66330	71412	38768	55360	58447	16746
СО	186	336	208	148	228	266	20	0,0	125	132
CO2	3452	3717	2424	2506	2996	3394	259	3276	3703	3040
CH4	7,9	13	12	10	11	16	0,0	13	13	11
C2H6	1,7	1,7	2,4	1,7	1,9	2,1	0,0	16	2,1	2,0
C2H4	32	41	38	32	36	37	1,0	39	42	41
C2H2	43	93	94	93	94	77	0,0	136	142	147

Informe									11
P. Muestra	0	0	0	0	FC	FC	FC	FC	FC
Fecha	02/06/2005	29/03/2007	28/03/2008	02/02/2009	10/12/2014	06/05/2015	04/05/2017	08/05/2018	14/05/2019
Temperatura (°C)	0	0	40	42	40	38	45	0	45
Color	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0
Acidez (NN)	0,030	0,030	0,120	0,030	0,050	0,040	0,030	0,050	0,048
Agua (mg/kg)	27	19	17	13	4	7	16	20	23
Tan δ -DDF (%)	0,64	1,2	1,5	0,95	1,3	3,1	1,8	1,3	1,0
Rigidez D, (kV)									·
Contenido inhibidor (%)									

DIAGNÓSTICO

Las concentraciones de gases encontradas en el análisis de cromatografía de gases presentan valores normales. . Respecto al estado dieléctrico del aceite, se ha encontrado un elevado valor de contenido en agua por lo que es necesario proceder a valorar un posible reacondicionado del mismo. Continuamos con su gama normal de mantenimiento.

ANTECEDENTES

FECHA	
06/05/2015	Reacondicionado
06/05/2015	Traslado

FECHA PRÓXIMO CONTROL	01/05/2020	FECHA PRÓXIMO CONTROL	01/05/2020
C/C	Realizado Gases	Realizado Fisicoquímico	LABORATORIO
Fraile, Iglesias	Laboratorio externo	Laboratorio externo	Diego Lumbreras Basagoiti