DIRAT- TRATE - LABOR



INSTALACIÓN: ST RABASA

Nº FABRICACIÓN: 116765-INC

Expediente: 2

MÁQUINA:

TP-3

MARCA INC POTENCIA (MVA): 40

TENSIONES (kV):

132/20

P.SERVICIO:

05/07/2000

TIPO DEPÓSITO

SILICAGEL

TIPO ACEITE:

REPSOL TENSION

REFRIGERACIÓN ONAF

CTC:

MIII-350-Y-72/B-10191W

Informe									1	2
P. Muestra	FC									
GAS (ppm)	09/06/2010	16/03/2011	04/06/2012	11/06/2013	03/06/2014	08/06/2015	15/06/2016	16/06/2017	10/07/2018	17/06/2019
H2	48	41	24	15	19	9,0	6,6	14	22	22
O2	10217	11564	16207	6218	23232	11971	19413	23320	13706	54190
N2	66006	65868	62480	53698	98941	54172	55187	72690	53713	16623
СО	434	517	305	291	379	227	201	276	438	360
CO2	3552	3022	3973	3127	3276	2607	3159	4382	4560	4688
CH4	19	13	10	4,6	5,5	2,0	1,8	4,5	4,0	4,0
C2H6	37	16	13	6,6	4,5	4,0	3,0	3,7	4,0	3,0
C2H4	12	7,1	7,7	5,3	6,7	5,0	2,3	3,7	4,0	4,0
C2H2	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0

Informe								1	2
P. Muestra	0	0	FC						
Fecha	16/03/2011	04/06/2012	11/06/2013	03/06/2014	08/06/2015	17/06/2016	16/06/2017	10/07/2018	17/06/2019
Temperatura (°C)	0	42	50	42	0	50	40	52	23
Color	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	2,5	2,5
Acidez (NN)	0,140	0,180	0,180	0,210	0,200	0,170	0,260	0,201	0,242
Agua (mg/kg)	6	16	15	13	14	12	13	16	17
Tan δ -DDF (%)	2,5	2,8	3,2	3,8	3,6	3,8	3,8	2,2	2,2
Rigidez D, (kV)									
Contenido inhibidor (%)									

DIAGNÓSTICO

Las concentraciones de gases encontradas en el análisis de cromatografía de gases presentan valores normales. . Respecto al estado dieléctrico del aceite, se ha encontrado un elevado valor de acidez por lo que es necesario proceder a valorar su posible regenerado. Continuamos con su gama normal de mantenimiento.

ANTECEDENTES

FECHA	

FECHA PRÓXIMO CONTROL	01/06/2020	FECHA PRÓXIMO CONTROL	01/06/2020
C/C	Realizado Gases	Realizado Fisicoquímico	LABORATORIO
García Bosch, P.Ibañez	Laboratorio externo	Laboratorio externo	Diego Lumbreras Basagoiti