DIRAT- TRATE - LABOR



INSTALACIÓN: STR CREVILLENTE

Nº FABRICACIÓN: LCL44934-SIE

Expediente: 19

TENSIONES (kV):

MÁQUINA:

SIE

POTENCIA (MVA): 20

66/20/5

TP-1

P.SERVICIO:

MARCA

01/01/1974

TIPO DEPÓSITO

SILICAGEL

TIPO ACEITE:

REPSOL TENSION

REFRIGERACIÓN ONAF CTC:

WF-III-Y

Informe										19
P. Muestra		FC								
GAS (ppm)	12/06/2001	24/09/2003	10/07/2006	18/12/2009	15/04/2010	09/07/2011	03/07/2013	29/06/2015	27/06/2017	16/07/2019
H2	8,1	12	13	19	10	2,9	13	7,0	7,2	0,0
O2	6192	15890	14342		21564	9260	19295	23197	36111	58909
N2	57351	67212	64807		66275	39247	96151	70638	83841	16878
СО	558	721	745	443	398	25	243	186	185	142
CO2	4644	6680	4313	4803	4557	235	1622	1269	1791	1279
CH4	3,9	4,4	3,6	25	3,6	1,7	3,3	1,0	1,9	1,0
C2H6	1,5	1,3	1,7	59	3,1	0,0	3,3	2,0	1,4	2,0
C2H4	38	35	36	62	40	0,0	32	22	24	21
C2H2	8,3	2,9	1,2	3,5	5,9	0,0	13	8,0	9,5	7,0

Informe									19
P. Muestra	0	0	0	0	0	FC	FC	FC	FC
Fecha	10/07/2006	18/12/2009	15/04/2010	07/07/2011	09/07/2011	03/07/2013	29/06/2015	27/06/2017	16/07/2019
Temperatura (°C)	0	45	0	65	45	27	44	33	25
Color	5,0	5,0	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	4,5
Acidez (NN)	0,100	0,110	0,110	0,100	0,120	0,130	0,220	0,140	0,204
Agua (mg/kg)	34	51	19	4	14	13	13	14	29
Tan δ -DDF (%)	2,6	6,2	6,1	6,5	6,6	6,2	8,3	10,0	9,2
Rigidez D, (kV)									
Contenido inhibidor (%)									

DIAGNÓSTICO

Las concentraciones de gases encontradas en el análisis de cromatografía de gases presentan valores similares a los encontrados en análisis precedentes. Por otro lado, las características fisicoquímicas del aceite presentan valores elevados por lo que serían necesarias valorar acciones correctoras sobre el mismo, pero debido a la edad del mismo se desaconseja tratamiento alguno. Se mantiene su gama normal de mantenimiento.

ANTECEDENTES

FECHA	

FECHA PRÓXIMO CONTROL	01/07/2021	FECHA PRÓXIMO CONTROL	01/07/2021		
C/C	Realizado Gases	Realizado Fisicoquímico	LABORATORIO		
García Bosch, P.Ibañez	Laboratorio externo	Laboratorio externo	Diego Lumbreras Basagoiti		