## **DIRAT- TRATE - LABOR**



INSTALACIÓN: STR LLIRIA (LIRI)

Nº FABRICACIÓN: 82389-GEE

Expediente: 22

20

MÁQUINA: TP-3 MARCA GEE POTENCIA (MVA):

**TENSIONES (kV):** 66/20 **P.SERVICIO:** 01/01/1976

TIPO DEPÓSITO

SILICAGEL

TIPO ACEITE:

REPSOL TENSION

REFRIGERACIÓN ONAN

CTC:

DIII-300-Y-80 -10191W

Informe										22
IIIIOIIIIe										
P. Muestra		FC								
GAS (ppm)	19/11/2001	08/11/2004	22/03/2007	17/01/2008	15/04/2009	06/04/2011	04/04/2013	14/04/2015	03/04/2017	17/04/2019
H2	116	84	145	3,6	112	58	69	61	63	83
O2	5868	3306	12704	6286	19173	10655	14489	13379	15639	61964
N2	62949	67232	74223	23549	71884	61059	68300	73062	59681	16992
СО	925	884	622	23	432	366	401	435	420	525
CO2	4350	4211	3277	173	1835	2396	3016	3139	5136	4646
CH4	35	23	33	0,8	17	14	12	10	12	13
C2H6	7,1	4,7	7,1	0,3	8,0	4,8	2,8	4,0	13	2,0
C2H4	140	63	64	0,7	26	27	29	33	32	27
C2H2	210	96	199	4,3	103	97	120	181	134	148

Informe									22
P. Muestra	0	0	0	0	0	FC	FC	FC	FC
Fecha	08/11/2004	22/03/2007	17/01/2008	16/04/2009	06/04/2011	04/04/2013	14/04/2015	03/04/2017	17/04/2019
Temperatura (°C)	0	0	0	0	20	20	0	37	42
Color	6,0	6,0	5,5	5,5	5,5	6,0	5,5	5,5	5,0
Acidez (NN)	0,210	0,190	0,170	0,190	0,200	0,150	0,210	0,200	0,242
Agua (mg/kg)	14	13	7	15	11	9	24	8	21
Tan δ -DDF (%)	0,50	9,9	8,3	8,5	8,9	12,3	12,6	10,4	9,3
Rigidez D, (kV)									
Contenido inhibidor (%)									

## DIAGNÓSTICO

Las concentraciones de gases encontradas en el análisis de cromatografía de gases presentan valores normales. . Respecto al estado dieléctrico del aceite, se ha encontrado un elevado valor de acidez por lo que es necesario proceder a valorar el regenerado del mismo. Continuamos con su gama normal de mantenimiento.

## **ANTECEDENTES**

FECHA	
17/01/2008	Traslado
17/01/2008	Reacondicionado

FECHA PRÓXIMO CONTROL	01/04/2021	FECHA PRÓXIMO CONTROL	01/04/2021		
C/C	Realizado Gases	Realizado Fisicoquímico	LABORATORIO		
García Bosch, Ortiz	Laboratorio externo	Laboratorio externo	Diego Lumbreras Basagoiti		