DIRAT- TRATE - LABOR



INSTALACIÓN: ST PLASENCIA

Nº FABRICACIÓN: 103506-INC

Expediente: 17

MÁQUINA:

TP-4

MARCA INC POTENCIA (MVA): 10

TENSIONES (kV):

45/13,2

P.SERVICIO:

01/01/1992

TIPO DEPÓSITO

SILICAGEL

TIPO ACEITE:

REPSOL TENSION

REFRIGERACIÓN ONAN

CTC:

VIII-200-D-60-14140

Informe										17
P. Muestra	FC		FC							
GAS (ppm)	06/03/2001	03/03/2003	30/01/2006	28/02/2007	13/04/2009	29/03/2011	18/03/2013	25/05/2015	01/03/2017	25/02/2019
H2	227	11	12	18	25	61	31	35	24	29
O2	1077	2492	4048	6877	14216	19160	14142	14817	19201	64283
N2	65842	59065	64918	77205	49115	78252	56897	66200	65965	18308
СО	425	449	478	341	176	221	278	325	342	462
CO2	1696	1388	1808	1961	1319	1907	2459	2655	3938	3891
CH4	77	56	57	17	5,0	8,1	7,4	4,9	5,1	4,0
C2H6	117	67	45	20	6,0	9,1	3,9	3,7	4,0	3,0
C2H4	13	9,0	9,5	7,3	5,0	4,9	4,2	3,7	6,2	4,0
C2H2	1,2	1,8	2,3	4,6	9,0	4,3	2,5	0,0	7,7	11

Informe									17
P. Muestra	0	0	0	0	FC	FC	FC	FC	FC
Fecha	30/01/2006	28/02/2007	13/04/2009	29/03/2011	18/03/2013	06/05/2015	05/06/2015	01/03/2017	25/02/2019
Temperatura (°C)	0	0	40	0	40	48	40	24	38
Color	4,0	4,0	4,0	4,0	4,5	4,0	4,5	4,5	4,0
Acidez (NN)	0,180	0,190	0,180	0,180	0,230	0,230	0,250	0,250	0,304
Agua (mg/kg)	11	12	54	17	13	5	14	9	23
Tan δ -DDF (%)	9,2	7,8	6,5	14,0	8,1	6,2	10,3	7,1	8,3
Rigidez D, (kV)						75,0			
Contenido inhibidor (%)									

DIAGNÓSTICO

Las concentraciones de gases encontradas en el análisis de cromatografía de gases presentan valores normales. . Respecto al estado dieléctrico del aceite, se ha encontrado un elevado valor de acidez por lo que es necesario proceder al regenerado del mismo. Continuamos con su gama normal de mantenimiento.

ANTECEDENTES

FECHA	
03/03/2003	Regeneración

FECHA PRÓXIMO CONTROL	01/03/2021	FECHA PRÓXIMO CONTROL	01/03/2021
C/C	Realizado Gases	Realizado Fisicoquímico	LABORATORIO
Bielsa, Schez. Rosado	Laboratorio externo	Laboratorio externo	Diego Lumbreras Basagoiti