
Original (VP/voltage.csv)
Recomputed (variant B)
0 K voltage profiles: original vs recomputed (one Ry→eV constant, QE-based μ)
LiCoO2
avg 3.836 → 3.797 V
(Δ -0.039 V)
NaCoO2
avg 2.598 → 2.598 V
(Δ +0.000 V)
LiFePO4
avg 2.941 → 2.940 V
(Δ -0.001 V)
Li2MnO3
avg 3.697 → 3.696 V
(Δ -0.001 V)
MgV2O4
avg 0.641 → 0.641 V
(Δ +0.000 V)
KVPO4F
avg 2.717 → 2.717 V
(Δ +0.000 V)
Voltage (V)
x = n(Li) / n_max
x = n(Na) / n_max
x = n(Mg) / n_max
x = n(K) / n_max