FICHA TÉCNICA

DESENCOFRANTE PROFESIONAL ALMA

Máximo rendimiento para moldes metálicos y de madera

ALMA® Material Profesional

CÓDIGO
ALMA-DP200

VERSIÓN: 1.0
REVISIÓN: JUNIO 2026

DESCRIPCIÓN

Desencofrante de alto rendimiento, formulado con aditivos especiales que proporcionan un excelente efecto separador y protección del molde. Apto para uso directo en moldes metálicos y diluido en moldes de madera.

APLICACIONES

Indicado para todo tipo de encofrados y moldes metálicos o de madera utilizados en prefabricados de hormigón, obra civil y piezas especiales.

VENTAJAS

- Uso directo en moldes metálicos.
- Alto rendimiento y economía.
- Excelente acabado superficial del hormigón.
- Protege el molde y facilita su limpieza.
- Libre de siliconas.
- Apto para aplicaciones en obra y prefabricado.

MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto sobre el molde limpio y seco mediante brocha, rodillo o pulverizador.

DILUCIÓN / USO RECOMENDADO

MOLDES METÁLICOS	**USO DIRECTO** Aplicar sin diluir.
MOLDES DE MADERA	1 parte de producto + 5 partes de agua.

CONSUMO ORIENTATIVO

Moldes metálicos: 20 – 40 m²/L

Moldes de madera: 10 – 20 m²/L

El consumo puede variar según la porosidad del molde y el sistema de aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido ámbar
Densidad (20 °C)	0,88 g/cm³
Viscosidad (20 °C)	80 mm²/s
pH (disolución 5%)	6
Base química	Emulsión de aceites especiales
Libre de siliconas	Sí

PRESENTACIÓN

Envases de 25, 200 y 1.000 L.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en envase original cerrado, en lugar fresco y seco, a temperaturas entre 5 °C y 30 °C. Proteger de las heladas. Conservación: 12 meses desde la fecha de fabricación.

SEGURIDAD

En caso de proyecciones accidentales en los ojos, lavar con abundante agua. Para más información, consulte la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

ALMA MATERIAL PROFESIONAL, S.L.
Polígono Industrial Saprelorca
Avda. Río Júcar, Parcela N4
30817 Lorca (Murcia) – España

968 07 65 60
625 305 298
suministrosalma@gmail.com
www.almamaterialprofesional.es

La información y recomendaciones aquí contenidas se basan en ensayos de laboratorio y nuestra experiencia en la práctica. Debido a las diferentes condiciones de las obras, los datos pueden verse modificados. Nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica anula las anteriores.