ALMA
Material Profesional

PINTURA BITUMINOSA

Imprimación bituminosa al agua

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Imprimación bituminosa constituida por una emulsión acuosa. Pintura bituminosa fijadora al agua que se emplea en construcción como capa de base para obstruir el polvo y los poros del hormigón.

CARACTERÍSTICAS

Se caracteriza por su adhesión, buena penetración en la superficie y, sobre todo, por ser a base de agua; por lo tanto, no es inflamable ni peligrosa para el usuario.

APLICACIONES

Se aplica en estructuras de cemento de viaductos, puentes, muros de contención o cubiertas de edificios civiles e industriales. Especialmente indicada en trabajos de impermeabilización en zonas habitadas, donde se desaconseja el uso de productos a base de disolvente. Gran capacidad de penetración y estabilización en superficies de cemento secas o ligeramente mojadas. Una vez aplicada, garantiza una buena adhesión de las membranas líquidas bituminosas.

MODO DE EMPLEO

1. **PREPARACIÓN**
   Las superficies de hormigón deben estar lo más secas posible, sin aceites, polvo suelto ni otras sustancias. Listo para su uso: basta mezclarlo ligeramente antes de la primera aplicación.

2. **APLICACIÓN**
   Aplicar con cepillo, pistola, rodillo o brocha. Evitar días fríos y húmedos o con previsión de lluvia: al ser un producto al agua, no seca y se despinta. Limpiar el equipo con agua.

DATOS TÉCNICOS

FORMA FÍSICA	Líquido
COLOR	Ocre
RESIDUO SECO	30 % ± 5
DENSIDAD (20 °C)	0,98 – 1,08
CONSUMO	200 – 400 g/m², según porosidad y absorción del soporte
SECADO	Óptimo a las 4 – 6 h; hasta 8 h con grandes espesores, frío o superficies poco absorbentes

ALMACENAMIENTO

Durante el invierno, conservar en ambientes con temperatura no inferior a +5 °C. El producto no tolera el hielo.



★ **No inflamable ni peligrosa para el usuario**

BASE AGUA **NO INFLAMABLE**