Malla Pintura

Refuerzo para pinturas y revestimientos

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Malla de fibra de vidrio de baja gramaje con tratamiento antiálcali, ideal para refuerzo en sistemas de pintura y revestimiento de paredes.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Densidad lineal urdimbre	**45 × 2 tex**
Densidad lineal trama	100 tex
Anchura estándar	1.000 mm
Longitud de rollo	50 m
Tensión rotura longitudinal	850 N/50mm
Tensión rotura transversal	650 N/50mm
Contenido combustible (LOI)	18% ± 0,5
Tratamiento	Resistencia alcalina sin emoliente
Resist. alcalinidad	Retención ≥ 65% tras 28 d en NaOH 5%
Presentación	Rollos 50 m, 30 rollos/caja en palet
Almacenaje	Lugares secos, –10 °C a +50 °C
Peso por rollo	Neto 4,5 kg – Bruto 4,7 kg



ALMA garantiza la calidad de sus productos, no haciéndolo con su comportamiento ni con su aplicación realizada fuera de su control.