# POLÍMERO MS-11

Sellador y adhesivo pega y sella

**FICHA TÉCNICA**

## DESCRIPCIÓN

Polímero MS de alta prestación para pegado y sellado en múltiples materiales. Aplicable en materiales porosos y en húmedo, con gran elasticidad y sin olores. Antimoho, resistente UV, apto para interior y exterior. Ideal para sellado de juntas de dilatación, carpintería de aluminio, PVC y madera, así como canalones, tuberías y baños.




UV ANTIMOHO

## USOS Y APLICACIONES

- Fijación en múltiples materiales.
- Sellado de juntas, juntas de dilatación, carpintería de aluminio, PVC, madera.
- Sellado de canalones, tuberías, baños, etc.

## VENTAJAS

- Aplicable en materiales porosos
- Pintable
- Aplicable en húmedo
- Gran elasticidad
- Antimoho
- Resistente UV
- Sin olores
- Interior / Exterior

## PRESENTACIÓN

| | |
|---|---|
| **FORMATO** | Cartucho 290 ml |
| **CAJA** | 12 unidades |
| **COLORES** | Blanco · Negro · Gris · Terracota |

## DATOS TÉCNICOS

### PRODUCTO NO CURADO

| Propiedades | Valor | Und. | Norma |
|---|---|---|---|
| **Densidad** | 1,48 ± 0,02 | g/cm³ | UNE-EN 542 |
| **Formación de piel (23°C / 50% h.r.)** | 30 – 50 | min. | M.I. |
| **Velocidad de curado (23°C / 50% h.r.)** | 2 – 3 | mm/24h | M.I. |
| **Temperatura de aplicación** | De +5 a +40 | °C | — |

### PRODUCTO CURADO

| Propiedades | Valor | Und. | Norma |
|---|---|---|---|
| **Dureza** | 50 ± 3 | ShA. | DIN 53505 |
| **Resistencia a Tracción** | 1,6 – 1,8 | Mpa. | DIN 53504 |
| **Módulo elástico a 100%** | 0,5 – 0,7 | Mpa. | DIN 53504 |