ALMA-TACK CLASSIC

Puente de unión · Imprimación de adherencia

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Imprimación de alta adherencia en base acuosa, formulada con copolímeros acrílicos y cargas minerales seleccionadas. Mejora la adherencia de morteros, cementos cola y revestimientos sobre distintos soportes, regulando la absorción y generando una superficie de anclaje adecuada. Alta elasticidad, resistente a álcalis, humedad y rayos UV. Uso interior y exterior.

APLICACIONES

Indicada para hormigón liso, prefabricados, cerámica antigua, piedra natural, terrazos, metal (no férrico) y revestimientos existentes. Recomendada como imprimación previa a morteros de nivelación, revocos, cementos cola y sistemas de revestimiento.

VENTAJAS

- Buena adherencia sobre soportes lisos.
- Facilita la aplicación de morteros y revestimientos.
- Regula la absorción del soporte.
- Alta elasticidad: resistencia a la fisuración.
- Fácil aplicación con brocha, rodillo o pulverizador.
- Solución económica y eficaz para obra nueva y rehabilitación.

MODO DE EMPLEO

Homogeneizar el producto antes de usar. Aplicar sin diluir o ligeramente diluido sobre soporte sano, estable, limpio y sin polvo. Puede estar seco o ligeramente húmedo, nunca encharcado. Dejar secar al menos 1 hora antes de aplicar el mortero o revestimiento correspondiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base química	Copolímeros acrílicos en dispersión acuosa
Contenido sólidos	25 – 45 %
Densidad (20°C)	1,00 – 1,05 kg/L
Viscosidad (20°C)	1.000 – 2.000 mPa·s
pH	7,0 – 8,5
Consumo orient.	0,1 – 0,3 kg/m² por capa
Temperatura aplic.	+10 °C a +30 °C (soporte y ambiente)
Ventana revestim.	1 h a 7 días
Presentación	1 L · 5 L · 25 kg · GRG 1.000 L bajo pedido

El consumo puede variar según la porosidad, irregularidad y tipo de soporte.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

6 meses entre +5 °C y +25 °C, en envase original cerrado. Proteger de heladas y de la exposición directa al sol. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad vigente. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después del uso. Una vez endurecido, eliminar por medios mecánicos.



SOPORTES:

- Hormigón liso · Prefabricados
- Cerámica antigua · Piedra natural
- Terrazos · Metal no férrico
- Revestimientos existentes

BASE AGUA | INT/EXT | UV