Velo para Pintura

Refuerzo superficial para pintura

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Velo de fibra de vidrio ECR de muy bajo gramaje para refuerzo superficial en sistemas de pintura. Alta transparencia y adherencia.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Material	**Fibra de vidrio tipo ECR**
Peso nominal	30 ± 10%
Ligante	≤ 15%
Contenido alcalino	≤ 0,8
Diámetro del filamento	13 ± 1,12 µ
Contenido de humedad	≤ 0,2%
Resist. tracción longitudinal	≥ 60 N/50mm
Resist. tracción transversal	≥ 20 N/50mm
Elongación a la rotura L	1,2 – 1,4%
Elongación a la rotura T	1,2 – 1,4%
Presentación	Rollos 50 m, 30 rollos/caja en palet
Almacenaje	Lugares secos, –10 °C a +50 °C



ALMA garantiza la calidad de sus productos, no haciéndolo con su comportamiento ni con su aplicación realizada fuera de su control.