

Number	Name	Grade Group ^a	Table ^b	Number	Name	Grade Group ^a	Table ^b	Number	Name	Grade Group ^a	Table ^b	Number	Name	Grade Group ^a	Table ^b
1.4035	X46CrS13	mP sp	5,11,16	1.4305	X8CrNiS18-9	aP std	2,8,13,18,19	1.4419	X38CrMo14	mM std	5,11				
1.4037	X65Cr13	mP std	5,11	1.4306	X2CrNi19-11	aP std	2,8,13,18,19	1.4424	X2CrNiMoSi18-5-3	dM sp	39,21				
1.4045	X3CrS12	fP sp	4,10,15,18	1.4307	X2CrNi18-9	aP std	2,8,13,18,19	1.4429	X2CrNiMoN17-13-3	aM std	2,8,18,19				
1.4057	X17CrNi16-2	mP std	5,11,16,18	1.4310	X10CrNi18-8	aP std	2,8,18,19	1.4432	X2CrNiMo17-12-3	aM std	2,8,13,18,19				
1.4062 *c	X2CrNiN22-2 *c	dP std	3,9,14,18,19	1.4311	X2CrNiN18-10	aP std	2,8	1.4435	X2CrNiMo18-14-3	aM std	2,8,13,18,19				
1.4104	X14CrMoS17	mM std	5,11,16,18	1.4313	X3CrNiMo13-4	mM std	5,11,16	1.4436	X3CrNiMo17-12-3	aM std	2,8,13,18,19				
1.4105	X6CrMoS17	fM std	4,10,15,18,19	1.4315	X5CrNiN19-9	aP sp	2,8	1.4438	X2CrNiMo18-15-4	aM sp	2,8				
1.4106	X2CrMoSiS18-2-1	fM std	4,10,15	1.4325	X9CrNi18-9	aP sp	2,8	1.4439	X2CrNiMoN17-13-5	aM std	2,8				
1.4109	X70CrMo15	mM sp	5,11	1.4361	X1CrNiSi18-15-4	aP sp	2,8	1.4460	X3CrNiMoN27-5-2	dM std	3,9,14				
1.4462	X2CrNiMoN22-5-3	dM std	3,9,14,18,19	1.4542	X5CrNiCuNb16-4	pP std	5,12,17	1.4598	X2CrNiMoCuS17-10-2	aM sp	2,8,13				
1.4466	X1CrNiMoN25-22-2	aM sp	2,8,18,19	1.4547	X1CrNiMoCuN20-18-7	aM sp	2,8,18,19	1.4606	X5NiCrTiMoVB25-15-2	pM sp	5,12,17,18				
1.4477	X2CrNiMoN29-7-2	dM sp	3,9	1.4550	X6CrNiNb18-10	aP sp	2,8	1.4611 *	X2CrTi21*	fP sp	4,10,22				
1.4482	X2CrMnNiMoN21-5-3	dM std	3,9,14,18,19	1.4560	X3CrNiCu19-9-2	aP sp	2,8,13	1.4612	X1CrNiMoAlTi12-11-2	pM sp	5,12				
1.4501	X2CrNiMoCuWN25-7-4	dM sp	3,9,21	1.4563	X1NiCrMoCu31-27-4	aN sp	2,8,13,18,19	1.4613 *	X2CrTi24*	fP sp	4,10				
1.4507	X2CrNiMoCuN25-6-3	dM sp	3,9,14	1.4565	X2CrNiMnMoN25-18-6-5	aM sp	2,8	1.4615	X3CrMnNiCu15-8-5-3	aP sp	2,8,18				