

Aço	Limite de Escoamento, MPa	Limite de Resistência, MPa	Alongamento mínimo, % (BM 200 mm)
ASTM A572 Grau 42	<i>290 mínimo</i>	<i>415 mínimo</i>	<i>18</i>
ASTM A572 Grau 50	<i>345 mínimo</i>	<i>450 mínimo</i>	<i>16</i>