

## Conarco 18

E7018-1. Electrodo básico, con polvo de hierro en su revestimiento. Excelente propiedad de impacto a baja temperatura.

### Especificaciones

<b>Clasificaciones</b>	AWS A5.1 : E7018-1
<b>Aprobaciones</b>	AWS A5.1 : E7018-1

Las aprobaciones se basan en la ubicación de la fábrica. Póngase en contacto con ESAB para obtener más información.

### Teste Charpy

<b>Resultado soldado</b>	<b>Temperatura de prueba - Soldado</b>
>100 J	-29 °C
>80 J	-45 °C