| SL NO | PART NAME | PART NO | GRADE NAME | COLOUR CODE | Here if Our Spec is Available , Go with Our Spec Min and Max Else Go with Customer Spec | ELEMENTS | | | | | | | | | | | | REMARKS | | | | | Important Msg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Sr | Pb | Sn | Ni | Cr | Si | Mg | Ti | Sr | cu | |
| 1 | HOUSING FRONT | 3932 | ALSI7MG | YELLOW & BLUE | Customer Spec | 6.5 - 7.5 | 0.6 MAX | 0.25 MAX | 0.35 MAX | 0.20 - 0.45 | 0.35 MAX | 0.25 MAX | - | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | if less than 6.9 Add Si, Max 7.6 | if less than 0.4 add mg | if less than 0.14 Add Ti | - | - | |
| | | | | | Our Spec | 6.9 - 7.3 | - | - | - | 0.40 - 0.43 | - | 0.14 - 15 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 2 | TIMING GEAR | 7W 3494 | ALSI7MG | YELLOW & BLUE | Customer Spec | 6.5 - 7.5 | 0.6 MAX | 0.25 MAX | 0.35 MAX | 0.20 - 0.45 | 0.35 MAX | 0.25 MAX | - | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | if less than 6.9 Add Si, Max 7.7 | if less than 0.4 add mg | if less than 0.14 Add Ti | - | - | |
| | | | | | Our Spec | 6.9 - 7.3 | - | - | - | 0.40 - 0.43 | - | 0.14 - 15 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 3 | BASE FUEL FILTER | 3116435 | ALSI7MG | YELLOW & BLUE | Customer Spec | 6.5 - 7.5 | 0.6 MAX | 0.25 MAX | 0.35 MAX | 0.20 - 0.45 | 0.35 MAX | 0.25 MAX | - | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | if less than 6.8 Add Si, Max 7.8 | if less than 0.4 add mg | if less than 0.14 Add Ti | - | - | |
| | | | | | Our Spec | 6.9 - 7.3 | - | - | - | 0.40 - 0.43 | - | 0.14 - 15 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 4 | 9Y OIL PAN | 9635 | ALSI7MG | YELLOW & BLUE | Customer Spec | 6.5 - 7.5 | 0.6 MAX | 0.25 MAX | 0.35 MAX | 0.20 - 0.45 | 0.35 MAX | 0.25 MAX | - | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | if less than 6.7 Add Si, Max 7.9 | if less than 0.4 add mg | if less than 0.14 Add Ti | - | - | |
| | | | | | Our Spec | | - | - | - | 0.40 - 0.43 | - | 0.14 - 15 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 5 | 452 OIL PAN | 6791 | ALSI7MG | YELLOW & BLUE | Customer Spec | 6.5 - 7.5 | 0.6 MAX | 0.25 MAX | 0.35 MAX | 0.20 - 0.45 | 0.35 MAX | 0.25 MAX | - | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | if less than 6.7 Add Si, Max 7.10 | if less than 0.4 add mg | if less than 0.14 Add Ti | - | - | |
| | | | | | Our Spec | | - | - | - | 0.40 - 0.43 | - | 0.14 - 15 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 6 | 150 OIL PAN | 4637 | ALSI7MG | YELLOW & BLUE | Customer Spec | 6.5 - 7.5 | 0.6 MAX | 0.25 MAX | 0.35 MAX | 0.20 - 0.45 | 0.35 MAX | 0.25 MAX | - | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | if less than 6.7 Add Si, Max 7.11 | if less than 0.4 add mg | if less than 0.14 Add Ti | - | - | |
| | | | | | Our Spec | | - | - | - | 0.40 - 0.43 | - | 0.14 - 15 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 7 | HOUSING AFTER COOLER | 8098 | ALSI7MG | YELLOW & BLUE | Customer Spec | 6.5 - 7.5 | 0.6 MAX | 0.25 MAX | 0.35 MAX | 0.20 - 0.45 | 0.35 MAX | 0.25 MAX | - | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | if less than 6.9 Add Si, Max 7.12 | if less than 0.4 add mg | if less than 0.14 Add Ti | - | - | |
| | | | | | Our Spec | 6.9 - 7.3 | - | - | - | 0.40 - 0.43 | - | 0.14 - 15 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 8 | BASE AS O FILTER | 9Y 7419 | ALSI7MG | YELLOW & BLUE | Customer Spec | 6.5 - 7.5 | 0.6 MAX | 0.25 MAX | 0.35 MAX | 0.20 - 0.45 | 0.35 MAX | 0.25 MAX | - | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | if less than 6.8 Add Si, Max 7.13 | if less than 0.4 add mg | if less than 0.14 Add Ti | - | - | |
| | | | | | Our Spec | | - | - | - | 0.40 - 0.43 | - | 0.14 - 15 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 9 | OIL PAN | 8000 | ALSI7MG | YELLOW & BLUE | Customer Spec | 6.5 - 7.5 | 0.6 MAX | 0.25 MAX | 0.35 MAX | 0.20 - 0.45 | 0.35 MAX | 0.25 MAX | - | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | if less than 6.7 Add Si, Max 7.14 | if less than 0.4 add mg | if less than 0.14 Add Ti | - | - | |
| | | | | | Our Spec | | - | - | - | 0.40 - 0.43 | - | 0.14 - 15 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 10 | ELBOW INTAKE | 6759 | ALSI7MG | YELLOW & BLUE | Customer Spec | 6.5 - 7.5 | 0.6 MAX | 0.25 MAX | 0.35 MAX | 0.20 - 0.45 | 0.35 MAX | 0.25 MAX | - | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | if less than 6.8 Add Si, Max 7.15 | if less than 0.4 add mg | if less than 0.14 Add Ti | - | - | |
| | | | | | Our Spec | 6.9 - 7.3 | - | - | - | 0.40 - 0.43 | - | 0.14 - 15 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 11 | ELBOW AIR | 7978 | ALSI7MG | YELLOW & BLUE | Customer Spec | 6.5 - 7.5 | 0.6 MAX | 0.25 MAX | 0.35 MAX | 0.20 - 0.45 | 0.35 MAX | 0.25 MAX | - | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | if less than 6.8 Add Si, Max 7.16 | if less than 0.4 add mg | if less than 0.14 Add Ti | - | - | |
| | | | | | Our Spec | 6.9 - 7.3 | - | - | - | 0.40 - 0.43 | - | 0.14 - 15 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 12 | INLET MANIFOLD | 1998 | ALSI7MG | YELLOW & BLUE | Customer Spec | 6.5 - 7.5 | 0.6 MAX | 0.25 MAX | 0.35 MAX | 0.20 - 0.45 | 0.35 MAX | 0.25 MAX | - | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | if less than 6.9 Add Si, Max 7.17 | if less than 0.4 add mg | if less than 0.14 Add Ti | if less than 0.015 add Sr ifGreater than 0.026 need to dilute | - | |
| | | | | | Our Spec | 6.9 - 7.3 | - | - | - | 0.40 - 0.43 | - | 0.14 - 15 | 0.0150 - 0.0250 | - | - | - | - | | | | | | |
| 13 | COVER AFTER COOLER | 8099 | ALSI7MG | YELLOW & BLUE | Customer Spec | 6.5 - 7.5 | 0.6 MAX | 0.25 MAX | 0.35 MAX | 0.20 - 0.45 | 0.35 MAX | 0.25 MAX | - | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | if less than 6.9 Add Si, Max 7.18 | if less than 0.4 add mg | if less than 0.14 Add Ti | if less than 0.015 add Sr ifGreater than 0.026 need to dilute | - | |
| | | | | | Our Spec | 6.9 - 7.3 | - | - | - | 0.40 - 0.43 | - | 0.14 - 15 | 0.0150 - 0.0250 | - | - | - | - | | | | | | |
| 14 | BASE OIL FILTER | 7579 | ALSI7MG | YELLOW & BLUE | Customer Spec | 6.5 - 7.5 | 0.6 MAX | 0.25 MAX | 0.35 MAX | 0.20 - 0.45 | 0.35 MAX | 0.25 MAX | - | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | if less than 6.8 Add Si, Max 7.19 | if less than 0.4 add mg | if less than 0.14 Add Ti | if less than 0.015 add Sr ifGreater than 0.026 need to dilute | - | |
| | | | | | Our Spec | 6.9 - 7.3 | - | - | - | 0.40 - 0.43 | - | 0.14 - 15 | 0.0150 - 0.0250 | - | - | - | - | | | | | | |
| 15 | HOUSING AFTER COOLER | 4N 8472 | ALSI7MG | YELLOW & BLUE | Customer Spec | 6.5 - 7.5 | 0.6 MAX | 0.25 MAX | 0.35 MAX | 0.20 - 0.45 | 0.35 MAX | 0.25 MAX | - | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | if less than 6.9 Add Si, Max 7.20 | if less than 0.4 add mg | if less than 0.14 Add Ti | if less than 0.015 add Sr ifGreater than 0.026 need to dilute | - | |
| | | | | | Our Spec | | - | - | - | 0.40 - 0.43 | - | 0.14 - 15 | 0.0150 - 0.0250 | - | - | - | - | | | | | | |
| 16 | PIPE AIR | 5630 | ALSI7MG | YELLOW & BLUE | Customer Spec | 6.5 - 7.5 | 0.6 MAX | 0.25 MAX | 0.35 MAX | 0.20 - 0.45 | 0.35 MAX | 0.25 MAX | - | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | if less than 6.8 Add Si, Max 7.21 | if less than 0.4 add mg | if less than 0.14 Add Ti | if less than 0.015 add Sr ifGreater than 0.026 need to dilute | - | |
| | | | | | Our Spec | 6.9 - 7.3 | - | - | - | 0.40 - 0.43 | - | 0.14 - 15 | 0.0150 - 0.0250 | - | - | - | - | | | | | | |
| 17 | PIPE AIR | 1757 | ALSI7MG | YELLOW & BLUE | Customer Spec | 6.5 - 7.5 | 0.6 MAX | 0.25 MAX | 0.35 MAX | 0.20 - 0.45 | 0.35 MAX | 0.25 MAX | - | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | if less than 6.8 Add Si, Max 7.22 | if less than 0.4 add mg | if less than 0.14 Add Ti | if less than 0.015 add Sr ifGreater than 0.026 need to dilute | - | |
| | | | | | Our Spec | 6.9 - 7.3 | - | - | - | 0.40 - 0.43 | - | 0.14 - 15 | 0.0150 - 0.0250 | - | - | - | - | | | | | | |
| 18 | FLY WHEEL HOUSING | 4739, 4747, 3678, 474 | ALSI7MG | YELLOW & BLUE | Customer Spec | 6.5 - 7.5 | 0.6 MAX | 0.25 MAX | 0.35 MAX | 0.20 - 0.45 | 0.35 MAX | 0.25 MAX | - | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | if less than 6.9 Add Si, Max 7.23 | if less than 0.4 add mg | if less than 0.14 Add Ti | if less than 0.020 add Sr ifGreater than 0.031 need to dilute | - | |
| | | | | | Our Spec | 6.9 - 7.3 | - | - | - | 0.40 - 0.43 | - | 0.14 - 15 | 0.0150 - 0.030 | - | - | - | - | | | | | | |
| 19 | DUCT AIR | 92449245 | ALSI8CU3 | YELLOW & RED | Customer Spec | 8.00 - 10.00 | 1.20 MAX | 2.0 - 4.0 | 0.80 MAX | 0.05 - 0.50 | 1.0 MAX | 0.25 MAX | - | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.50 MAX | 0.05 MAX | if less than 8.3 add Si | if less than 0.32 Add mg | if less than 0.14 Add Ti | - | - | |
| | | | | | Our Spec | - | - | - | - | 0.32 - 0.38 | - | 0.14 - 0.15 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 20 | DUCT AIR CLEANER | 9295 | ALSI8CU3 | YELLOW & RED | Customer Spec | 8.00 - 10.00 | 1.20 MAX | 2.0 - 4.0 | 0.80 MAX | 0.05 - 0.50 | 1.0 MAX | 0.25 MAX | - | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.50 MAX | 0.05 MAX | if less than 8.3 add Si | if less than 0.32 Add mg | if less than 0.14 Add Ti | - | - | |
| | | | | | Our Spec | - | - | - | - | 0.32 - 0.38 | - | 0.14 - 0.15 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 21 | ADAPTOR | 2763 | ALSI8CU3 | YELLOW & RED | Customer Spec | 8.00 - 10.00 | 1.20 MAX | 2.0 - 4.0 | 0.80 MAX | 0.05 - 0.50 | 1.0 MAX | 0.25 MAX | - | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.50 MAX | 0.05 MAX | if less than 8.3 add Si | if less than 0.32 Add mg | if less than 0.14 Add Ti | - | - | |
| | | | | | Our Spec | - | - | - | - | 0.32 - 0.38 | - | 0.14 - 0.15 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 22 | 1W OIL PAN | 9113 | ALSI8CU3 | YELLOW & RED | Customer Spec | 8.00 - 10.00 | 1.20 MAX | 2.0 - 4.0 | 0.80 MAX | 0.05 - 0.50 | 1.0 MAX | 0.25 MAX | - | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.50 MAX | 0.05 MAX | if less than 8.3 add Si | if less than 0.32 Add mg | if less than 0.14 Add Ti | - | - | |
| | | | | | Our Spec | - | - | - | - | 0.32 - 0.38 | - | 0.14 - 0.15 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 23 | OIL PAN | 6184 | ALSI8CU3 | YELLOW & RED | Customer Spec | 8.00 - 10.00 | 1.20 MAX | 2.0 - 4.0 | 0.80 MAX | 0.05 - 0.50 | 1.0 MAX | 0.25 MAX | - | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.50 MAX | 0.05 MAX | if less than 8.3 add Si | if less than 0.32 Add mg | if less than 0.14 Add Ti | - | - | |
| | | | | | Our Spec | - | - | - | - | 0.32 - 0.38 | - | 0.14 - 0.15 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 24 | PIPE AIR | 2544 | ALSI12 | YELLOW & BLACK | Customer Spec | 10.50 - 13.50 | 0.65 MAX | 0.15 MAX | 0.55 MAX | 0.10 MAX | 0.15 MAX | 0.20 MAX | - | 0.10 MAX | - | 0.10 MAX | - | if less than 11.0 add Si | - | if less than 0.10 Add Ti | if less than 0.0150 add Sr ifGreater than 0.0260 need to dilute | - | If the Value Will goes above then Maximum given criteria Then For that Particular Chemical Shows the Message Please Do Contact with lab |
| | | | | | Our Spec | | - | - | - | - | - | 0.10 - 0.13 | | - | - | - | - | | | | | | |
| 25 | PIPE AIR | 3009 | ALSI12 | YELLOW & BLACK | Customer Spec | 10.50 - 13.50 | 0.65 MAX | 0.15 MAX | 0.55 MAX | 0.10 MAX | 0.15 MAX | 0.20 MAX | - | 0.10 MAX | - | 0.10 MAX | - | if less than 11.0 add Si | - | if less than 0.10 Add Ti | if less than 0.0150 add Sr ifGreater than 0.0260 need to dilute | - | |
| | | | | | Our Spec | | - | - | - | - | - | 0.10 - 0.13 | | - | - | - | - | | | | | | |
| 26 | CBXX | 157, 167, 311, 388, 020 | ALSI7MG | YELLOW & BLUE | Customer Spec | 6.5 - 7.5 | 0.55 MAX | 0.20 MAX | 0.35 MAX | 0.25 - 0.65 | 0.15 MAX | 0.05 - 0.25 | - | 0.15 MAX | 0.15 MAX | 0.15 MAX | 0.05 MAX | if less than 6.9 add si | if less than 0.32 Add mg | if less than 0.14 Add Ti | if less than 0.015 add Sr ifGreater than 0.026 need to dilute | - | |
| | | | | | Our Spec | - | - | - | - | 0.32 - 0.39 | - | 0.14 - 0.15 | 0.0150 - 0.0250 | - | - | - | - | | | | | | |
| 27 | TMC | 297, 357, 928, 947 | AC2A | GREEN | Customer Spec | 4.0 - 6.0 | 0.20 MAX | 3.40 - 4.20 | 0.55 MAX | 0.25 MAX | 0.55 MAX | 0.20 MAX | - | 0.15 MAX | 0.05 MAX | 0.30 MAX | 0.15 MAX | - | if less than 0.20 Add mg | if less than 0.13 Add Ti | if less than 0.080 add Sr ifGreater than 0.0150 need to dilute | if less than 3.5 add cu | |
| | | | | | Our Spec | | | 3.5 - 4.20 | | 0.20 - 0.24 | | 0.13 - 0.145 | 0.0080 - 0.0150 | | | | | | | | | | |
| 28 | TMC | 953 | AC2A | GREEN | Customer Spec | 4.0 - 6.0 | 0.20 MAX | 3.40 - 4.20 | 0.55 MAX | 0.25 MAX | 0.55 MAX | 0.20 MAX | - | 0.15 MAX | 0.05 MAX | 0.30 MAX | 0.15 MAX | - | if less than 0.20 Add mg | if less than 0.13 Add Ti | if less than 0.080 add Sr ifGreater than 0.0150 need to dilute | if less than 3.8 add cu | |
| | | | | | Our Spec | | | 3.80 - 4.20 | | 0.20 - 0.24 | | 0.13 - 0.145 | 0.0080 - 0.0150 | | | | | | | | | | |
| 29 | TL7 | 864 | AC2A | GREEN | Customer Spec | 4.0 - 6.0 | 0.20 MAX | 3.40 - 4.20 | 0.55 MAX | 0.25 MAX | 0.55 MAX | 0.20 MAX | - | 0.15 MAX | 0.05 MAX | 0.30 MAX | 0.15 MAX | - | if less than 0.20 Add mg | if less than 0.13 Add Ti | if less than 0.080 add Sr ifGreater than 0.0150 need to dilute | if less than 3.5 add cu | |
| | | | | | Our Spec | | | | | 0.20 - 0.24 | | 0.13 - 0.145 | 0.0080 - 0.0150 | | | | | | | | | | |
| 30 | CMC | 940 | AC2A | GREEN | Customer Spec | 4.0 - 6.0 | 0.20 MAX | 3.40 - 4.20 | 0.55 MAX | 0.25 MAX | 0.55 MAX | 0.20 MAX | - | 0.15 MAX | 0.05 MAX | 0.30 MAX | 0.15 MAX | - | if less than 0.20 Add mg | if less than 0.13 Add Ti | if less than 0.080 add Sr ifGreater than 0.0150 need to dilute | if less than 3.5 add cu | |
| | | | | | Our Spec | | | | | 0.20 - 0.24 | | 0.13 - 0.145 | 0.0080 - 0.0150 | | | | | | | | | | |
| 31 | CPN6 | 055, 148, 700 | ALSI8CU3 | YELLOW & RED | Customer Spec | 7.50 - 9.50 | 0.65 MAX | 2.40 - 3.0 | 0.80 MAX | 0.25 - 0.35 | 1.0 MAX | 0.15 MAX | - | 0.20 MAX | 0.10 MAX | 0.30 MAX | - | if less than 7.8 add si | if less than 0.28 Add mg | if less than 0.12 Add Ti | if less than 0.080 add Sr ifGreater than 0.0150 need to dilute | if less than 2.5 add cu | |
| | | | | | Our Spec | | | | | 0.28 - 0.33 | | 0.12 - 0.14 | 0.0080 - 0.0150 | | | | | | | | | | |
| 32 | VALVE HOUSING | 188, 196 | ALSI5CU3MG | BLUE | Customer Spec | 4.50 - 6.00 | 0.60 MAX | 2.60 - 3.60 | 0.55 MAX | 0.15 - 0.45 | 0.20 MAX | 0.25 MAX | - | 0.10 MAX | 0.05 MAX | 0.10 MAX | - | - | if less than 0.20 Add mg | if less than 0.13 Add Ti | if less than 0.080 add Sr ifGreater than 0.0150 need to dilute | if less than 2.9 add cu | |
| | | | | | Our Spec | - | - | 2.90 - 3.20 | - | 0.20 - 0.24 | - | 0.13 - 0.15 | 0.0080 - 0.0150 | - | - | - | - | | | | | | |
| 33 | CP4 | 1139, 1153 | ALSI12CUNIMG | GREEN & BLACK | Customer Spec | 12.00 - 12.80 | 0.7 MAX | 0.8 - 1.50 | 0.35 MAX | 0.8 - 1.5 | 0.35 MAX | 0.25 MAX | - | - | - | 0.7 - 1.3 | - | if less than 12.3 Add Si | if less than 1.2 add mg | if less than 0.18 add ti | if less than 0.0015 add Sr ifGreater than 0.0260 need to dilute | if less than 1.0 add cu | |
| | | | | | Our Spec | 12.3 - 12.8 | - | | - | 1.2 - 1.4 | - | 0.18 - 0.20 | 0.0150 - 0.0250 | - | - | - | - | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | HYDROMAX | 5907 | ALSI7MG (A356) | YELLOW & BLUE | Customer Spec | 6.50 - 7.50 | 0.20 MAX | 0.20 MAX | 0.10 MAX | 0.25 - 0.40 | 0.10 MAX | 0.20 MAX | - | 0.03 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | if less than 6.9 add si | if less than 0.3 add mg | if less than 0.14 Add Ti | if less than 0.0015 add Sr ifGreater than 0.0260 need to dilute | - |
| | | | | | Our Spec | | 0.22 | | | 0.30 - 38 | | 0.14 - 0.15 | 0.0150 - 0.0230 | | | | | | | | | |
| 35 | RANE HOUSING | 9390 | ALSI7MG | YELLOW & BLUE | Customer Spec | 6.50 - 7.50 | 0.20 MAX | 0.20 MAX | 0.10 MAX | 0.25 - 0.40 | 0.10 MAX | 0.20 MAX | - | 0.03 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX | if less than 6.9 add si | 0.33 add mg | if less than 0.14 Add Ti | if less than 0.0015 add Sr ifGreater than 0.0260 need to dilute | - |
| | | | | | Our Spec | | 0.22 | | | 0.33 - 0.39 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | CONDUCTOR | 144, 807, 635 | ALSI7MG | YELLOW & BLUE | Customer Spec | 6.5 - 7.5 | 0.19 MAX | 0.05 MAX | 0.07 max | 0.20 - 0.45 | 0.07 MAX | 0.08 - 0.25 | - | 0.03 MAX | 0.03 max | 0.03 max | | if less than 6.9 add si | if less than 0.33 add Mg | if less than 0.14 Add Ti | if less than 0.0015 add Sr ifGreater than 0.0260 need to dilute | - |
| | | | | | Our Spec | | 0.22 | | | 0.33 - 0.38 | | 0.14 - 0.15 | 0.0150 - 0.0260 | | | | | | | | | |
| 37 | SHIELD | 365 | ALSI7MG | YELLOW & BLUE | Customer Spec | 6.5 - 7.5 | 0.19 MAX | 0.05 MAX | 0.07 max | 0.20 - 0.45 | 0.07 MAX | 0.08 - 0.25 | - | 0.03 MAX | 0.03 max | 0.03 max | | if less than 6.9 add si | if less than 0.33 add Mg | if less than 0.14 Add Ti | if less than 0.0015 add Sr ifGreater than 0.0260 need to dilute | - |
| | | | | | Our Spec | | 0.22 | | | 0.33 - 0.38 | | 0.14 - 0.15 | 0.0150 - 0.0260 | | | | | | | | | |
| 38 | HMI | 279 | ALSI9CU1MG | BROWN | Customer Spec | 8.30 - 9.70 | 0.80 MAX | 0.80 - 1.30 | 0.15 - 0.55 | 0.25 - 0.65 | 0.80 MAX | 0.20 MAX | - | 0.10 MAX | 0.10 MAX | 0.20 MAX | - | if less than 8.6 add si | if less than 0.60 add mg | if less than 0.16 add ti | if less than 0.0080 add Sr ifGreater than 0.0150 need to dilute | if less than 1.0 add cu |
| | | | | | Our Spec | 8.6 - 9.2 | - | 1.0 - 1.3 | 0.20 - 0.25 | 0.60 - 0.63 | - | 0.16 - 017 | 0.0080 - 0.0150 | - | - | - | - | | | | | |
| 39 | TML | 211 | ALSI9CU1MG | BROWN | Customer Spec | 8.30 - 9.70 | 0.80 MAX | 0.80 - 1.30 | 0.15 - 0.55 | 0.25 - 0.65 | 0.80 MAX | 0.20 MAX | - | 0.10 MAX | 0.10 MAX | 0.20 MAX | - | if less than 8.6 add si | if less than 0.60 add mg | if less than 0.16 add ti | if less than 0.0080 add Sr ifGreater than 0.0150 need to dilute | if less than 1.0 add cu |
| | | | | | Our Spec | 8.6 - 9.2 | - | 1.0 - 1.3 | 0.20 - 0.25 | 0.60 - 0.63 | - | 0.16 - 017 | 0.0080 - 0.0150 | - | - | - | - | | | | | |
| 40 | JCB | 471 | ALSI9CU1MG | BROWN | Customer Spec | 8.30 - 9.70 | 0.80 MAX | 0.80 - 1.30 | 0.15 - 0.55 | 0.25 - 0.65 | 0.80 MAX | 0.20 MAX | - | 0.10 MAX | 0.10 MAX | 0.20 MAX | - | if less than 8.6 add si | if less than 0.60 add mg | if less than 0.16 add ti | if less than 0.0080 add Sr ifGreater than 0.0150 need to dilute | if less than 1.0 add cu |
| | | | | | Our Spec | 8.6 - 9.2 | - | 1.0 - 1.3 | 0.20 - 0.25 | 0.60 - 0.63 | - | 0.16 - 017 | 0.0080 - 0.0150 | - | - | - | - | | | | | |
| 41 | FRONT PLATE | 3416 | ALSI7CU3MG | PINK | Customer Spec | 6.50 - 8.50 | 0.80 MAX | 3.0 - 4.0 | 0.20 - 0.65 | 0.30 - 0.60 | 0.05 MAX | 0.25 MAX | - | 0.25 MAX | 0.15 MAX | 0.30 MAX | - | if less than 7.0 add si | if less than 0.4 add mg | if less than 0.10 Add Ti | - | If less than 3.1 add Cu |
| | | | | | Our Spec | 7.00 - 7.30 | - | 3.2 - 3.5 | 0.20 - 0.26 | 0.40 - 0.50 | - | 0.10 - 0.11 | - | - | - | - | - | | | | | |
| 42 | THERMAL CYLINDER | 6231408 | ALSI7MG | YELLOW & BLUE | Customer Spec | 6.5 - 7.5 | 0.19 MAX | 0.05 MAX | 0.07 max | 0.20 - 0.45 | 0.07 MAX | 0.08 - 0.25 | - | 0.03 MAX | 0.03 max | 0.03 max | | if less than 6.7 add si | if less than 0.33 add mg | if less than 0.14 add ti | if less than 0.0150 add Sr ifGreater than 0.0260 need to dilute | - |
| | | | | | Our Spec | | 0.22 | | | 0.33 - 0.39 | | 0.14 - 0.15 | 0.0150 - 0.0250 | | | | | | | | | |
| 43 | VIEW POINT DOUBLE VALVE BODY TULIP SUPPORT | H47242490, 5421002_10, 5421003_10 | ALSI7MG | YELLOW & BLUE | Customer Spec | 6.5 - 7.5 | 0.19 MAX | 0.05 MAX | 0.10 MAX | 0.25 - 0.45 | 0.07 MAX | 0.25 MAX | - | - | - | - | - | if less than 6.7 add si | if less than 0.32 add mg | if less than 0.14 add ti | if less than 0.020 add Sr ifGreater than 0.0260 need to dilute | - |
| | | | | | Our Spec | | 0.22 | | | 0.32 - 0.36 | | 0.14 - 0.15 | 0.020 - 0.0250 | | | | | | | | | |
| 44 | BODY FUEL PUMP | 6540481 | ALSI7MG (A356) | YELLOW & BLUE | Customer Spec | 6.5 - 7.5 | 0.20 MAX | 0.20 MAX | 0.10 MAX | 0.25 - 0.45 | 0.10 MAX | 0.20 MAX | - | 0.03 MAX | - | - | - | if less than 6.9 add si | if less than 0.30 add mg | if less than 0.14 Add Ti | if less than 0.0150 add Sr ifGreater than 0.0260 need to dilute | - |
| | | | | | Our Spec | 6.8 - 7.3 | 0.22 | 0.22 | | 0.30 - 0.38 | | 0.14 - 0.15 | 0.0150 - 0.0250 | | | | | | | | | |