

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VEDACIT PRO NEUTROL TINTA ASFÁLTICA é uma tinta de grande aderência e alta resistência química que forma uma película impermeável. É indicado para proteção de estruturas de concreto e alvenaria revestidas com argamassa, em contato com o solo, sujeitas à água e aos meios agressivos. Indicado também para estruturas de madeira e metálicas, não expostas às intempéries. Após a secagem, **VEDACIT PRO NEUTROL TINTA ASFÁLTICA** não deixa cheiro nem gosto na água e nos alimentos.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Densidade	0,88 g/cm ³
Base química	Aguarrás e asfalto
Aparência/ Cor	Líquido preto
Potabilidade (NBR 12170)	Não altera
VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)	407,79 g/L
Viscosidade (NBR 5849/2015)	54 segundos

INSTRUÇÕES DE USO

a) Campos de aplicação

- Contenções (muros de arrimo e cortinas de concreto);
- Fundações (baldrames, sapatas e blocos revestidos);
- Estruturas metálicas e madeiras, não expostas às intempéries;
- Estruturas enterradas (caixas-d'água e reservatórios).

b) Preparo do substrato

Contenções (muros de arrimo e cortinas de concreto):

Como preparo prévio, limpar a superfície e chapiscá-la com um adesivo de alto desempenho para argamassas e chapiscos, como o **BIANCO**. Aguardar no mínimo 3 dias para aplicação do revestimento. A argamassa de revestimento deve ser feita no traço 1:3 (cimento: areia média peneirada) e usar, além da água, um aditivo impermeabilizante para concretos e argamassas, como o **VEDACIT ADITIVO IMPERMEABILIZANTE**. Nunca queimar e alisar com desempenadeira de aço ou colher de pedreiro. Aguardar a secagem da argamassa por, no mínimo, 3 dias.

Fundações (baldrames, sapatas e blocos):

Como preparo prévio, limpar a superfície e chapiscá-la com um adesivo de alto desempenho para argamassas e chapiscos, como o **BIANCO**. Aguardar no mínimo 3 dias para aplicação do revestimento. O revestimento deve ser feito no traço 1:3 (cimento: areia média peneirada) e usar, além da água, um aditivo impermeabilizante para concretos e argamassas, como o **VEDACIT ADITIVO IMPERMEABILIZANTE**. Aplicar sobre o chapisco uma camada de revestimento com espessura mínima de 1,5 cm; descer o revestimento lateralmente por 15 cm, no mínimo. Nunca queimar e alisar com desempenadeira ou colher de pedreiro. Aguardar a secagem da argamassa por, no mínimo, 3 dias.

Estruturas metálicas e madeiras não expostas às intempéries:

Para superfícies metálicas, caso haja ferrugem, removê-la com escova de aço; a peça deve estar sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência.

Para superfícies de madeira, a peça deve estar limpa e seca, sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência.

Estruturas enterradas, como caixas-d'água e reservatórios:

Em revestimentos de caixas-d'água e reservatórios, como preparo prévio, limpar a superfície e chapiscá-la com um adesivo de alto desempenho para argamassas e chapiscos como o **BIANCO**. Colocar os canos rosqueados e apertar os flanges por dentro e por fora, devendo a extremidade do cano sobressair cerca de 3 cm interna e externamente. Aguardar no mínimo 3 dias da secagem do chapisco para aplicação do revestimento. A argamassa de revestimento deve ser feita no traço 1:3 (cimento: areia média peneirada) e usar, além da água, um aditivo impermeabilizante para concretos e argamassas, como o **VEDACIT ADITIVO IMPERMEABILIZANTE**. O processo do revestimento necessita de 2 camadas, de aproximadamente 1,5 cm de espessura. Uma camada poderá ser aplicada sobre a anterior, logo após esta já ter "puxado". Excedendo 6 horas, será necessário intercalar com um chapisco aditivado com adesivo de alto desempenho para argamassas e chapiscos, como o **BIANCO**. Evitar ao máximo as emendas e não as deixar coincidir nas várias camadas. Desempenar a última camada com desempenadeira de madeira. Nunca queimar e alisar com desempenadeira de aço ou colher de pedreiro. Aguardar a secagem da argamassa por, no mínimo, 3 dias.

c) Preparo do produto

Produto pronto para o uso. Misturar previamente, com ferramenta limpa, a fim de evitar a contaminação do produto.

d) Aplicação

VEDACIT PRO NEUTROL TINTA ASFÁLTICA é aplicado como pintura, com trincha, vassoura de cerdas macias, rolo de lã de carneiro de pelo curto ou airless*, em demãos, respeitando o consumo por m², com intervalo mínimo de 8 horas entre cada demão, à temperatura de 25 °C. *A aplicação com airless elétrico deve atender às seguintes recomendações: vazão 5 L/minuto, pressão de fluido de 2.500 a 3.000 psi e bicos de pulverização de 0,019" a 0,031".

Para aplicar o **VEDACIT PRO NEUTROL TINTA ASFÁLTICA** a superfície deve estar totalmente seca. Aplicar 1 demão de **VEDACIT PRO NEUTROL TINTA ASFÁLTICA** para penetração e demais demãos para cobertura até atingir o consumo recomendado. Na demão de penetração, esfregar bem o material sobre o substrato, escassamente. As demais demãos devem ser fartas. Para caixas-d'água e reservatórios, aguardar a completa secagem do produto antes de colocar água, o que pode levar no mínimo 5 dias ou mais, conforme a temperatura ambiente e as condições de ventilação do local.

CONSUMO APROXIMADO

Concreto e alvenaria revestida com argamassa	Mínimo 500 mL/m ²
Estrutura metálica	Mínimo 300 mL/m ²
Madeira	Mínimo 400 mL/m ²

RENDIMENTO

Embalagem	Consumo (mL/m ²)	Rendimento (m ²)
Balde de 18 litros	500 mL/m ²	36 m ²
	400 mL/m ²	45 m ²
Tambor de 200 litros	500 mL/m ²	400 m ²
	400 mL/m ²	500 m ²

ARMAZENAMENTO E EMBALAGENS

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor. Embalagens disponíveis:

- Balde de 18 L
- Tambor de 200 L

VALIDADE

24 meses.

PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos. Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

PRECAUÇÕES

Geralmente, para atender ao consumo por m² na aplicação, são recomendadas entre 2 e 3 demãos, com espessura uniforme. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação. Evitar a inalação dos vapores e manter longe das fontes de calor. Aplicar com tempo estável. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos. Lavar as ferramentas com aguarrás imediatamente após o uso. Manutenção: esse produto, segundo a ABNT NBR 15575 - Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado manutenível.

ADVERTÊNCIA Não aplicar demão muito espessa (acima de 1,5 mm), pois pode ocasionar a secagem parcial, ou seja, apenas a camada superficial seca, mantendo o interior da demão no estado fresco podendo acarretar a perda de desempenho do produto, além de aumentar o tempo de secagem entre as demãos. A embalagem do **VEDACIT PRO NEUTROL TINTA ASFÁLTICA** não deve ser reutilizada. Produto irritante à pele, aos olhos e às mucosas gástrica e respiratória. Nota ao médico: depressor do sistema nervoso central.

PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.
- Contato com a pele: Lavar a pele com água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Se o desconforto ou a irritação persistirem, procurar um médico.
- Inalação: Remover para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.
- Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

EPI (Equipamento de proteção individual)

- Óculos de segurança;
 - Avental de PVC;
 - Luvas de PVC;
 - Máscara semifacial com filtro adequado para vapores orgânicos
- *Em altas concentrações, usar o equipamento de respiração autônomo

EMPILHAMENTO

- Galão: até 6 galões
- Balde: até 3 baldes
- Tambor: N/A