

# PRIMERS E PINTURAS ASFÁLTICAS

## **DENVER IMPERBLACK**

Pintura asfáltica protetora e impermeável

DENVER IMPERBLACK é uma pintura asfáltica, de grande aderência e alta resistência e pronta para uso, para impermeabilização com baixo V.O.C.

DENVER IMPERBLACK é uma pintura impermeável de baldrames, alicerces e muros de arrimo (pressão positiva).

#### **VANTAGENS**

- Excelente aderência:
- Secagem ultrarrápida;
- Fácil aplicação;
- Baixo V.O.C.

## PROPRIEDADES TÍPICAS

EN	SAIO	RESULTADO DENVER IMPERBLACK		
Composição básica		Asfalto e Água		
Cor/Aspecto	Estado líquido	Marrom		
Col/Aspecto	Estado seco	Preto Brilhante		
Massa específica (MI	E.CQ.014) – g/cm <sup>3</sup>	0,95 a 1,05		
Viscosidade copo for (25oC+1oC) - Segund		40 a 60		
рН		≥ 9		
Tempo de secagem	ao toque (min.)	10		
(25 °C <u>+</u> 2°C)	entre demãos (h)	4		
Liberação da área		5 dias		

As propriedades apresentadas foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações.

#### PREPARO DA SUPERFÍCIE

As superfícies de concreto, argamassa, madeira etc. deverão estar limpas, secas e isentas de óleos, graxas e partículas soltas de qualquer natureza.

#### METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Aplicar 1 demão do produto sem diluição com auxílio de rolo de lã de carneiro, vassoura de pelo macio ou pincel.

A segunda demão aplica-se de forma farta, respeitando o intervalo mínimo recomendado de 4 horas entre as demãos, dependendo da ventilação e temperatura do local.



## **EMBALAGENS**

Lata de 900 ml Galão de 3,6 litros Lata de 18 litros Tambor de 200 litros

#### CONSUMO

ÁREA x CONSUMO
Litros/m²
Pintura impermeável 0,80

# RENDIMENTO EMBALAGEM × RENDIMENTO Lata com 900 ml 1,12 m² Galão com 3,6 litros 4,50 m² Lata com 18 litros 22,50 m² Tambor com 200 250,00 m²

#### **VALIDADE**

litros

24 meses

Armazenar em local coberto, seco e ventilado, nas embalagens intactas.

#### **LIMPEZA**

A limpeza dos equipamentos e ferramentas deverá ser efetuada com água corrente e detergente, enquanto o produto estiver ainda úmido, e com thinner ou aguarrás, depois de seco.

## **OBSERVAÇÕES**

O produto deve ser homogeneizado antes do uso.

O DENVER IMPERBLACK é uma pintura impermeável que forma uma película fina, não absorvendo grandes movimentações. Para essa necessidade, utilizar membranas, tais como DENVERLAJE PRETO ou DENVERCRIL SUPER.

Página 1 de 2



Av. Vereador João Batista Fitipaldi, 500 Vila Maluf - Suzano - SP Telefone: (11) 4741 6000 **BAHIA** 

Av. Banco do nordeste, s/nº CIS Tomba - Feira de Santana - BA Telefone: (75) 3616 6059













## PRIMERS E PINTURAS ASFÁLTICAS

## **INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTE**

As informações contidas na tabela a seguir são para fins de transporte, podendo sofrer alterações. Os dados deverão ser confirmados mediante compra.

	nerações. Os dados deverao ser comminados mediante compra.							
	DENVER IMPERBLACK	h (cm)	d/w (cm)	L (cm)	PESO BRUTO (kg)	EMPILHAMENTO (unidades)	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	ONU
, Diâmetro(d)	h d h d Lata 900 ml	12,0	10,5	-	0,9	6		
	h Galão 3,6 L	18,5	16,7	-	3,6	4		
ento(L), Largura(w)	h Lata 18 L	34,5	23,5	23,5	17,4	4	2715.00.00	1999*
Ntura (h), Comprimento(L), Largura(w), Diâmetro(d)	Tambor 200 L	88,0	58,0	-	197,0	1		

\*1999: ALCATRÕES LÍQUIDOS, inclusive asfalto, óleos, betumes e cut backs rodoviários

## MANUSEIO E SEGURANÇA (D)

- Produto inflamável. Mantenha o produto afastado do calor, de fontes de ignição e de qualquer chama ou faísca;
- Equipamentos de mistura devem ser à prova de explosão;
- O produto contém solvente. Deve ser evitado o uso em local fechado. Caso isso não seja possível, utilizar ventilação forçada;
- Não deve ser ingerido nem deve entrar em contato com a pele ou os olhos. Não reutilizar as embalagens;
- Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos. Procurar auxílio médico imediato. Em caso de inalação acidental, remover para um local fresco e ventilado;
- Em caso de contato com a pele, remover o produto com água e sabão e se necessário remover o restante do produto com pano limpo embebido em óleo vegetal, lavar novamente com água e sabão em abundância e aplicar creme hidratante;
- Em caso de derramamento, vazamento do líquido ou gases, afastar as fontes de ignição, controlar o vazamento com areia e evacuar o local;
- Em caso de incêndio utilizar Pó Químico extintor, espuma resistente ao álcool, dióxido de carbono. Não utilizar água;
- Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados, como luvas e óculos de segurança;
- Não coma, beba ou fume durante o manuseio desse produto.

#### FRASES DE SEGURANÇA

H226: Líquidos e vapores inflamáveis.

H320: Provoca irritação ocular.

H400: Muito tóxico para organismos aquáticos.

H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

H350: Pode provocar câncer.

P210: Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. – Não fume.

Para mais informações sobre o manuseio e a segurança do produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) disponível no site www.soprema.com.br

## DESEMPENHO DENVER IMPER

Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

Os nomes dos produtos são marcas registradas da empresa.

A **Denver Imper** fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para informações, treinamentos, literatura ou suporte técnico, entre em contato.

Página 2 de 2







