

# VEDACIT VEDATOP RODAPÉ

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VEDACIT VEDATOP RODAPÉ é uma argamassa polimérica semiflexível, branca, impermeável, indicada para vedação e eliminação da umidade nos rodapés. Pode ser aplicada sobre blocos de cerâmica e concreto, tijolo ou reboco. VEDACIT VEDATOP RODAPÉ pode ser utilizado como argamassa de acabamento. Permite que as paredes recebam pintura.

## PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Densidade	1,45 g/cm <sup>3</sup>
Aparência	Branco(a)
Composição Básica	Cimento
Válidade	12 meses

## INSTRUÇÕES DE USO

### a) Campos de aplicação

- Indicado para vedar e eliminar vazamentos e umidade em: rodapés e paredes internas e externas.

### b) Preparo do substrato

Remover partículas soltas da parede, pintura/reboco, até atingir uma superfície com resistência adequada para receber o VEDACIT VEDATOP RODAPÉ.

### c) Preparo do produto

Para a embalagem de 12 kg, utilizar o dosador que acompanha o produto. Misturar 3 medidas do dosador cheio de VEDACIT VEDATOP RODAPÉ com 1 medida do dosador cheio de água limpa em um recipiente limpo e seco. No caso da preparação da embalagem toda (12 kg) utilizar 3 litros de água limpa. Para a embalagem de 4 kg, utilizar 1 saco (2 kg) que acompanha o produto e misturar com 1 medida do dosador cheio de água limpa em um recipiente limpo e seco. No caso da preparação da embalagem toda (4 kg) utilizar 1 litro de água limpa. Recomenda-se colocar primeiramente a água para facilitar a mistura. Aplicar no máximo em 1 hora, após a mistura.

### d) Aplicação

Umedecer ligeiramente a superfície com água limpa, cuidando para não encharcar. VEDACIT VEDATOP RODAPÉ é aplicado com desempenadeira metálica em até 2 camadas, com intervalo de 3 horas. Se for necessário lixar, aguardar no mínimo 3 horas após a aplicação da última camada. Utilizar lixa para acabamento. A liberação para pintura é de 24 h.

## CONSUMO APROXIMADO

- Mínimo 3 kg/m<sup>2</sup>

# VEDACIT VEDATOP RODAPÉ

## RENDIMENTO

- Caixa 12 kg: Pressão positiva: 3 kg/m<sup>2</sup> (total de camadas): até 5 m<sup>2</sup>
- Caixa 12 kg: Pressão negativa: 4 kg/m<sup>2</sup> (total de camadas): até 3,7 m<sup>2</sup>
- Caixa 4 kg: Pressão positiva: 3 kg/m<sup>2</sup> (total de camadas): até 1,6 m<sup>2</sup>
- Caixa 4 kg: Pressão negativa: 4 kg/m<sup>2</sup> (total de camadas): até 1,2 m<sup>2</sup>
- Saco 12 kg: Pressão positiva: 3 kg/m<sup>2</sup> (total de camadas): até 5 m<sup>2</sup>
- Saco 12 kg: Pressão negativa: 4 kg/m<sup>2</sup> (total de camadas): até 3,7 m<sup>2</sup>

## ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM

Estocar o produto em local seco e arejado, obedecendo aos mesmos procedimentos de estocagem do cimento.

## ATENÇÃO

Na aplicação sob sol intenso, prever cobertura para execução do serviço e promover hidratação por no mínimo 3 dias. Manutenção: esse produto, segundo a ABNT NBR 15575 - Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado manutenível. ADVERTÊNCIA: Não aplicar demão muito espessa (acima de 5 mm), pois pode ocasionar a secagem parcial, ou seja, apenas a camada superficial seca, mantendo o interior da aplicação no estado fresco podendo acarretar a perda de desempenho do produto, além de aumentar o tempo de secagem.

## MEIO AMBIENTE

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos. Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

## EPI

- Óculos de segurança
- Avental de PVC
- Máscara semifacial com filtro adequado para pó
- Luvas de borracha

## PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificarse que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.
- Contato com a pele: Lavar com bastante água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Procurar auxílio médico.
- Inalação: Remover para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.
- Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

## EMBALAGENS

# VEDACIT VEDATOP RODAPÉ

**Caixa 12 kg**

Dimensões: 11.4 X 28.7 X 34.6 X 0 cm



Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321120011	32149000	12kg	12,5kg

# VEDACIT VEDATOP RODAPÉ

**Saco 12 kg**

Dimensões: 6.0 X 38.0 X 48.0 X 0 cm


Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321127546	32149000	g	

# VEDA

# VEDATOP

## ARGAMASSA POLIMÉRICA

## PARA RODAPÉ

 **Veda e elimina  
a umidade localizada  
próxima de rodapés**

**Dá acabamento fino e permite pintura****Alta aderência****APLICÔMETRO**  
**FÁCIL****MÉDIO**  
USO DE POUCAS FÉ  
MÉDIA DIFICULDADE