

VEDACIT TINTA DE ALCATRÃO IMPERMEÁVEL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VEDACIT TINTA DE ALCATRÃO IMPERMEÁVEL para madeira é uma tinta à base de alcatrão de hulha, resistente ao sol e à chuva, que evita o apodrecimento da madeira e a infiltração de água.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Densidade	1,18 g/cm³
Aparência	Preto(a)
Composição Básica	Alcatrão de Hulha
Válidade	24 meses

INSTRUÇÕES DE USO

a) Campos de aplicação

- Postes de madeira;
- Barracões;
- Tapumes;
- Mourões;
- Barcos;
- · Paredes com terra encostada em madeira.

b) Preparo do substrato

As superfícies devem estar secas e isentas de partículas soltas. Para imunizar madeiras brutas e secas, aplicar antes um imunizante incolor para madeiras aparelhadas, como o PENETROL CUPIM. Após a secagem do produto, proteger com o VEDACIT TINTA DE ALCATRÃO IMPERMEÁVEL para madeira.

c) Preparo do produto

Produto pronto para uso. Misturar o produto antes da aplicação e durante, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

d) Aplicação

VEDACIT TINTA DE ALCATRÃO IMPERMEÁVEL para madeira é aplicado como pintura, com trincha, vassoura de cerdas macias ou rolo de lã de carneiro de pelo curto, em demãos, respeitando o consumo por m², com intervalo mínimo de 24 horas entre as demãos, à temperatura de 25 °C. Caso necessário, na 1ª demão, VEDACIT TINTA DE ALCATRÃO IMPERMEÁVEL para madeira pode ser diluído em, no máximo, 10% de aguarrás para proporcionar melhor penetração do produto, que deve ser esfregado escassamente sobre o substrato. Ao aplicar em recintos fechados, assegurar a boa ventilação do local. Para imunizar madeiras brutas e secas, aplicar o produto somente depois da secagem de um imunizante incolor para madeiras aparelhadas,



VEDACIT TINTA DE ALCATRÃO IMPERMEÁVEL

como o PENETROL CUPIM.

CONSUMO APROXIMADO

Mínimo de 150 mL/m².

RENDIMENTO

Lata de 900 mL: 6 m²
Lata de 18 litros: 120 m²
Galão de 3.6 litros: 24 m²

ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

ATENÇÃO

Geralmente, para atender ao consumo por m² na aplicação, são recomendadas entre 2 e 3 demãos, com espessura uniforme. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação. Evitar a inalação dos vapores e manter longe das fontes de calor. Aplicar com tempo estável. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos. Lavar as ferramentas com aguarrás imediatamente após o uso. Manutenção: esse produto, segundo a ABNT NBR 15575 - Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado manutenível. ADVERTÊNCIA Não aplicar demão muito espessa (acima de 1,5 mm), pois pode ocasionar a secagem parcial, ou seja, apenas a camada superficial seca, mantendo o interior da demão no estado fresco podendo acarretar a perda de desempenho do produto, além de aumentar o tempo de secagem entre as demãos. VEDACIT TINTA DE ALCATRÃO IMPERMEÁVEL para madeira não deve ser usado em caixas-d'água potável e reservatórios. A embalagem do produto não deve ser reutilizada.

MEIO AMBIENTE

Em caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos, contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência: 0800 707 7022 / 0800 707 1767 / 0800 117 2020.

EPI

- Óculos de segurança
- Avental de PVC
- Luvas de PVC
- Máscara semifacial com filtro adequado para vapores orgânicos

PRIMEIROS SOCORROS

• Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificarse que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.

•



VEDACIT TINTA DE ALCATRÃO IMPERMEÁVEL

Contato com a pele: Lavar com bastante água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Procurar auxílio médico.

- Inalação: Remover a vítima para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.
- Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

EMBALAGENS



Lata 900 mL

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321124200	27060000	1,09kg	1,20kg



Galão 3,6 L

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321124194	27060000	4,28kg	4,65kg



Lata 18 L

Gtin Classificação fiscal		Peso líquido	Peso bruto
7897321124187	27060000	21,40kg	23,55kg