Технічна інформація

Wanda 610 1K Plastic Primer —W2.01.02 UA



Швидкосихаючий однокомплектний адгезійний первинний грунт для пластикових деталей кузова автомобіля.



Пропорції змішування

Ready For Use - Готовий До Використання



Обладання

Налаштування фарборозпилювача: 1.2-1.4 мм

Тиск нанесення: 1.7-2.2 bar *Дивись інструкцію до фарборозпилювача



Нанесення

1 шар



Міжшарова витримка

20 хвилин



Наступні покриття

Bci Wanda primers, базові та акрилові покриття (нанести до 24 годин)



Захист

Використовуйте відповідні засоби захисту органів дихання. AkzoNobel Vehicle Refinishes рекомендує використовувати респіратор із зовнішньою подачею повітря.

1/3 AkzoNobel

Технічна інформаціяWanda 610 1K Plastic Primer —W2.01.02 UA



Продукти та Добавки 610 1K Plastic Primer

Добавки	
Основні компоненти	4 610 1K Plastic Primer: Поліефірна смола
Поверхні, придатні для обробки	Усі пластикові деталі кузова автомобіля, які зараз доступні в автомобільній промисловості, за винятком виготовлених із чистого РЕ (поліетилену)
	Примітка: Не наносьте 1K Plastics Primer на пластикові деталі, попередньо оброблені ґрунтовкою ОЕМ
Підготовка поверхні	Попередньо очистіть поверхню теплою водою з миючим засобом та ретельно промийте чистою водою.
	Видаліть поверхневі забруднення за допомогою Wandabase SB Degreaser
Пропорції Змішування	610 1K Plastics Primer готовий до використання (струсіть 5 секунд перед використанням)
В'язкість	15-17 секунд DIN Cup 4 при 20°C
Налаштування фарборозпилювача та тиск нанесення	Дюза Тиск З верхнім бачком 1.2-1.4 мм 1.7-2.2 bar* HVLP максимум 0.7 на повітряній головці *Дивись інструкцію до фарборозпилювача
Нанесення	Нанесіть 1 рівний шар
Очищення обладнання	Використовуйте Wandabase Guncleaner
Товщина плівки покриття	1-4 мкм
Час перекриття	Залиште мінімум на 20 хвилин для випаровування при 20°С перед нанесенням наступних покриттів Перекрити грунтом або фінішним покриттями протягом 24 годин при 20°С
Можна фарбувати	Всі ґрунти наповнювачі, базові та акрилові покриття Wanda
Теоретична витрата	Готової до нанесення суміші при товщині плівки 1 мкм: ± 11 м²/літр Практичне витрата матеріалу залежить від багатьох факторів, таких як форма об'єкта, кривина поверхні, методів та умов нанесення.
Зберігання	Уникайте різких коливань температури.
Термін придатності	Термін придатності товару визначається при зберіганні продукту у не відкритому вигляді при 1K Plastics Primer: 2 роки при 20°C
VOC (ЛОС - Леткі	2004/42/IIb(e)(840)780
Органічні Сполуки)	Межеве значення ЄС для цього товару (категорії товару): $Ilb(e)$) у готовій до нанесення суміші становить максимум 840 г/літр VOC (ЛОС). Вміст VOC (ЛОС) в цьому продукту у готовій до нанесення суміші становить максимум 780 г/літр.

2/3 AkzoNobel

Технічна інформаціяWanda 610 1K Plastic Primer —W2.01.02 UA



Akzo Nobel Car Refinishes B.V.

Адреса: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim

Тел: +31(0)71308-6944

ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ З ДОТРИМАННЯМ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ВІДПОВІДНИМ ТЕХНІЧНИМ УСТАТКУВАННЯМ

NOTE інформація, що міститься в даній специфікації, не призначена для трактування як вичерпна і заснована на наших сучасних знаннях і чинному законодавстві. Будьяка особа, що використовує даний продукт в будь-яких цілях, відмінних від явно зазначених у технічній інструкції, без попереднього отримання від нас письмового підтвердження відповідності продукту передбачуваним цілям, робить це на свій страх і ризик. Вживання всіх необхідних заходів щодо дотримання вимог місцевих правил та законодавства є завжди відповідальністю користувача. Користувач повинен завжди ознайомитися з Сертифікатом Безпеки (MSDS) та Технічної Інструкцією (TDS) продукту, якщо такі існують. Всі наші рекомендації або заяви, що робляться відносно цього продукту (викладені в цій специфікації чи інші) є вірними, наскільки це може бути нам максимально відомо, проте якість або стан поверхні, на яку наноситься продукт, також як і багато факторів, що впливають на використання і нанесення продукту, знаходяться поза нашим контролем. Таким чином, якщо тільки ми письмово не дали нашу угоду про протилежне, ми не приймаємо на себе будь-якої відповідальності за виконання продуктом своїх функцій, а також за будь-який збиток або шкоду, що виник в результаті застосування продукту. Всі продукти що постачаються та технічні рекомендації регламентуються нашими стандартними умовами продажу. Запитайте екземпляр цього документа і ретельно його вивчіть. Інформація, що міститься в даній специфікації, може час від часу оновлюватися в світлі нових дослідних даних та наших принципів безперервного вдосконалення. Перед використанням продукту споживач повинен упевнитися, що має в своєму розпорядженні найбільш свіжою версією цієї специфікації.

Назви марок або продуктів, згадані в даному документі, є власними або ліцензованими торговими марками AkzoNobel.

Головна організація:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.wandarefinish.com

3/3 AkzoNobel