










Primer Surfacer EP II

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Опис	
<p>Двокомпонентний, безхроматний первинний ґрунт з хорошими адгезійними властивостями та відмінним антикорозійним захистом, що відповідає вимогам щодо вмісту летких органічних сполук VOC (ЛОС), підходить для застосування на всі види матеріалів поверхні, що використовуються у виробництві автомобіля. Може бути використаний при фарбуванні нових та ремонтних деталей.</p>	
Sanding application (VOC Compliant - відповідає вимогам VOC (ЛОС))	
	<p>100 Primer Surfacer EP II 50 Primer Surfacer EP II Hardener 40 Autoclear LV Superior Reducer Fast / Plus Reducer / HP Reducer</p>
	<p>Використовуйте лінійку для змішування Sikkens 12 Зелена</p>
	<p>Налаштування фарборозпилювача: 1.5-2.0 мм</p> <p>Тиск нанесення: 1.7-2.2 bar на вході HVLP максимум 0.6-0.7 bar на повітряній голівці</p>
	<p>1-3 x 1 шар</p>
	<p>Між шарами: 5-10 хвилин при 20°C</p> <p>Перед сушінням: 5-10 хвилин при 20°C</p>
	<p>8 годин при 20°C 3 шари нанесення</p> <p>45 хвилини при 60°C</p>
	<p>Фінальний крок шліфування: P220-P320 Див. TDS S8.06.02</p>
	<p>Може бути перекритий наступними покриттями: всі Sikkens primer fillers/surfacers та Sikkens topcoats.</p>
	<p>Використовуйте відповідні засоби захисту органів дихання AkzoNobel Vehicle Refinishes рекомендує використовувати респіратор із зовнішньою подачею повітря.</p>

Прочитайте повністю технічну документацію для отримання докладної інформації про продукт


Primer Surfacer EP II

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ


Опис

Двокомпонентний, безхроматний первинний ґрунт з хорошими адгезійними властивостями та відмінним антикорозійним захистом, що відповідає вимогам щодо вмісту летких органічних сполук VOC (ЛОС), підходить для застосування на всі види матеріалів поверхні, що використовуються у виробництві автомобіля. Може бути використаний при фарбуванні нових та ремонтних деталей.

Non sanding application (VOC Compliant - відповідає вимогам VOC (ЛОС))



100 Primer Surfacer EP II
50 Primer Surfacer EP II Hardener
50 Autoclear LV Superior Reducer Fast




Використовуйте лінійку для змішування Sikkens

2 Синя




Налаштування фарборозпилювача:
1.3-1.6 мм

Тиск нанесення:
1.7-2.2 bar на вході
HVLP максимум 0.6-0.7 bar на
повітряній голівці




1 шар



45 хвилини при 20°C

15 хвилини при 60°C

Перекрити наступними покриттями протягом 48 годин при 20°C.



Може бути перекритий наступними покриттями: всі Sikkens fillers та Sikkens topcoats.



Використовуйте відповідні засоби захисту органів дихання
AkzoNobel Vehicle Refinishes рекомендує використовувати респіратор із зовнішньою подачею повітря.

Прочитайте повністю технічну документацію для отримання докладної інформації про продукт


Primer Surfacer EP II

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ


Опис

Двокомпонентний, безхроматний первинний ґрунт з хорошими адгезійними властивостями та відмінним антикорозійним захистом, що відповідає вимогам щодо вмісту летких органічних сполук підходить для застосування на всі види матеріалів поверхні, що використовуються у виробництві автомобіля. Може бути використаний при фарбуванні нових та ремонтних деталей.

Non sanding application (не відповідає вимогам VOC (ЛОС))



100 Primer Surfacer EP II
50 Primer Surfacer EP II Hardener
50 Plus Reducer (будь-який) / HP Reducer




Використовуйте лінійку для змішування Sikkens

2 Синя




Налаштування фарборозпилювача:
1.3-1.6 мм

Тиск нанесення:
1.7-2.2 bar на вході
HVLP максимум 0.6-0.7 bar на повітряній голівці




1 шар



45 хвилини при 20°C

15 хвилини при 60°C

Перекрити наступними покриттями протягом 48 годин при 20°C.



Може бути перекритий наступними покриттями: всі Sikkens fillers та Sikkens topcoats.



Використовуйте відповідні засоби захисту органів дихання
AkzoNobel Vehicle Refinishes рекомендує використовувати респіратор із зовнішньою подачею повітря.

Прочитайте повністю технічну документацію для отримання докладної інформації про продукт

Primer Surfacer EP II

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Опис

Двокомпонентний, безхроматний первинний грунт з хорошими адгезійними властивостями та відмінним антикорозійним захистом, що відповідає вимогам щодо вмісту летких органічних сполук VOC (ЛОС), підходить для застосування на всі види матеріалів поверхні, що використовуються у виробництві автомобіля. Може бути використаний при фарбуванні нових та ремонтних деталей.

Поверхні, придатні для обробки

Існуючі поверхні	Алюміній
Сталь	Поліефірні ламінати, армовані скловолокном (GRP)
Оцинкована сталь	Поліефірні шпаклівки
Очищене та знежирене OEM	Polysurfacer
електрокатафорезне покриття	Деревина
OEM електро катодфорезне покриття (шліфоване)	
Вуглепластик	

Primer Surfacer EP II забезпечить належну адгезію та захист від корозії на сталі, оцинкованій сталі та алюмінії. **Не наносьте** цей продукт на основи, попередньо оброблені хімічним очисником. Через велику кількість різноманітних видів алюмінію неможливо гарантувати, що всі типи є відповідними підкладками.

Безпосереднє застосування на невідшліфованих, ретельно очищених та знежирених твердих частинах з OEM з електрокатафорезним покриттям

Не **наносьте** Primer Surfacer EP II безпосередньо поверх Sikkens Washprimer.

Primer Surfacer EP II може бути використаний на твердих пластикових панелях, попередньо оброблених грунтами
1K All Plastic Primer, 2K Plastic Primer

Продукт та добавки

Primer Surfacer EP II

Hardeners Primer Surfacer EP II Hardener

Plus Reducers

Plus Reducer Fast:	точковий та панельний ремонт, діапазон температур: 15°C-25°C
Plus Reducer Medium:	точковий та панельний ремонт, ремонт великих площ, температурний діапазон: 20°C-30°C
Plus Reducer Slow:	великі площі та повне фарбування, діапазон температур: 25°C-35°C
Plus Reducer Extra Slow:	діапазон температури: вище 35°C

Reducer Autoclear LV Superior Reducer Fast

Основні компоненти

Primer Surfacer EP II:	Епоксидні смоли
Primer Surfacer EP II Hardener:	Амінова смола

Primer Surfacer EP II

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Підготовка поверхні



Видалить забруднення за допомогою відповідного очисника



Фінальний крок шліфування P220- P320
Детальну інформацію про підготовку поверхні див. у TDS S8.06.02.



Видалить забруднення за допомогою відповідного очисника.
Якщо є відкриті ділянки *bodyfiller* (шпаклівки) або *Polysurfacer* (рідкої шпаклівки), уникайте контакту цих продуктів із водою (наприклад, з водорозчинним знежирювачем).

Перед використанням ретельно перемішати




Ретельно перемішайте Primer Surfacer EPII перед використанням.

Колірування

Primer Surfacer EPII можна колірувати, додаючи до 5 об'ємних частин Autocryl, Autocryl Plus або тонери Autocryl Plus LV MM.

Змішування



Версія, що шліфується

100 Primer Surfacer EPII
50 Primer Surfacer EPII Hardener
40 Autoclear LV Superior Reducer Fast
Використовуйте лінійку для змішування 12

Версія, що не шліфується VOC compliant

100 Primer Surfacer EPII
50 Primer Surfacer EPII Hardener
50 Autoclear LV Superior Reducer Fast
Використовуйте лінійку для змішування 2

100 Primer Surfacer EPII
50 Primer Surfacer EPII Hardener
40 Plus Reducers
Використовуйте лінійку для змішування 12

Версія, що шліфується non compliant

100 Primer Surfacer EPII
50 Primer Surfacer EPII Hardener
50 Plus Reducers
Використовуйте лінійку для змішування 2

Налаштування фарборозпилювача / тиск нанесення



Фарборозпилювач:
Версія, що шліфується
З верхнім бачком

Дюза
1.5-2.0 мм

Тиск нанесення
1.7-2.2 bar на вході
HVLP максимум 0.6-0.7 bar на повітряній голівці

Версія, що не шліфується
З верхнім бачком

1.3-1.6 мм

1.7-2.2 bar на вході
HVLP максимум 0.6-0.7 bar на повітряній голівці

Primer Surfacer EP II

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Термін придатності


Версія, що шліфується

4 годин при 20°C

Версія, що не шліфується:

6 годин при 20°C

Нанесення



Версія, що шліфується

Точкове нанесення:

Нанесіть один шар на всю відшліфовану поверхню. Висушіть до повного матового стану та нанесіть 2-й та 3-й шар усередині кожного попереднього шару. Після кожного шару висушіть до повного матового стану.

Нанесення на панелі:

Нанесіть 2-3 шари та сушіть до повного матового стану після кожного шару.


Версія, що не шліфується:

Нанесіть 1 повний мокрий шар.



При нанесенні пензлем змішуйте Primer Surfacer EP II тільки із затверджувачем Primer Surfacer EP II.

Час сушіння Версії, що шліфується



8 годин при 20°C

2 годин при 40°C

45 хвилини при 60°C

Час висихання залежить від рекомендованого нанесення (3 шари) та температури об'єкта.



Зачекайте 5 хвилин перед сушінням в інфрачервоному режимі

Температура панелі не повинна перевищувати 100°C.

Для отримання додаткової інформації, див. TDS S9.01.01

Час сушіння Версії, що не шліфується



45 хвилин при 20°C.

15 хвилин при 60°C.


Перекрити наступними покриттями протягом 48 годин при 20°C.

Час висихання залежить від рекомендованого нанесення (1 шар) та температури об'єкта.

Primer Surfacer EP II

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Час сушіння перед нанесенням поліефірних шпаклівок



16 годин при 20°C

Час висихання відповідає рекомендованому нанесенню максимум 1 шару (25 мкм).



5 хвилини низька потужність

10 хвилин висока потужність

Зачекайте 5 хвилин перед сушінням в інфрачервоному режимі
Температура панелі не повинна перевищувати 100°C.



Нанесення поліефірної шпаклівки



Видаліть забруднення за допомогою відповідного очисника.
Уникайте контакту шпаклівки з водою (наприклад, з знежирюючим засобом на водній основі).

Можна фарбувати

Може бути перекритий наступними покриттями: всі Sikkens fillers та Sikkens topcoats.

Товщина плівки покриття

		МКМ
Версія, що шліфується	На шар	30-35
	На 3 шари	90-105
Версія, що не шліфується	На шар	25-30

Теоритична витрата

		м²/літр
Версія, що шліфується	Готова до використання суміш при товщині сухої плівки 1 мкм	± 388
Версія, що не шліфується	Готова до використання суміш при товщині сухої плівки 1 мкм	± 370

Очищення обладнання

Sikkens Solvent або органорозчинні засоби для чищення Guncleaners

VOC (ЛОС - Леткі Органічні Сполуки)

2004/42/IIb(d)(540)420

Межеве значення ЄС для цього товару (категорії товару): IIb.) у готовій до нанесення суміші становить максимум 540 г/літр VOC (ЛОС). Вміст VOC (ЛОС) в цьому продукту у готовій до використанні суміші становить максимум 540 г/літр.

Зберігання

Термін придатності продукту визначається при зберіганні в закритому вигляді при температурі 70°F (20°C).

Уникайте різких коливань температури.

- Дані про термін придатності продукту див. у TDS S9.01.02.

Primer Surfacer EP II

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

AkzoNobel Car Refinish bv.

Адреса: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim

Тел: +31(0)71308-6944

ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ З ДОТРИМАННЯМ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ВІДПОВІДНИМ ТЕХНІЧНИМ УСТАТКУВАННЯМ

NOTE інформація, що міститься в даній специфікації, не призначена для трактування як вичерпна і заснована на наших сучасних знаннях і чинному законодавстві. Будь-яка особа, що використовує даний продукт в будь-яких цілях, відмінних від явно зазначених у технічній інструкції, без попереднього отримання від нас письмового підтвердження відповідності продукту передбачуваним цілям, робить це на свій страх і ризик. Вживання всіх необхідних заходів щодо дотримання вимог місцевих правил та законодавства є завжди відповідальністю користувача. Користувач повинен завжди ознайомитися з Сертифікатом Безпеки (MSDS) та Технічної Інструкцією (TDS) продукту, якщо такі існують. Всі наші рекомендації або заяви, що робляться відносно цього продукту (викладені в цій специфікації чи іншій) є вірними, наскільки це може бути нам максимально відомо, проте якість або стан поверхні, на яку наноситься продукт, також як і багато факторів, що впливають на використання і нанесення продукту, знаходяться поза нашим контролем. Таким чином, якщо тільки ми письмово не дали нашу угоду про протилежне, ми не приймаємо на себе будь-якої відповідальності за виконання продуктом своїх функцій, а також за будь-який збиток або шкоду, що виник в результаті застосування продукту. Всі продукти що постачаються та технічні рекомендації регламентуються нашими стандартними умовами продажу. Запитайте екземпляр цього документа і ретельно його вивчіть. Інформація, що міститься в даній специфікації, може час від часу оновлюватися в світлі нових дослідних даних та наших принципів безперервного вдосконалення. Перед використанням продукту споживач повинен упевнитися, що має в своєму розпорядженні найбільш свіжою версією цієї специфікації.

Назви марок або продуктів, згадані в даному документі, є власними або ліцензованими торговими марками AkzoNobel.

Головна організація:

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com