

Швидкосихаючий однокомплектний адгезійний первинний ґрунт для пластикових деталей кузова автомобіля.

**ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ**

Ready For Use - Готовий До Використання

**ОБЛАДНАННЯ**

Налаштування фарборозпилювача: 1.2-1.4 мм

Тиск нанесення: 1,7-2,0 bar на вході*

*Дивись інструкцію до фарборозпилювача

**НАНЕСЕННЯ**

1 x 1 шар

**МІЖШАРОВА ВИТРИМКА**

20 хвилини при 20°C

**Можна фарбувати**

Всі ґрунти наповнювачі, базові та акрилові покриття Dynacoat

**ЗАХИСТ**

Використовуйте відповідні засоби захисту органів дихання. AkzoNobel Vehicle Refinishes рекомендує використовувати респіратор із зовнішньою подачею повітря.

ПРОДУКТ ТА ДОБАВКИ Dynacoat 1K Plastics Primer

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ Dynacoat 1K Plastics Primer: Поліолефінові смоли

ПОВЕРХНІ, ПРИДАТНІ ДЛЯ ОБРОБКИ Усі пластикові деталі кузова автомобіля, які зараз доступні в автомобільній промисловості, за винятком виготовлених із чистого PE (поліетилену)

Примітка: Не наносьте 1K Plastics Primer на пластикові деталі, попередньо оброблені ґрунтовкою OEM

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ Попередньо очистіть поверхню теплою водою з миючим засобом та ретельно промийте чистою водою.
Видаліть поверхневі забруднення за допомогою Uni-degreaser

ЗМІШУВАННЯ Dynacoat 1K Plastics Primer готовий до використання (струсіть 5 секунд перед використанням)

В'ЯЗКІСТЬ 15- 17s(Cup 4 при 20°C)

НАЛАШТУВАННЯ ФАРБОРОЗПИЛЮВАЧА **Фарборозпилювач:** Дюза: 3 верхнім бачком: 1.2-1.4 мм

Тиск нанесення: 1.7 – 2.0 bar (на вході*)
HVLP максимум 0.7 на повітряній голівці
*Див. інструкцію з експлуатації фарборозпилювача

НАНЕСЕННЯ Нанесіть один одинарний шар, дайте йому висохнути після того, як він стане матовим протягом 20 хвилин перед нанесенням ґрунту/фінішного покриття Dynacoat.

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ Dynacoat розчинники або целюлозний розчинник

ТОВЩИНА ПЛІВКИ ПОКРИТТЯ 1-4 мкм

ТЕОРЕТИЧНА ПОКРИВАНІСТЬ 11 м² / літр при товщині шару 1 μm.

Примітка: Практична покриваність залежить від декількох факторів, включаючи форму деталі, шорсткість поверхні, метод нанесення і умови нанесення.

ЧАС ПЕРЕКРИТТЯ	Залиште мінімум на 20 хвилин для випаровування при 20°C перед нанесенням наступних покриттів Перекрити ґрунтом або фінішним покриттями протягом 24 годин при 20°C..
НАСТУПНІ ПОКРИТТЯ	Всі ґрунти наповнювачі, базові та акрилові покриття Dynacoat

ЗБЕРІГАННЯ	Термін придатності товару визначається при зберіганні продукту в закритому вигляді при температурі 20°C. Уникайте різких коливань температури.
-------------------	---

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	2 роки при 20°C
---------------------------	-----------------

VOC (ЛОС - Леткі Органічні Сполуки)	2004/42/ІІb(e)(840)780 Межеве значення ЄС для цього товару (категорії товару): ІІb(e)) у готовій до нанесення суміші становить максимум 840 г/літр VOC (ЛОС). Вміст VOC (ЛОС) в цьому продукту у готовій до нанесення суміші становить максимум 780 г/літр.
--	--

Akzo Nobel Car Refinishes B.V.
Адреса: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Тел: +31(0)71308-6944

ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ З ДОТРИМАННЯМ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ВІДПОВІДНИМ ТЕХНІЧНИМ УСТАТКУВАННЯМ

ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ: Інформація, що міститься в даній специфікації, не призначена для трактування як вичерпна і заснована на наших сучасних знаннях і чинному законодавстві. Будь-яка особа, що використовує даний продукт в будь-яких цілях, відмінних від явно зазначених у технічній інструкції, без попереднього отримання від нас письмового підтвердження відповідності продукту передбачуваним цілям, робить це на свій страх і ризик. Вживання всіх необхідних заходів щодо дотримання вимог місцевих правил та законодавства є завжди відповідальністю користувача. Користувач повинен завжди ознайомитися з Сертифікатом Безпеки (MSDS) та Технічною Інструкцією (TDS) продукту, якщо такі існують. Всі наші рекомендації або заяви, що робляться відносно цього продукту (викладені в цій специфікації чи інші) є вірними, наскільки це може бути нам максимально відомо, проте якість або стан поверхні, на яку наноситься продукт, також як і багато факторів, що впливають на використання і нанесення продукту, знаходяться поза нашим контролем. Таким чином, якщо тільки ми письмово не дали нашу угоду про протилежне, ми не приймаємо на себе будь-якої відповідальності за виконання продуктом своїх функцій, а також за будь-який збиток або шкоду, що виник в результаті застосування продукту. Всі продукти що постачаються та технічні рекомендації регламентуються нашими стандартними умовами продажу. Запитайте екземпляр цього документа і ретельно його вивчіть. Інформація, що міститься в даній специфікації, може час від часу оновлюватися в світлі нових дослідних даних та наших принципів безперервного вдосконалення. Перед використанням продукту споживач повинен упевнитися, що має в своєму розпорядженні найбільш свіжою версією цієї специфікації.

Назви марок або продуктів, згадані в даному документі, є власними або ліцензованими торговими марками AkzoNobel.

Головна організація:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoat.com