

## Технічна інформація

### Wanda 510 Putty Glass Fiber

#### —W3.02.02 UA



Двокомпонентна шпаклівка, армована скловолоком, призначена для усунення глибоких та великих ушкоджень, може бути нанесена на будь-яку поверхню.



#### Пропорції змішування

100: 500 Putty Glass Fiber  
2-3: Putty Hardener



#### Час нанесення

4-8 хвилин




#### Сушіння

20-25 хвилин при 20°C



#### Перед нанесенням ґрунта-вирівнювача

P220-P320



#### Наступні покриття

Wanda Primers та Fillers



#### Захист

Використовуйте відповідні засоби захисту органів дихання.  
AkzoNobel Vehicle Refinishes рекомендує використовувати респіратор із зовнішньою подачею повітря.

# Технічна інформація

## Wanda 510 Putty Glass Fiber

### —W3.02.02 UA



<b>Продукти та Добавки</b>	510 Putty Glass Fiber Putty Hardener (входить до набору)	
<b>Основні компоненти</b>	500 Putty Glass Fiber: Hardener:	Поліефірна смола Пероксид
<b>Поверхні, придатні для обробки</b>	Сталь Оцинкована сталь Алюміній 2K Ероху Primer Поліефірні ламінати Поліефірні склопластики	
	Примітка: Не наносьте шпаклівку 510 Putty Glass Fiber на Washprimers	
<b>Підготовка поверхні</b>	Сталь: Знежиріть та відшліфуйте зернистістю P120 сухе шліфування Оцинкована сталь: Знежиріть та відшліфуйте зернистістю P220 сухе шліфування Алюміній: Знежиріть та відшліфуйте зернистістю P120 сухе шліфування Поліефірні ламінати: Очистіть теплою водою, знежирте та відшліфуйте P220- P320 сухе шліфування	

# Технічна інформація

## Wanda 510 Putty Glass Fiber

### —W3.02.02 UA



<b>Пропорції</b>	100: 510 Putty Glass Fiber
<b>Змішування</b>	2-3: Putty Hardener

**Примітка:** Не додавайте більше затверджувача, ніж зазначено. Ретельно перемішайте, щоб отримати суміш однорідного кольору.

<b>Термін придатності після змішування</b>	4-8 хвилин при 20°C
--	---------------------

<b>Нанесення</b>	Наносити шпателем на знежирену та відшліфовану поверхню.
------------------	--

<b>Очищення обладнання</b>	Використовуйте Wandabase Guncleaner
----------------------------	-------------------------------------

<b>Час сушіння</b>		20°C	40°C
	Суха для шліфування:	20-25 хвилин	10 хвилин

Температура сушіння не повинна перевищувати 70°C, щоб уникнути розтріскування, пузиріння та втрати адгезії.

<b>Рекомендуєий Шліфувальний папір</b>	Сухе шліфування: P120-P220
--	----------------------------

<b>Наступні покриття</b>	Wanda Fillers
--------------------------	---------------

<b>Зберігання</b>	Уникайте різких коливань температури.
-------------------	---------------------------------------

<b>Термін придатності</b>	Термін придатності продукції визначається при зберіганні продукції в закритому вигляді 510 Putty Glass Fiber: 1 рік при 20°C
---------------------------	---

<b>VOC (ЛОС - Леткі Органічні Сполуки)</b>	2004/42/II B(b)(250)120 Межеве значення ЄС для цього товару (категорії товару): II B.d) у готовій до нанесення суміші становить максимум 250 г/літр VOC (ЛОС). Вміст VOC (ЛОС) в цьому продукту у готовій до використання суміші становить максимум 120 г/літр
--	---

# Технічна інформація

## Wanda 510 Putty Glass Fiber

### —W3.02.02 UA



Akzo Nobel Car Refinishes B.V.  
Адреса: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim  
Тел: +31(0)71308-6944

#### **ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ З ДОТРИМАННЯМ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ВІДПОВІДНИМ ТЕХНІЧНИМ УСТАТКУВАННЯМ**

NOTE інформація, що міститься в даній специфікації, не призначена для трактування як вичерпна і заснована на наших сучасних знаннях і чинному законодавстві. Будь-яка особа, що використовує даний продукт в будь-яких цілях, відмінних від явно зазначених у технічній інструкції, без попереднього отримання від нас письмового підтвердження відповідності продукту передбачуваним цілям, робить це на свій страх і ризик. Вживання всіх необхідних заходів щодо дотримання вимог місцевих правил та законодавства є завжди відповідальністю користувача. Користувач повинен завжди ознайомитися з Сертифікатом Безпеки (MSDS) та Технічної Інструкцією (TDS) продукту, якщо такі існують. Всі наші рекомендації або заяви, що робляться відносно цього продукту (викладені в цій специфікації чи інші) є вірними, наскільки це може бути нам максимально відомо, проте якість або стан поверхні, на яку наноситься продукт, також як і багато факторів, що впливають на використання і нанесення продукту, знаходяться поза нашим контролем. Таким чином, якщо тільки ми письмово не дали нашу угоду про протилежне, ми не приймаємо на себе будь-якої відповідальності за виконання продуктом своїх функцій, а також за будь-який збиток або шкоду, що виник в результаті застосування продукту. Всі продукти що постачаються та технічні рекомендації регламентуються нашими стандартними умовами продажу. Запитайте екземпляр цього документа і ретельно його вивчіть. Інформація, що міститься в даній специфікації, може час від часу оновлюватися в світлі нових дослідних даних та наших принципів безперервного вдосконалення. Перед використанням продукту споживач повинен упевнитися, що має в своєму розпорядженні найбільш свіжою версією цієї специфікації.

Назви марок або продуктів, згадані в даному документі, є власними або ліцензованими торговими марками AkzoNobel.

Головна організація:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.wandarefinish.com](http://www.wandarefinish.com)