

# Технічна інформація

## Wanda 650 Filler HB 5:1

### —W2.02.04 UA



Двокомпонентний високоякісний ґрунт-наповнювач з коротким часом сушіння. Wanda 650 Filler HB 5:1 дуже легко обробляється, має дуже хороші наповнюючі властивості та легко наноситься. Wanda 650 Filler HB 5:1 доступний у чорному, сірому та білому кольорах, які можна змішувати один з одним.




#### Пропорції змішування

5: 650 Filler HB 5:1  
1: 350 Hardener HB 5:1  
0-20%: 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid



#### Лінійка для змішування

Використовуйте лінійку для змішування Wanda W9




#### Обладнання

Налаштування фарборозпилювача: 1.6-2.0 мм  
Тиск нанесення: 1.6-2.0 bar  
\*Дивись інструкцію до фарборозпилювача



#### Нанесення

1-3 x 1 шар



#### Міжшарова витримка

Між шарами: 5-10 хвилин  
Перед сушінням: 5-10 хвилин



#### Сушіння:

20°C  
3 години

60°C  
40 хвилин



#### Захист

Використовуйте відповідні засоби захисту органів дихання. AkzoNobel Vehicle Refinishes рекомендує використовувати респіратор із зовнішньою подачею повітря.

# Технічна інформація

## Wanda 650 Filler HB 5:1

### —W2.02.04 UA



#### Продукти та Додатки

650 Filler HB 45:1  
 350 Hardener HB 5:1  
 100 Thinner Slow  
 110 Thinner Standard  
 120 Thinner Rapid

<b>Основні компоненти</b>	Filler:	Акрилові смоли
	Hardener:	поліізоціанатні смоли

<b>Поверхні, придатні для обробки</b>	Оригінальні фінішні покриття, в тому числі термопластичні акрилові покриття.	
	Сталь	
	Оцинкована сталь	
	660 1K Etch Primer	
	610 1K Plastic Primer	
	Polyester Putties	
	2K Epoxy Primer	

<b>Підготовка поверхні</b>	Оригінальні покриття: Знежиріть та відшліфуйте зернистістю P220-P320 сухе шліфування або зернистістю P400-P600 мокре шліфування.	
	Сталь: Знежиріть та відшліфуйте зернистістю P80-P180 сухе шліфування	
	Оцинкована сталь: Знежиріть та відшліфуйте (сухе шліфування) зернистістю P220-P320	Поліефірні
	шпаклівки: Сухе шліфування зернистістю P220-P320	

<b>GreyBase</b>	Використовуйте постер WANDA GreyBase для визначення відтінку сірого кольору для ремонту:
-----------------	--

Wanda GreyBase	Код
GreyBase 30	GB-30
GreyBase 25	GB-25
GreyBase 20	GB-20
GreyBase 15	GB-15
GreyBase 10	GB-10

# Технічна інформація

## Wanda 650 Filler HB 5:1

### —W2.02.04 UA



Пропорції Змішування	5: 650 Filler HB 5:1 1: 350 Hardener HB 5:1 0-20%: 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid			
Використовуйте лінійку для змішування W9				
В'язкість	20-24 секунд DIN Cup при 20°C			
Термін придатності після змішування	45 хвилини при 20°C			
Налаштування фарборозпилювача та тиск нанесення	3 верхнім бачком	Дюза 1.6-2.0 мм	Тиск 1.6-2.0 bar* HVLP максимум 0.7 на повітряній головці	
* Дивись інструкцію до фарборозпилювача				
Нанесення	Нанесіть 1 - 3 шари з міжшаровою витримкою між шарами а 5-10 хвилин. Дайте висохнути 5-10 хвилин між шарами перед сушінням.			
Очищення обладнання	Використовуйте Wandabase Guncleaner			
Товщина плівки покриття	80-100 мкм на шар			
Час сушіння	Сухий для шліфування:	20°C 3 години	60°C 40 хвилин	IR 20 хвилин короткі хвили
Теоретична витрата	Готової до нанесення суміші при товщині плівки 1 мкм: ± 495 м²/літр на шар Практичне витрата матеріалу залежить від багатьох факторів, таких як форма об'єкта, кривина поверхні, методів та умов нанесення.			
Рекомендуєий шліфувальний Папір	Сухе шліфування: Початкове шліфування: P280-P320 Фінальне шліфування: P400-P500  Мокре шліфування: Початкове шліфування: P600 Фінальне шліфування: P800-P1000			
Наступні покриття	Всі Wanda topcoats			
Зберігання	Уникайте різких коливань температури.			
Термін придатності	Термін придатності 650 Filler HB 5:1 при зберіганні продукту у не відкритому вигляді: 1 рік при 20°C			

# Технічна інформація

## Wanda 650 Filler HB 5:1

### —W2.02.04 UA



<b>Колір</b>	Білий, Сірий, Чорний
<b>VOC (ЛОС - Леткі Органічні Сполуки)</b>	2004/42/ІІВ(с)(540)500 Межеве значення ЄС для цього товару (категорії товару): ІІВ.d) у готовій до нанесення суміші становить максимум 540 г/літр VOC (ЛОС). Вміст VOC (ЛОС) в цьому продукту у готовій до використанні суміші становить максимум 500 г/літр.

Akzo Nobel Car Refinishes B.V.  
Адреса: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim  
Тел: +31(0)71308-6944

#### ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ З ДОТРИМАННЯМ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ВІДПОВІДНИМ ТЕХНІЧНИМ УСТАТКУВАННЯМ

NOTE інформація, що міститься в даній специфікації, не призначена для трактування як вичерпна і заснована на наших сучасних знаннях і чинному законодавстві. Будь-яка особа, що використовує даний продукт в будь-яких цілях, відмінних від явно зазначених у технічній інструкції, без попереднього отримання від нас письмового підтвердження відповідності продукту передбачуваним цілям, робить це на свій страх і ризик. Вживання всіх необхідних заходів щодо дотримання вимог місцевих правил та законодавства є завжди відповідальністю користувача. Користувач повинен завжди ознайомитися з Сертифікатом Безпеки (MSDS) та Технічної Інструкцією (TDS) продукту, якщо такі існують. Всі наші рекомендації або заяви, що робляться відносно цього продукту (викладені в цій специфікації чи інші) є вірними, наскільки це може бути нам максимально відомо, проте якість або стан поверхні, на яку наноситься продукт, також як і багато факторів, що впливають на використання і нанесення продукту, знаходяться поза нашим контролем. Таким чином, якщо тільки ми письмово не дали нашу угоду про протилежне, ми не приймаємо на себе будь-якої відповідальності за виконання продуктом своїх функцій, а також за будь-який збиток або шкоду, що виник в результаті застосування продукту. Всі продукти що постачаються та технічні рекомендації регламентуються нашими стандартними умовами продажу. Запитайте екземпляр цього документа і ретельно його вивчіть. Інформація, що міститься в даній специфікації, може час від часу оновлюватися в світлі нових дослідних даних та наших принципів безперервного вдосконалення. Перед використанням продукту споживач повинен упевнитися, що має в своєму розпорядженні найбільш свіжою версією цієї специфікації.

Назви марок або продуктів, згадані в даному документі, є власними або ліцензованими торговими марками AkzoNobel.

Головна організація:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.wandarefinish.com](http://www.wandarefinish.com)