

1K (готове до нанесення) прогумоване покриття для захисту від сколів, з можливістю нанесення наступних покриттів. Забезпечує міцний, гнучкий шар, а також захист від іржі, води та солі. Висока якість, швидке затвердіння.

**ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ**


Ready For Use - Готовий До Використання

**ОБЛАДНАННЯ**Налаштування фарборозпилювача: 4 мм  
Тиск нанесення: 1,7-2,2 bar на вході\*

\*Дивись інструкцію до фарборозпилювача

**НАНЕСЕННЯ**

2- 3 шарів

**МІЖШАРОВА ВИТРИМКА**

5 хвилин

**СУШІННЯ**

1 год при 20°C

**ЗАХИСТ**Використовуйте відповідні засоби захисту органів дихання.  
AkzoNobel Vehicle Refinishes рекомендує використовувати респіратор із зовнішньою подачею повітря.

---

**ПРОДУКТ ТА ДОБАВКИ** Dynacoat Antigravel

---

---

**ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ** Суміш синтетичних смол

---

---

**ПОВЕРХНІ, ПРИДАТНІ ДЛЯ ОБРОБКИ** Існуючі покриття  
OEM electrocoat (OEM електрокатафорезні покриття)  
сталь  
оцинкована сталь  
алюміній  
washprimers  
поліефірні шпаклівки  
Поліефірні ламінати  
пластики

---

---

**ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ** Перед нанесенням очистіть та знежиріть поверхню.

---

---

**В'ЯЗКІСТЬ** Ready For Use - Готовий До Використання

---

---

<b>НАЛАШТУВАННЯ ФАРБОРОЗПИЛЮВАЧА</b>	<b>Фарборозпилювач:</b> Всмоктуюча подача:	<b>Дюза:</b> 4 мм	<b>Тиск нанесення:</b> 1.7-2.2 bar на вході
--	---	----------------------	--

---

---

**НАНЕСЕННЯ** Добре струсити перед нанесенням.  
Нанесіть 2–3 одинарні шари, витримавши міжшарову витримку між шарами 5 хвилин при температурі 20°C.

---

---

**ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ** Використовуйте Dynacoat Gun Cleaner або Dynacoat Thinner

---

---

**ТОВЩИНА ПЛІВКИ ПОКРИТТЯ** приблизно 100 µm на один шар.

---

---

**СУШІННЯ** 1 година при 20°C

---

**ТЕОРЕТИЧНА  
ПОКРИВАНІСТЬ**350 м/літр при товщині шару 1  $\mu\text{m}$ .**Примітка:** Практична покриваність залежить від декількох факторів, включаючи форму деталі, шорсткість поверхні, метод нанесення і умови нанесення.**НАСТУПНІ ПОКРИТТЯ**

Dynacoat Antigraavel необхідно перекрити через 1 годину та до 48 годин при температурі 20°C за допомогою ґрунтів Dynacoat 2K Fillers або акрилових емалей 2K Topcoats.

**ЗБЕРІГАННЯ**

Термін придатності товару визначається при зберіганні продукту в закритому вигляді при температурі 20°C.

Уникайте різких коливань температури.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ** 1 рік при 20°C**VOC (ЛОС - Леткі  
Органічні Сполуки)****2004/42/ІІВ(е)(840)540**

Межеве значення ЄС для цього товару (категорії товару): ІІВ.е) у готовій до нанесення суміші становить максимум 840 г/літр VOC (ЛОС).

Вміст VOC (ЛОС) в цьому продукту у готовій до використання суміші становить максимум 540 г/літр.

Akzo Nobel Car Refinishes B.V.

Адреса: Rijkssstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim

Тел: +31(0)71308-6944

**ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ З ДОТРИМАННЯМ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ  
БЕЗПЕКИ ТА ВІДПОВІДНИМ ТЕХНІЧНИМ УСТАТКУВАННЯМ**

**ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ:** Інформація, що міститься в даній специфікації, не призначена для трактування як вичерпна і заснована на наших сучасних знаннях і чинному законодавстві. Будь-яка особа, що використовує даний продукт в будь-яких цілях, відмінних від явно зазначених у технічній інструкції, без попереднього отримання від нас письмового підтвердження відповідності продукту передбачуваним цілям, робить це на свій страх і ризик. Вживання всіх необхідних заходів щодо дотримання вимог місцевих правил та законодавства є завжди відповідальністю користувача. Користувач повинен завжди ознайомитися з Сертифікатом Безпеки (MSDS) та Технічною Інструкцією (TDS) продукту, якщо такі існують. Всі наші рекомендації або заяви, що робляться відносно цього продукту (викладені в цій специфікації чи інакше) є вірними, наскільки це може бути нам максимально відомо, проте якість або стан поверхні, на яку наноситься продукт, також як і багато факторів, що впливають на використання і нанесення продукту, знаходяться поза нашим контролем. Таким чином, якщо тільки ми письмово не дали нашу угоду про протилежне, ми не приймаємо на себе будь-якої відповідальності за виконання продуктом своїх функцій, а також за будь-який збиток або шкоду, що виник в результаті застосування продукту. Всі продукти що постачаються та технічні рекомендації регламентуються нашими стандартними умовами продажу. Запитайте екземпляр цього документа і ретельно його вивчіть. Інформація, що міститься в даній специфікації, може час від часу оновлюватися в світлі нових дослідних даних та наших принципів безперервного вдосконалення. Перед використанням продукту споживач повинен упевнитися, що має в своєму розпорядженні найбільш свіжою версією цієї специфікації.

Назви марок або продуктів, згадані в даному документі, є власними або ліцензованими торговими марками AkzoNobel.

Головна організація:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.dynacoat.com](http://www.dynacoat.com)