


# Kombi Filler

## ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

### Опис

Дрібноекстурована шпаклівка для заповнення дрібних дефектів поверхні та подряпин на кузовах легкових та комерційних автомобілів. Призначена як для нових робіт, так і для ремонту.


Цей продукт не повинен продаватися для будь якого ремонту автомобілів в ЄС, згідно Директиві 2004/42/ЄС.



Ready For Use - Готовий До Використання



3-4 хвилин при 20°C



20 хвилин при 20°C



Фінальний крок шліфування P800-P1000



Фінальний крок шліфування P400-P500



Може бути перекрита усіма Sikkens підготовчими продуктами та topcoats за виключенням Polysurfacer



Використовуйте відповідні засоби захисту органів дихання  
AkzoNobel Vehicle Refinishes рекомендує використовувати респіратор із зовнішньою подачею повітря.

Прочитайте повністю технічну документацію для отримання докладної інформації про продукт

# Kombi Filler

## ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

### Опис

Дрібноекстурована шпаклівка для заповнення дрібних дефектів поверхні та подряпин на кузовах легкових та комерційних автомобілів. Призначена як для нових робіт, так і для ремонту.

### Процес підготовки



Перед використанням ретельно перемішати



На останньому етапі відшліфуйте поверхню, використовуючи сухий шліфувальний абразив зернистістю мінімум Р400.  
*Детальну інформацію про підготовку поверхні див. у TDS S8.06.02.*



Видалить забруднення за допомогою відповідного очисника.

### Поверхні, придатні для обробки

Існуючі поверхні  
Всі підготовчі матеріали Sikkens.

### Продукти та добавки

Kombi Filler

### Основні компоненти

Нітроцелюлозні суміші


### Нанесення



Нанесіть тонкий шар для заповнення невеликих дефектів.  
Наступні шари можна наносити через інтервал приблизно 15 хвилин за температури 20°C.

*Температура при нанесенні 15-35°C..*

### Сушіння



Готова до шліфування через      20 хвилин при 20°C      15 хвилин при 40°C      8 хвилин при 60°C

# Kombi Filler

## ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

### Процес шліфування:



Фінальний крок шліфування P800-P1000.



Фінальний крок шліфування P400-P500



Видаліть забруднення за допомогою відповідного очисника.

### Можна фарбувати

Всі підготовчі продукти Sikkens та topcoats, за винятком Polysurfacers.

### Очищення обладнання

Очистіть відразу після використання за допомогою розчинників Sikkens або спеціалізованих очищувачів guncleaner на основі розчинника.

### Зберігання

Термін придатності товару визначається при зберіганні продукту в закритому вигляді при температурі 20°C.

Уникайте різких коливань температури.

*Дані про термін придатності продукту див. у TDS S9.01.02.*

### AkzoNobel Car Refinish bv.

Адреса: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim

Тел: +31(0)71308-6944

### ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ З ДОТРИМАННЯМ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ВІДПОВІДНИМ ТЕХНІЧНИМ УСТАТКУВАННЯМ

NOTE інформація, що міститься в даній специфікації, не призначена для трактування як вичерпна і заснована на наших сучасних знаннях і чинному законодавстві. Будь-яка особа, що використовує даний продукт в будь-яких цілях, відмінних від явно зазначених у технічній інструкції, без попереднього отримання від нас письмового підтвердження відповідності продукту передбачуваним цілям, робить це на свій страх і ризик. Вживання всіх необхідних заходів щодо дотримання вимог місцевих правил та законодавства є завжди відповідальністю користувача. Користувач повинен завжди ознайомитися з Сертифікатом Безпеки (MSDS) та Технічної Інструкцією (TDS) продукту, якщо такі існують. Всі наші рекомендації або заяви, що робляться відносно цього продукту (викладені в цій специфікації чи інші) є вірними, наскільки це може бути нам максимально відомо, проте якість або стан поверхні, на яку наноситься продукт, також як і багато факторів, що впливають на використання і нанесення продукту, знаходяться поза нашим контролем. Таким чином, якщо тільки ми письмово не дали нашу угоду про протилежне, ми не приймаємо на себе будь-якої відповідальності за виконання продуктом своїх функцій, а також за будь-який збиток або шкоду, що виник в результаті застосування продукту. Всі продукти що постачаються та технічні рекомендації регламентуються нашими стандартними умовами продажу. Запитайте екземпляр цього документа і ретельно його вивчіть. Інформація, що міститься в даній специфікації, може час від часу оновлюватися в світлі нових дослідних даних та наших принципів безперервного вдосконалення. Перед використанням продукту споживач повинен упевнитися, що має в своєму розпорядженні найбільш свіжою версією цієї специфікації.

Назви марок або продуктів, згадані в даному документі, є власними або ліцензованими торговими марками AkzoNobel.

### Головна організація:

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.sikkenscr.com](http://www.sikkenscr.com)