

Легка двокомпонентна поліефірна шпаклівка, що не містить тальку, для нанесення на великі поверхні. Має високу еластичність і дуже хорошу адгезію до металу.



#### ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ

100 Dynacoat Polyester Putty Light  
 2-3 Hardener



#### ЧАС НАНЕСЕННЯ

5-8 хв



#### СУШІННЯ

25-30 хвилин при 20°C



#### ШЛІФУВАННЯ

P180-P280 або P220-P320



#### НАСТУПНІ ПОКРИТТЯ

Dynacoat Filler



#### ЗАХИСТ

Використовуйте відповідні засоби захисту органів дихання. AkzoNobel Vehicle Refinishes рекомендує використовувати респіратор із зовнішньою подачею повітря.

## ПРОДУКТ ТА ДОБАВКИ

## ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ

Поліефірна смола  
Пероксид

## ПОВЕРХНІ, ПРИДАТНІ ДЛЯ ОБРОБКИ

Сталь  
Оцинкована сталь  
Алюміній  
2K Epoxy Primer  
Поліефірні пластики  
Dynacoat Polyester Spray filler

**Примітка:** Не наносьте Putty Light на термопластичні акрилові покриття, washprimers та washfillers.

## ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Сталь: Знежиріть та відшліфуйте зернистістю P80 сухе шліфування  
Оцинкована сталь: Знежиріть та відшліфуйте зернистістю P180 сухе шліфування  
Алюміній: Знежиріть та відшліфуйте зернистістю P80 сухе шліфування  
Поліефірні ламінати: Очистіть теплою водою, знежирте та відшліфуйте P180-P280 сухе шліфування

## ПРОПОРЦІ ЗМІШУВАННЯ

100	Putty Light
2-3	Hardener

**Примітка:** Не додавайте більше затверджувача, ніж зазначено.  
Ретельно перемішайте, щоб отримати суміш однорідного кольору.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ  
ПІСЛЯ ЗМІШУВАННЯ**

5-8 хвилин при 20°C

## НАНЕСЕНИЯ

Наносити шпателем на знежирену та відшліфовану поверхню.

## ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Використовуйте очищувач Guncleaner або нітроцелюлозний розчинник.

## СУШІННЯ

Суша для шліфування: 25-30 хв при 20°C  
10 хв при 40°C

При примусовому сушінні температура не повинна перевищувати 70°C, щоб уникнути розтріскування, пухиріння та втрати адгезії.

**РЕКОМЕНДУЄМИЙ  
ШЛІФУВАЛЬНИЙ  
ПАПІР**

P220-320\* або P280-P360\*

\*залежить від типу використовуваного наждачного паперу

**НАСТУПНІ ПОКРИТТЯ**

Dynacoat 5+1 Filler  
 Dynacoat Filler HB 4+1  
 Dynacoat Filler HB 5+1  
 Dynacoat Filler 6100 Duo  
 Dynacoat Filler 4100  
 Dynacoat 2K Epoxy Primer  
 Dynacoat Polyester Spray filler

**ЗБЕРІГАННЯ**

Термін придатності товару визначається при зберіганні продукту в закритому вигляді при температурі 20°C.  
 Уникайте різких коливань температури.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ** 18 місяців при 20°C**VOC (ЛОС - Леткі  
Органічні Сполуки)****2004/42/ІІВ(б)(250)120**

Межеве значення ЄС для цього товару (категорії товару): ІІВ.d) у готовій до нанесення суміші становить максимум 250 г/літр VOC (ЛОС).  
 Вміст VOC (ЛОС) в цьому продукту у готовій до використання суміші становить максимум 120 г/літр.

Akzo Nobel Car Refinishes B.V.  
 Адреса: Rijkssstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim  
 Тел: +31(0)71308-6944

**ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ З ДОТРИМАННЯМ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ВІДПОВІДНИМ ТЕХНІЧНИМ УСТАТКУВАННЯМ**

**ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ:** Інформація, що міститься в даній специфікації, не призначена для трактування як вичерпна і заснована на наших сучасних знаннях і чинному законодавстві. Будь-яка особа, що використовує даний продукт в будь-яких цілях, відмінних від явно зазначених у технічній інструкції, без попереднього отримання від нас письмового підтвердження відповідності продукту передбачуваним цілям, робить це на свій страх і ризик. Вживання всіх необхідних заходів щодо дотримання вимог місцевих правил та законодавства є завжди відповідальністю користувача. Користувач повинен завжди ознайомитися з Сертифікатом Безпеки (MSDS) та Технічною Інструкцією (TDS) продукту, якщо такі існують. Всі наші рекомендації або заяви, що робляться відносно цього продукту (викладені в цій специфікації чи іншій) є вірними, наскільки це може бути нам максимально відомо, проте якість або стан поверхні, на яку наноситься продукт, також як і багато факторів, що впливають на використання і нанесення продукту, знаходяться поза нашим контролем. Таким чином, якщо тільки ми письмово не дали нашу угоду про протилежне, ми не приймаємо на себе будь-якої відповідальності за виконання продуктом своїх функцій, а також за будь-який збиток або шкоду, що виник в результаті застосування продукту. Всі продукти що постачаються та технічні рекомендації регламентуються нашими стандартними умовами продажу. Запитайте екземпляр цього документа і ретельно його вивчіть. Інформація, що міститься в даній специфікації, може час від часу оновлюватися в світлі нових дослідних даних та наших принципів безперервного вдосконалення. Перед використанням продукту споживач повинен упевнитися, що має в своєму розпорядженні найбільш свіжою версією цієї специфікації.

Назви марок або продуктів, згадані в даному документі, є власними або ліцензованими торговими марками AkzoNobel.

Головна організація:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.dynacoat.com](http://www.dynacoat.com)