

TOPSPEED

Ancillaries

16/11/2020

L1.08.04

ОПИС

Спеціальний прискорювач для збільшення швидкості висихання та наскрізного затвердіння. Підходить для точкового та панельного ремонту.

Для використання з


- 2K MS Clear Fast
- 2K HS Extra Clear
- 2K Topcoat
- Topcoat HS 420

2K MS CLEAR FAST / 2K HS EXTRA CLEAR / 2K TOPCOAT

Пропорції
змішування

RTS 2K MS Clear Fast / 2K HS Extra Clear / 2K Topcoat (500 ml)

1-3 ковпачкаTopspeed



TOPCOAT HS 420


Пропорції
змішування

5 Topcoat HS 420

2 HS Hardener 420

1 Topspeed

Лінійка для змішування N



ТЕХНІКА НАНЕСЕННЯ

Нанесення

Наносьте продукти як завжди, дотримуючись рекомендацій відповідної технічної документації Technical Data Sheets.



TOPSPEED

Ancillaries

16/11/2020

L1.08.04

Сушіння



		20°C	60°C
2K MS Clear Fast	Сухий від пилу	15 хв	5 хв
	Повне висихання	2.5 години	12 хв
2K HS Extra Clear	Сухий від пилу	15 хв	5 хв
	Повне висихання	2.5 години	12 хв
2K Topcoat	Сухий від пилу	15 хв	5 хв
	Повне висихання	2.5 години	12 хв
Topcoat HS 420	Сухий від пилу	40 хв	10 хв
	Повне висихання	6 годин	20 хв

Зберігання

Уникайте різких коливань температури та високого рівня вологості

ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ З ДОТРИМАННЯМ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ВІДПОВІДНИМ ТЕХНІЧНИМ УСТАТКУВАННЯМ

ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ: Інформація, що міститься в даній специфікації, не призначена для трактування як вичерпна і заснована на наших сучасних знаннях і чинному законодавстві. Будь-яка особа, що використовує даний продукт в будь-яких цілях, відмінних від явно зазначених у технічній інструкції, без попереднього отримання від нас письмового підтвердження відповідності продукту передбачуваним цілям, робить це на свій страх і ризик. Вживання всіх необхідних заходів щодо дотримання вимог місцевих правил та законодавства є завжди відповідальністю користувача. Користувач повинен завжди ознайомитися з Сертифікатом Безпеки (MSDS) та Технічної Інструкцією (TDS) продукту, якщо такі існують. Всі наші рекомендації або заяви, що робляться відносно цього продукту (викладені в цій специфікації чи іншій) є вірними, наскільки це може бути нам максимально відомо, проте якість або стан поверхні, на яку наноситься продукт, також як і багато факторів, що впливають на використання і нанесення продукту, знаходяться поза нашим контролем. Таким чином, якщо тільки ми письмово не дали нашу угоду про протилежне, ми не приймаємо на себе будь-якої відповідальності за виконання продуктом своїх функцій, а також за будь-який збиток або шкоду, що виник в результаті застосування продукту. Всі продукти що постачаються та технічні рекомендації регламентуються нашими стандартними умовами продажу. Запитайте екземпляр цього документа і ретельно його вивчіть. Інформація, що міститься в даній специфікації, може час від часу оновлюватися в світлі нових дослідних даних та наших принципів безперервного вдосконалення. Перед використанням продукту споживач повинен упевнитися, що має в своєму розпорядженні найбільш свіжою версією цієї специфікації.

Назви марок або продуктів, згадані в даному документі, є власними або ліцензованими торговими марками AkzoNobel.

Головна організація:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com