


# Технічна інформація

## Wanda 830 Clear Matt

### —W1.05.09 UA



Матовий лак може бути використаний у чистому вигляді або у комбінації з прозорими лаками Wanda для отримання необхідного рівня глянце. Wanda 830 Clear Matt також можна використовувати поверх базових покриттів на водній основі та сольвентній основі, таких як Wandabase WB або Wandabase Max. Доступні різні затверджувачі та розчинники Wanda, щоб адаптувати лак до різних умов нанесення та регіонального законодавства щодо вмісту VOC (ЛОС).




#### Пропорції змішування

2: 830 Clear Matt  
1: 300 Hardener Slow / 310 Hardener Standard  
10% 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid



#### Лінійка для змішування

Використовуйте лінійку для змішування Wanda W2




#### Обладнання

Налаштування фарборозпилювача: 1.2-1.4 мм  
Тиск нанесення: 1.7-2.2 bar  
\*Дивись інструкцію до фарборозпилювача



#### Нанесення

2 x 1 шар



#### Міжшарова витримка

Між шарами: 5-10 хвилин  
Перед сушінням: 10-15 хвилин



#### Сушіння

310 Hardener Standard:

20°C

2-3 години

60°C

20-25 хвилин\*

\*температура об'єкта



#### Захист

Використовуйте відповідні засоби захисту органів дихання.  
AkzoNobel Vehicle Refinishes рекомендує використовувати респіратор із зовнішньою подачею повітря.

# Технічна інформація

## Wanda 830 Clear Matt

### —W1.05.09 UA



#### Продукти та Добавки

830 Clear Matt  
300 Hardener Slow  
310 Hardener Standard  
330 Hardener HS  
100 Thinner Slow  
110 Thinner Standard  
120 Thinner Rapid  
130 Thinner HT  
140 Thinner HS

#### Основні компоненти

830 Clear Matt: Поліюльні смоли  
Hardener: Поліізоціанатні смоли

#### Поверхні, придатні для обробки

Оригінальні покриття OEM  
Базові покриття на водній основі  
Базові покриття на сольвентній основі

#### Пропорції Змішування

830 Clear Matt  
2: 830 Clear Matt  
1: 300 Hardener Slow / 310 Hardener Standard  
10%: 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid

Використовуйте лінійку для змішування W2

#### В'язкість

13-18 секунд DIN Cup 4 при 20°C

#### Термін придатності після змішування

2-3 години при 20°C

# Технічна інформація

## Wanda 830 Clear Matt

### —W1.05.09 UA



---

830 Clear Matt з 800 Clear VHS

---

**Пропорції Змішування** **Матовий (15-25 рівень глянцею)**

- 3: 830 Clear Matt
- 1: 330 Hardener HS
- 1: 130 Thinner HT/ 140 Thinner HS

Використовуйте лінійку для змішування

**Напівматовий (35-45 рівень глянцею)**

- 2: 830 Clear Matt : 800 Clear VHS (4:1) за об'ємом
- 1: 330 Hardener HS
- 10%: 130 Thinner HT/ 140 Thinner HS

**Напівматовий (60-75 рівень глянцею)**

- 2: 830 Clear Matt : 800 Clear VHS (3:2) за об'ємом
- 1: 330 Hardener HS
- 10%: 130 Thinner HT/ 140 Thinner HS

Використовуйте лінійку для змішування W2

Рекомендовано нанести на тестову панель для перевірки рівня глянцею, оскільки на результат можуть вплинути товщина нанесеного шару та/або умови сушіння

---

# Технічна інформація

## Wanda 830 Clear Matt

### —W1.05.09 UA



---

830 Clear Matt з 810 Clear AS

---

**Пропорції Змішування** **Матовий (15-25 рівень глянцею)**

2: 830 Clear Matt  
1: 300 Hardener Slow / 310 Hardener Standard  
10%: 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid

**Напівматовий (35-45 рівень глянцею)**

2: 830 Clear Matt : 810 Clear AS (4:1) за об'ємом  
1: 300 Hardener Slow / 310 Hardener Standard  
10%: 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid

**Напівматовий (50-75 рівень глянцею)**

2: 830 Clear Matt : 810 Clear AS (3:2) за об'ємом  
1: 300 Hardener Slow / 310 Hardener Standard  
10%: 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid

**Напівматовий (70-85 рівень глянцею)**

2: 830 Clear Matt : 810 Clear AS (1:1) за об'ємом  
1: 300 Hardener Slow / 310 Hardener Standard  
10%: 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid

Використовуйте лінійку для змішування W2

Рекомендовано нанести на тестову панель для перевірки рівня глянцею, оскільки на результат можуть вплинути товщина нанесеного шару та/або умови сушіння

# Технічна інформація

## Wanda 830 Clear Matt

### —W1.05.09 UA



830 Clear Matt з 820 Clear AS Express

---

**Пропорції Змішування** **Матовий (15-25 рівень глянцею)**

2: 830 Clear Matt  
1: 300 Hardener Slow / 310 Hardener Standard  
10%: 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid

**Напівматовий (35-45 рівень глянцею)**

2: 830 Clear Matt : 820 Clear AS Express (4:1) за об'ємом  
1: 300 Hardener Slow / 310 Hardener Standard  
10%: 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid

**Напівматовий (50-75 рівень глянцею)**

2: 830 Clear Matt : 820 Clear AS Express (3:2) за об'ємом  
1: 300 Hardener Slow / 310 Hardener Standard  
10%: 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid

**Напівматовий (70-85 рівень глянцею)**

2: 830 Clear Matt : 820 Clear AS Express (1:1) за об'ємом  
1: 300 Hardener Slow / 310 Hardener Standard  
10%: 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid

Використовуйте лінійку для змішування W2

Рекомендовано нанести на тестову панель для перевірки рівня глянцею, оскільки на результат можуть вплинути товщина нанесеного шару та/або умови сушіння

---

# Технічна інформація

## Wanda 830 Clear Matt

### —W1.05.09 UA



#### 830 Clear Matt з 840 Clear VHS Slow

##### Пропорції Змішування Матовий (15-25 рівень глянцею)

- 3: 830 Clear Matt
- 1: 330 Hardener HS
- 1: 130 Thinner HT/ 140 Thinner HS

Використовуйте лінійку для змішування

##### Напівматовий (35-45 рівень глянцею)

- 2: 830 Clear Matt : 840 Clear VHS Slow (4:1) за об'ємом
- 1: 330 Hardener HS
- 10%: 130 Thinner HT/ 140 Thinner HS

##### Напівматовий (60-70 рівень глянцею)

- 2: 830 Clear Matt : 840 Clear VHS Slow (3:2) за об'ємом
- 1: 330 Hardener HS
- 10%: 130 Thinner HT/ 140 Thinner HS

Використовуйте лінійку для змішування W2

Рекомендовано нанести на тестову панель для перевірки рівня глянцею, оскільки на результат можуть вплинути товщина нанесеного шару та/або умови сушіння

<b>Термін придатності після змішування</b>	Clear 830 Matt / Clear 800 VHS суміш:	30 хвилин-3 години при 20°C
	Clear 830 Matt / Clear 810 AS суміш:	3 години при 20°C
	Clear 830 Matt / Clear 820 AS Express суміш:	3 години при 20°C
	Clear 830 Matt / Clear 840 VHS Slow суміш:	45 хвилин-3 години при 20°C

Налаштування фарборозпилювача та тиск нанесення	Дюза	Тиск
3 верхнім бачком	1.2-1.4 mm	1.7-2.2 bar*
		HVLP максимум 0.7 на повітряній головці
*Дивись інструкцію до фарборозпилювача		

<b>Нанесення</b>	Нанесіть розтікаючий закритий шар і дайте міжшарову витримку 5-10 хвилин при температурі 20°C. Потім нанесіть повний розтікаючий шар і дайте міжшарову витримку 5-15 хвилин* при температурі 20°C перед сушінням.
------------------	---

<b>Очищення обладнання</b>	Використовуйте Wandabase Guncleaner
----------------------------	-------------------------------------

<b>Товщина плівки покриття</b>	Рекомендоване нанесення (2 шари)	40-50 µm
--------------------------------	----------------------------------	----------

<b>Теоретична витрата</b>	Готової до нанесення суміші при товщині плівки 1 мкм: ± 496 м²/літр
---------------------------	---

# Технічна інформація

## Wanda 830 Clear Matt

### —W1.05.09 UA



**Примітка:** Практична покриваність залежить від декількох факторів, включаючи форму деталі, шорсткість поверхні, метод нанесення і умови нанесення.

#### Зберігання

Уникайте різких коливань температури.

#### Термін придатності

Термін придатності продукції визначається при зберіганні продукції в закритому вигляді  
830 Clear Matt: 4 роки при 20°C.

#### VOC (ЛОС - Леткі Органічні Сполуки)

2004/42/IIIB(e)(840)600

Межеве значення ЄС для цього товару (категорії товару): IIIB.d) у готовій до нанесення суміші становить максимум 840 г/літр VOC (ЛОС). Вміст VOC (ЛОС) в цьому продукту у готовій до використанні суміші становить максимум 600 г/літр.

Akzo Nobel Car Refinishes B.V.  
Адреса: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim  
Тел: +31(0)71308-6944

#### ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ З ДОТРИМАННЯМ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ВІДПОВІДНИМ ТЕХНІЧНИМ УСТАТКУВАННЯМ

NOTE інформація, що міститься в даній специфікації, не призначена для трактування як вичерпна і заснована на наших сучасних знаннях і чинному законодавстві. Будь-яка особа, що використовує даний продукт в будь-яких цілях, відмінних від явно зазначених у технічній інструкції, без попереднього отримання від нас письмового підтвердження відповідності продукту передбачуваним цілям, робить це на свій страх і ризик. Вживання всіх необхідних заходів щодо дотримання вимог місцевих правил та законодавства є завжди відповідальністю користувача. Користувач повинен завжди ознайомитися з Сертифікатом Безпеки (MSDS) та Технічної Інструкцією (TDS) продукту, якщо такі існують. Всі наші рекомендації або заяви, що робляться відносно цього продукту (викладені в цій специфікації чи інші) є вірними, наскільки це може бути нам максимально відомо, проте якість або стан поверхні, на яку наноситься продукт, також як і багато факторів, що впливають на використання і нанесення продукту, знаходяться поза нашим контролем. Таким чином, якщо тільки ми письмово не дали нашу угоду про протилежне, ми не приймаємо на себе будь-якої відповідальності за виконання продуктом своїх функцій, а також за будь-який збиток або шкоду, що виник в результаті застосування продукту. Всі продукти що постачаються та технічні рекомендації регламентуються нашими стандартними умовами продажу. Запитайте екземпляр цього документа і ретельно його вивчіть. Інформація, що міститься в даній специфікації, може час від часу оновлюватися в світлі нових дослідних даних та наших принципів безперервного вдосконалення. Перед використанням продукту споживач повинен упевнитися, що має в своєму розпорядженні найбільш свіжою версією цієї специфікації.

Назви марок або продуктів, згадані в даному документі, є власними або ліцензованими торговими марками AkzoNobel.

Головна організація:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.wandarefinish.com](http://www.wandarefinish.com)