


# Технічна інформація

## Wanda 500 Putty Multiuse

### —W3.02.01 UA



Двокомпонентна поліефірна шпаклівка для ремонту автомобіля для заповнення вм'ятин та нерівностей поверхні. Цей продукт має унікальні адгезійні властивості до різних матеріалів поверхні: сталь, оцинкована сталь та алюміній.

**Пропорції змішування**

100: 500 Putty Multiuse

2-3: Putty Hardener

**Час нанесення**


5-6 хвилин

**Сушіння**

18-20 хвилин при 20°C

**Перед нанесенням ґрунта-вирівнювача**

P220-P320

**Наступні покриття**

Wanda Primers та Fillers

**Захист**

Використовуйте відповідні засоби захисту органів дихання.

AkzoNobel Vehicle Refinishes рекомендує використовувати респіратор із зовнішньою подачею повітря.

# Технічна інформація

## Wanda 500 Putty Multiuse

### —W3.02.01 UA



#### Продукти та Додатки

500 Putty Multiuse  
Putties (Шпаклівки) Hardener (в комплекті)

#### Основні компоненти

500 Putty Multiuse: Поліефірна смола  
Hardener: Пероксид

#### Поверхні, придатні для обробки

Сталь  
Оцинкована сталь  
Алюміній  
2K Epoxy Primer  
Поліефірні ламінати  
Поліефірні склопластики

Примітка: Не наносьте шпаклівку 500 Putty Multiuse на термопластичні акрилові покриття та на Washprimers

#### Підготовка поверхні

Сталь: Знежиріть та відшліфуйте зернистістю P120 сухе шліфування  
Оцинкована сталь: Знежиріть та відшліфуйте зернистістю P220 сухе шліфування  
Алюміній: Знежиріть та відшліфуйте зернистістю P120 сухе шліфування  
Поліефірні ламінати: Очистіть теплою водою, знежирте та відшліфуйте P220-P320 сухе шліфування

# Технічна інформація

## Wanda 500 Putty Multiuse

### —W3.02.01 UA



**Пропорції** 100: 500 Putty Multiuse  
**Змішування** 2-3: Putty Hardener

**Примітка:** Не додавайте більше затверджувача, ніж зазначено. Ретельно перемішайте, щоб отримати суміш однорідного кольору.

<b>Термін придатності після змішування</b>	5-6 хвилин при 20°C
<b>Нанесення</b>	Наносити шпателем на знежирену та відшліфовану поверхню.
<b>Очищення обладнання</b>	Використовуйте Wandabase Guncleaner
<b>Час сушіння</b>	Сухий для шліфування: 18-20 хвилин при 20°C  При примусовому сушінні температура не повинна перевищувати 70°C, щоб уникнути розтріскування, пузиріння та втрати адгезії.
<b>Рекомендуєий Шліфувальний папір</b>	Сухе шліфування: P220-P320
<b>Наступні покриття</b>	Wanda Primers та Fillers
<b>Зберігання</b>	Уникайте різких коливань температури.
<b>Термін придатності</b>	Термін придатності продукції визначається при зберіганні продукції в закритому вигляді 500 Putty Multiuse: 1 рік при 20°C
<b>VOC (ЛОС - Леткі Органічні Сполуки)</b>	2004/42/ІІВ(b)(250)120 Межеве значення ЄС для цього товару (категорії товару): ІІВ.d) у готовій до нанесення суміші становить максимум 250 г/літр VOC (ЛОС). Вміст VOC (ЛОС) в цьому продукту у готовій до використанні суміші становить максимум 120 г/літр

# Технічна інформація

## Wanda 500 Putty Multiuse

### —W3.02.01 UA



Akzo Nobel Car Refinishes B.V.  
Адреса: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim  
Тел: +31(0)71308-6944

#### **ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ З ДОТРИМАННЯМ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ВІДПОВІДНИМ ТЕХНІЧНИМ УСТАТКУВАННЯМ**

NOTE інформація, що міститься в даній специфікації, не призначена для трактування як вичерпна і заснована на наших сучасних знаннях і чинному законодавстві. Будь-яка особа, що використовує даний продукт в будь-яких цілях, відмінних від явно зазначених у технічній інструкції, без попереднього отримання від нас письмового підтвердження відповідності продукту передбачуваним цілям, робить це на свій страх і ризик. Вживання всіх необхідних заходів щодо дотримання вимог місцевих правил та законодавства є завжди відповідальністю користувача. Користувач повинен завжди ознайомитися з Сертифікатом Безпеки (MSDS) та Технічної Інструкцією (TDS) продукту, якщо такі існують. Всі наші рекомендації або заяви, що робляться відносно цього продукту (викладені в цій специфікації чи інші) є вірними, наскільки це може бути нам максимально відомо, проте якість або стан поверхні, на яку наноситься продукт, також як і багато факторів, що впливають на використання і нанесення продукту, знаходяться поза нашим контролем. Таким чином, якщо тільки ми письмово не дали нашу угоду про протилежне, ми не приймаємо на себе будь-якої відповідальності за виконання продуктом своїх функцій, а також за будь-який збиток або шкоду, що виник в результаті застосування продукту. Всі продукти що постачаються та технічні рекомендації регламентуються нашими стандартними умовами продажу. Запитайте екземпляр цього документа і ретельно його вивчіть. Інформація, що міститься в даній специфікації, може час від часу оновлюватися в світлі нових дослідних даних та наших принципів безперервного вдосконалення. Перед використанням продукту споживач повинен упевнитися, що має в своєму розпорядженні найбільш свіжою версією цієї специфікації.

Назви марок або продуктів, згадані в даному документі, є власними або ліцензованими торговими марками AkzoNobel.

Головна організація:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.wandarefinish.com](http://www.wandarefinish.com)