

Технічна інформація

Wanda 180 Accelerator

– W1.08.05 UA



Wanda 180 Accelerator розроблений для покращення наскрізного затвердіння та скорочення часу сушіння лаків Wanda, ідеальний для локального ремонту та фарбування повної панелі. Не використовуйте 180 Accelerator при температурах вище 25°C.

800 Clear VHS

**Пропорції змішування**

2: 800 Clear VHS
1: 330 Hardener HS
10%: 180 Accelerator

**Лінійка для змішування**

Використовуйте лінійку для змішування Wanda W2

810 Clear AS

**Пропорції змішування**

2: 810 Clear AS
1: 300 Hardener Slow / 310 Hardener Standard / 320 Hardener Rapid
10%: 180 Accelerator

**Лінійка для змішування**

Використовуйте лінійку для змішування Wanda W2

820 Clear AS Express

**Пропорції змішування**

2: 820 Clear AS Express
1: 310 Hardener Standard / 320 Hardener Rapid
10-20%: 180 Accelerator


**Лінійка для змішування**

Використовуйте лінійку для змішування Wanda W3

Технічна інформація

Wanda 180 Accelerator

– W1.08.05 UA



Обладнання

Налаштування фарборозпилювача: 1.2-1.4 мм
 Тиск нанесення: 1.7-2.2 bar
 * Дивись інструкцію до фарборозпилювача

Зберігання

Уникайте різких коливань температури.

Термін придатності

Термін придатності 180 Accelerator визначається при зберіганні продукту у не відкритому вигляді: 2 роки при 20°C

Akzo Nobel Car Refinishes B.V.
 Адреса: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
 Тел: +31(0)71308-6944

ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ З ДОТРИМАННЯМ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ВІДПОВІДНИМ ТЕХНІЧНИМ УСТАТКУВАННЯМ

NOTE інформація, що міститься в даній специфікації, не призначена для трактування як вичерпна і заснована на наших сучасних знаннях і чинному законодавстві. Будь-яка особа, що використовує даний продукт в будь-яких цілях, відмінних від явно зазначених у технічній інструкції, без попереднього отримання від нас письмового підтвердження відповідності продукту передбачуваним цілям, робить це на свій страх і ризик. Вживання всіх необхідних заходів щодо дотримання вимог місцевих правил та законодавства є завжди відповідальністю користувача. Користувач повинен завжди ознайомитися з Сертифікатом Безпеки (MSDS) та Технічної Інструкцією (TDS) продукту, якщо такі існують. Всі наші рекомендації або заяви, що робляться відносно цього продукту (викладені в цій специфікації чи інші) є вірними, наскільки це може бути нам максимально відомо, проте якість або стан поверхні, на яку наноситься продукт, також як і багато факторів, що впливають на використання і нанесення продукту, знаходяться поза нашим контролем. Таким чином, якщо тільки ми письмово не дали нашу угоду про протилежне, ми не приймаємо на себе будь-якої відповідальності за виконання продуктом своїх функцій, а також за будь-який збиток або шкоду, що виник в результаті застосування продукту. Всі продукти що постачаються та технічні рекомендації регламентуються нашими стандартними умовами продажу. Запитайте екземпляр цього документа і ретельно його вивчіть. Інформація, що міститься в даній специфікації, може час від часу оновлюватися в світлі нових дослідних даних та наших принципів безперервного вдосконалення. Перед використанням продукту споживач повинен упевнитися, що має в своєму розпорядженні найбільш свіжою версією цієї специфікації.

Назви марок або продуктів, згадані в даному документі, є власними або ліцензованими торговими марками AkzoNobel.

Головна організація:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.wandarefinish.com