

Putties (Шпаклівки) 16/11/2020 L3.02.03

ОПИС

Універсальна двокомпонентна поліефірна шпаклівка, призначена для заповнення вм'ятин та інших дефектів кузова автомобіля зі сталі, оцинкованої сталі та алюмінію. Легко наноситься та легко шліфується навіть після висихання протягом ночі.

Пропорції змішування	> +	100 Bodyfiller Universal 2 BPO Paste		
Час нанесення		3-4 хвилин при 20°C		
Сушіння		15-20 хвилин при 20°C		
Шліфування	e	Заключний етап шліфування шпаклівки: Р120-Р220		
Шліфування	5	Заключний етап шліфування шпаклівки для кромок: Р400-Р500		
Наступні покриття	>1	Наступні покриття всі ґрунти Lesonal.		
		За винятком продуктів на водній основі		
Захист		Використовуйте відповідні засоби захисту органів дихання AkzoNobel Vehicle Refinishes рекомендує використовувати респіратор із зовнішньою подачею повітря		

Прочитайте повністю технічну документацію для отримання докладної інформації про продукт



Putties (Шпаклівки) 16/11/2020 L3.02.03

ОПИС

Універсальна двокомпонентна поліефірна шпаклівка, призначена для заповнення вм'ятин та інших дефектів кузова автомобіля зі сталі, оцинкованої сталі та алюмінію. Легко наноситься та легко шліфується навіть після висихання протягом ночі.

ПРОДУКТ ТА ДОБАВКИ

Bodyfiller Universal Продукт

Hardener **BPO Paste**

Хімічна основа **Bodyfiller Universal**

Поліефірна смола **BPO Paste** Органічний пероксид

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Поверхні, придатні

для обробки

Сталь

Оцинкована сталь

Алюміній

Поліефірні пластики

Примітка:

Рекомендується спочатку нанести шар епоксидного ґрунту Lesonal 2K Epoxy Primer для

оптимальної корозійної стійкості.

Не наносьте поверх 1K Etch Primer або подібних продуктів

Підготовка субстрату Ретельно очистіть поверхню знежирювачем Lesonal Degreaser.

Сухе шліфування зернистістю Р120.

Знежирити за допомогою Lesonal Degreaser.

Пропорції змішування

100 **Bodyfiller Universal**

2 **BPO Paste**



Putties (Шпаклівки)	16/11/2020			L3.02.03		
Термін придатності після змішування	3-4 хвилини при 20°C					
Очищення обладнання	Використовуйте Multi Thinners або нітроцелюлозний розчинник					
Сушіння	Сухий для шліфування	20°С 20 хв	40°С 10 хв	_		
	Уникайте температури сушіння вище 70°C					
Градація шліфувального паперу	Сухе шліфування:	Початкове шліфування P220	Фінальне шліфування Р320Видалення слідів шліфування та розширення кромки покриття.			
Наступні покриття	1K Primer Filler (RTS) 2K HS Primer Filler 2K Filler 540 (RTS) 2K High Build Filler 2K Epoxy Primer 2K Graphite Filler UV Filler (aerosol) 1K Etch Primer (RTS)			_		
Зберігання	Уникайте різких коливань температури та високого рівня вологості					
Термін придатності	1 роки при 20°C					
VOC (ЛОС - Леткі Органічні Сполуки)	2004/42/IIB(b)(250)120 Межеве значення ЄС для цього товару (категорії товару): IIB.c) у готовій до нанесення суміші становить максимум 250 г/літр VOC (ЛОС). Вміст VOC (ЛОС) в цьому продукту у готовій до використанні суміші становить максимум 120 г/літр.					



Putties (Шпаклівки) 16/11/2020 L3.02.03

item

ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ З ДОТРИМАННЯМ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ВІДПОВІДНИМ ТЕХНІЧНИМ УСТАТКУВАННЯМ

ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ: Інформація, що міститься в даній специфікації, не призначена для трактування як вичерпна і заснована на наших сучасних знаннях і чинному законодавстві. Будь-яка особа, що використовує даний продукт в будь-яких цілях, відмінних від явно зазначених у технічній інструкції, без попереднього отримання від нас письмового підтвердження відповідності продукту передбачуваним цілям, робить це на свій страх і ризик. Вживання всіх необхідних заходів щодо дотримання вимог місцевих правил та законодавства є завжди відповідальністю користувача. Користувача повинен завжди ознайомитися з Сертифікатом Безпеки (MSDS) та Технічної Інструкцією (TDS) продукту, якщо такі існують. Всі наші рекомендації або заяви, що робляться відносно цього продукту (викладені в цій специфікації чи інші) є вірними, наскільки це може бути нам максимально відомо, проте якість або стан поверхні, на яку наноситься продукт, також як і багато факторів, що впливають на використання і нанесення продукту, знаходяться поза нашим контролем. Таким чином, якщо тільки ми письмово не дали нашу угоду про протилежне, ми не приймаємо на себе будь-якої відповідальності за виконання продуктом своїх функцій, а також за будь-який збиток або шкоду, що виник в результаті застосування продукту. Всі продукти що постачаються та технічні рекомендації регламентуються нашими стандартними умовами продажу. Запитайте екземпляр цього документа і ретельно його вивчіть. Інформація, що міститься в даній специфікації, може час від часу оновлюватися в світлі нових дослідних даних та наших принципів безперервного вдосконалення. Перед використанням продукту споживач повинен упевнитися, що має в своєму розпорядженні найбільш свіжою версією цієї специфікації.

Назви марок або продуктів, згадані в даному документі, є власними або ліцензованими торговими марками AkzoNobel.

Головна організація

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com