

Двокомпонентна поліефірна шпаклівка, призначена для шпаклювання вм'ятин та нерівностей на металічних кузовних деталях. Підходить для шпаклювання на сталь.

**ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ**

100 Dynacoat Polyester Putty Extra  
2-3 Hardener

**ЧАС НАНЕСЕННЯ**

4-6 хв

**СУШІННЯ**

20-25 хвилин при 20°C

**ШЛІФУВАННЯ**

P180-P280 або P220-P320

**МОЖНА ФАРБУВАТИ**

Dynacoat Filler

**ЗАХИСТ**

Використовуйте відповідні засоби захисту органів дихання. AkzoNobel Vehicle Refinishes рекомендує використовувати респіратор із зовнішньою подачею повітря.

# ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

## DYNACOAT POLYESTER PUTTY EXTRA

### — D3.02.03 UA

<b>ПРОДУКТ ТА ДОБАВКИ</b>	Dynacoat Polyester Putty Extra Hardener (в комплекті)	
<b>ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ</b>	Putty Extra: Hardener:	Поліефірна смола Пероксид
<b>ПОВЕРХНІ, ПРИДАТНІ ДЛЯ ОБРОБКИ</b>	Сталеві Поверхні Оцинкована сталь Алюміній 2K Epoxy Primer Поліефірні пластики Dynacoat Polyester Spray filler  <b>Примітка:</b> Не наносьте Putty Extra на термопластичні акрилові покриття, washprimers та washfillers.	
<b>ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ</b>	Сталь: Знежиріть та відшліфуйте зернистістю P80 сухе шліфування Оцинкована сталь: Знежиріть та відшліфуйте зернистістю P180 сухе шліфування Алюміній: Знежиріть та відшліфуйте зернистістю P80 сухе шліфування Поліефірні ламінати: Очистіть теплою водою, знежирте та відшліфуйте P180-P280 сухе шліфування	
<b>ЗМІШУВАННЯ</b>	100 Putty Extra 2-3 Hardener	<b>Примітка:</b> Не додавайте більше затверджувача, ніж зазначено. Ретельно перемішайте, щоб отримати суміш однорідного кольору.
<b>ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ ПІСЛЯ ЗМІШУВАННЯ</b>	4-6 хвилин при 20°C	
<b>НАНЕСЕННЯ</b>	Наносити шпателем на знежирену та відшліфовану поверхню.	
<b>ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ</b>	Використовуйте очищувач Guncleaner або нітроцелюлозний розчинник.	
<b>СУШІННЯ</b>	Суша для шліфування: 20-25 хв при 20°C 10 хв при 40°C  При примусовому сушінні температура не повинна перевищувати 70°C, щоб уникнути розтріскування, пузиріння та втрати адгезії.	

**РЕКОМЕНДУЄМИЙ  
ШЛІФУВАЛЬНИЙ  
ПАПІР**

P220-320\* або P280-P360\*

\*залежить від типу використовуваного наждачного паперу

**НАСТУПНІ ПОКРИТТЯ**

Dynacoat 5+1 Filler  
 Dynacoat Filler HB 4+1  
 Dynacoat Filler HB 5+1  
 Dynacoat Filler 6100 Duo  
 Dynacoat Filler 4100  
 Dynacoat 2K Epoxy Primer  
 Dynacoat Polyester Spray filler

**ЗБЕРІГАННЯ**

Термін придатності товару визначається при зберіганні продукту в закритому вигляді при температурі 20°C.  
 Уникайте різких коливань температури.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ** 18 місяці при 20°C**ВОС (ЛОС - Леткі  
Органічні Сполуки)****2004/42/ІІВ(б)(250)120**

Межеве значення ЄС для цього товару (категорії товару): ІІВ.d) у готовій до нанесення суміші становить максимум 250 г/літр ВОС (ЛОС).  
 Вміст ВОС (ЛОС) в цьому продукту у готовій до використання суміші становить максимум 120 г/літр.

Akzo Nobel Car Refinishes B.V.  
 Адреса: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim  
 Тел: +31(0)71308-6944

**ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ З ДОТРИМАННЯМ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ  
БЕЗПЕКИ ТА ВІДПОВІДНИМ ТЕХНІЧНИМ УСТАТКУВАННЯМ**

**ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ:** Інформація, що міститься в даній специфікації, не призначена для трактування як вичерпна і заснована на наших сучасних знаннях і чинному законодавстві. Будь-яка особа, що використовує даний продукт в будь-яких цілях, відмінних від явно зазначених у технічній інструкції, без попереднього отримання від нас письмового підтвердження відповідності продукту передбачуваним цілям, робить це на свій страх і ризик. Вживання всіх необхідних заходів щодо дотримання вимог місцевих правил та законодавства є завжди відповідальністю користувача. Користувач повинен завжди ознайомитися з Сертифікатом Безпеки (MSDS) та Технічною Інструкцією (TDS) продукту, якщо такі існують. Всі наші рекомендації або заяви, що робляться відносно цього продукту (викладені в цій специфікації чи іншій) є вірними, наскільки це може бути нам максимально відомо, проте якість або стан поверхні, на яку наноситься продукт, також як і багато факторів, що впливають на використання і нанесення продукту, знаходяться поза нашим контролем. Таким чином, якщо тільки ми письмово не дали нашу угоду про протилежне, ми не приймаємо на себе будь-якої відповідальності за виконання продуктом своїх функцій, а також за будь-який збиток або шкоду, що виник в результаті застосування продукту. Всі продукти що постачаються та технічні рекомендації регламентуються нашими стандартними умовами продажу. Запитайте екземпляр цього документа і ретельно його вивчіть. Інформація, що міститься в даній специфікації, може час від часу оновлюватися в світлі нових дослідних даних та наших принципів безперервного вдосконалення. Перед використанням продукту споживач повинен упевнитися, що має в своєму розпорядженні найбільш свіжою версією цієї специфікації.

Назви марок або продуктів, згадані в даному документі, є власними або ліцензованими торговими марками AkzoNobel.

Головна організація:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.dynacoat.com](http://www.dynacoat.com)