


Технічна інформація**Wanda 620 Primer Light Grey/Dark Grey
—W2.01.03 UA**

Універсальний швидковисихаючий ґрунт в аерозольній упаковці спеціально створений для нанесення на прошліфовані місця. Ґрунт доступний у світло-сірому та темно-сірому кольорах для оптимальної покриваності фінішного покриття.



Добре струсити перед використанням




Відстань при нанесенні
12-18 см



Нанесення
2- 3 шари



Використання аерозолю
Після використання переверніть аерозоль та натисніть на сопло.



Міжшарова витримка
Між шарами: 5-10 хвилин
Перед сушінням: 5-10 хвилин



Сушіння

20°C
30 хвилин

60°C
15 хвилин



Захист

Використовуйте відповідні засоби захисту органів дихання.
AkzoNobel Vehicle Refinishes рекомендує використовувати респіратор із зовнішньою подачею повітря.

Технічна інформація**Wanda 620 Primer Light Grey/Dark Grey
—W2.01.03 UA**

Продукти та Додатки	620 Primer Light Grey/Dark Grey	
Основні компоненти	620 Primer Light Grey/Dark Grey: Фізично висихаючі смоли	
Поверхні, придатні для обробки	Існуючі поверхні Сталь Всі Wanda primers	
Підготовка Поверхні	Заключний етап шліфування, сухе шліфування: P320	
Нанесення	Нанесіть 2 або 3 одинарні шари. Дозвольте висохнути на дотик між шарами. Зазвичай це займає 5-10 хвилин за температури 20°C. На цей час можуть сильно впливати умови під час нанесення.	
Очищення обладнання	Після використання переверніть аерозоль щоб очистити сопло	
Товщина плівки покриття	25-30 µm	
Час сушіння	20°C	60°C*
	30 хвилин	15 хвилин* *температура об'єкта
Наступні покриття	Wanda Basecoats та 2K topcoats	
Зберігання	Уникайте різких коливань температури.	
Термін придатності	Термін придатності продукції визначається при зберіганні продукції в закритому вигляді 620 Primer Light Grey/Dark Grey: 1 рік при 20°C	
VOC (ЛОС - Леткі Органічні Сполуки)	2004/42/IIIB(e)(840)680 Межеве значення ЄС для цього товару (категорії товару): II B.d) у готовій до нанесення суміші становить максимум 840 г/літр VOC (ЛОС). Вміст VOC (ЛОС) в цьому продукту у готовій до нанесення суміші становить максимум 680 г/літр.	

Технічна інформація

Wanda 620 Primer Light Grey/Dark Grey —W2.01.03 UA



Akzo Nobel Car Refinishes B.V.
Адреса: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Тел: +31(0)71308-6944

ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ З ДОТРИМАННЯМ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ВІДПОВІДНИМ ТЕХНІЧНИМ УСТАТКУВАННЯМ

NOTE інформація, що міститься в даній специфікації, не призначена для трактування як вичерпна і заснована на наших сучасних знаннях і чинному законодавстві. Будь-яка особа, що використовує даний продукт в будь-яких цілях, відмінних від явно зазначених у технічній інструкції, без попереднього отримання від нас письмового підтвердження відповідності продукту передбачуваним цілям, робить це на свій страх і ризик. Вживання всіх необхідних заходів щодо дотримання вимог місцевих правил та законодавства є завжди відповідальністю користувача. Користувач повинен завжди ознайомитися з Сертифікатом Безпеки (MSDS) та Технічної Інструкцією (TDS) продукту, якщо такі існують. Всі наші рекомендації або заяви, що робляться відносно цього продукту (викладені в цій специфікації чи інші) є вірними, наскільки це може бути нам максимально відомо, проте якість або стан поверхні, на яку наноситься продукт, також як і багато факторів, що впливають на використання і нанесення продукту, знаходяться поза нашим контролем. Таким чином, якщо тільки ми письмово не дали нашу угоду про протилежне, ми не приймаємо на себе будь-якої відповідальності за виконання продуктом своїх функцій, а також за будь-який збиток або шкоду, що виник в результаті застосування продукту. Всі продукти що постачаються та технічні рекомендації регламентуються нашими стандартними умовами продажу. Запитайте екземпляр цього документа і ретельно його вивчіть. Інформація, що міститься в даній специфікації, може час від часу оновлюватися в світлі нових дослідних даних та наших принципів безперервного вдосконалення. Перед використанням продукту споживач повинен упевнитися, що має в своєму розпорядженні найбільш свіжою версією цієї специфікації.

Назви марок або продуктів, згадані в даному документі, є власними або ліцензованими торговими марками AkzoNobel.

Головна організація:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.wandarefinish.com