

## Технічна інформація

### Wanda 520 Putty Plastic

#### —W3.02.06 UA



Двокомпонентна поліефірна шпаклівка для усунення незначних пошкоджень та нерівностей на пластикових деталях. Має хорошу адгезію до пластикових поверхонь.



#### Пропорції змішування

100: 520 Putty Plastic  
2: Putty Hardener



#### Час нанесення

5-8 хвилин



#### Сушіння

30-45 хвилин при 20°C



#### Перед нанесенням ґрунта-вирівнювача

P120-P220



#### Наступні покриття

Wanda 1K Plastic Primer  
Wanda Fillers



#### Захист

Використовуйте відповідні засоби захисту органів дихання.  
AkzoNobel Vehicle Refinishes рекомендує використовувати респіратор із зовнішньою подачею повітря.

# Технічна інформація

## Wanda 520 Putty Plastic

### —W3.02.06 UA



---

**Продукти та  
Добавки**

520 Putty Plastic  
Putties Hardener (в комплекті)

---

**Основні  
компоненти**

520 Putty Plastic: Поліефірна смола  
Hardener: Пероксид

---

**Поверхні,  
придатні для  
обробки**

Пластикові частини

---

**Підготовка  
поверхні**

Пластики: Відшліфувати наждачним папером із зернистістю P80-P180 та  
знежирити антистатичним знежирювачем

---

# Технічна інформація

## Wanda 520 Putty Plastic

### —W3.02.06 UA



**Пропорції  
Змішування** 100: 520 Putty Plastic  
2: Putty Hardener

**Примітка:** Не додавайте більше затверджувача, ніж зазначено. Ретельно перемішайте, щоб отримати суміш однорідного кольору

**Термін  
придатності після  
змішування** 5-8 хвилин при 20°C

**Нанесення** Наносити шпателем на знежирену та відшліфовану поверхню.

**Очищення  
обладнання** Використовуйте Wandabase Guncleaner

**Час сушіння** Сухий для шліфування: При 20°C час сушіння 30-45 хвилин

При примусовому сушінні температура не повинна перевищувати 70°C, щоб уникнути розтріскування, пузиріння та втрати адгезії.

**Рекомендуєий  
Шліфувальний  
папір** Сухе шліфування: P220-P320

**Наступні  
покриття** 600 Filler 4:1  
610 1K Plastic Primer  
620 Primer Light Grey / Dark Grey  
630 2K Epoxy Primer  
640 Filler Multi Grey  
650 Filler HB 5:1  
670 Filler HB 4:1 Grey

**Зберігання** Уникайте різких коливань температури.

**Термін  
придатності** Термін придатності продукції визначається при зберіганні продукції в закритому вигляді  
520 Putty Plastic: 18 місяців при 20°C

**VOC (ЛОС - Леткі  
Органічні  
Сполуки)** 2004/42/ІІВ(b)(250)120  
Межеве значення ЄС для цього товару (категорії товару): ІІВ.d) у готовій до нанесення суміші становить максимум 250 г/літр VOC (ЛОС). Вміст VOC (ЛОС) в цьому продукту у готовій до використання суміші становить максимум 120 г/літр

# Технічна інформація

## Wanda 520 Putty Plastic

### —W3.02.06 UA



Akzo Nobel Car Refinishes B.V.  
Адреса: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim  
Тел: +31(0)71308-6944

**ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ З ДОТРИМАННЯМ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ВІДПОВІДНИМ ТЕХНІЧНИМ УСТАТКУВАННЯМ**

NOTE інформація, що міститься в даній специфікації, не призначена для трактування як вичерпна і заснована на наших сучасних знаннях і чинному законодавстві. Будь-яка особа, що використовує даний продукт в будь-яких цілях, відмінних від явно зазначених у технічній інструкції, без попереднього отримання від нас письмового підтвердження відповідності продукту передбачуваним цілям, робить це на свій страх і ризик. Вживання всіх необхідних заходів щодо дотримання вимог місцевих правил та законодавства є завжди відповідальністю користувача. Користувач повинен завжди ознайомитися з Сертифікатом Безпеки (MSDS) та Технічної Інструкцією (TDS) продукту, якщо такі існують. Всі наші рекомендації або заяви, що робляться відносно цього продукту (викладені в цій специфікації чи інакше) є вірними, наскільки це може бути нам максимально відомо, проте якість або стан поверхні, на яку наноситься продукт, також як і багато факторів, що впливають на використання і нанесення продукту, знаходяться поза нашим контролем. Таким чином, якщо тільки ми письмово не дали нашу угоду про протилежне, ми не приймаємо на себе будь-якої відповідальності за виконання продуктом своїх функцій, а також за будь-який збиток або шкоду, що виник в результаті застосування продукту. Всі продукти що постачаються та технічні рекомендації регламентуються нашими стандартними умовами продажу. Запитайте екземпляр цього документа і ретельно його вивчіть. Інформація, що міститься в даній специфікації, може час від часу оновлюватися в світлі нових дослідних даних та наших принципів безперервного вдосконалення. Перед використанням продукту споживач повинен упевнитися, що має в своєму розпорядженні найбільш свіжою версією цієї специфікації.

Назви марок або продуктів, згадані в даному документі, є власними або ліцензованими торговими марками AkzoNobel.

Головна організація:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.wandarefinish.com](http://www.wandarefinish.com)