

ПРОТОКОЛ № 218-Б от 23.07.2024

испытаний бетона монолитных конструкций неразрушающим методом

Объект: Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по адресу: Московская область, г. о. Подольск, ул. Строителей, з/у 12. Заказчик испытаний: ООО «СтройМонтажАльянс».

Метод испытаний: отрыв со скалыванием по ГОСТ 22690-2015, прибор ОНИКС-ОС № 1532 (поверка до 12.03.2025). Оценка прочности — по ГОСТ 18105-2018, схема В.

Результаты испытаний:

№	Конструкция, место испытания	Дата бетонирования	Дата испытания	Средняя прочность, МПа	Класс бетона по проекту	% от проектной
1	Фундаментная плита ФМ-1 в/о 1-3/А-Г на отм. -2.700	18.06.2024	16.07.2024	33,4	B25	102 %
2	Фундаментная плита ФМ-1 в/о 3-5/А-Г на отм. -2.700	20.06.2024	18.07.2024	32,9	B25	100 %
3	Фундаментная плита ФМ-1 в/о 5-7/А-Г на отм. -2.700	24.06.2024	22.07.2024	31,8	B25	97 %

Заключение: прочность бетона фундаментной плиты ФМ-1 в испытанных участках соответствует проектному классу бетона по прочности на сжатие B25 с учётом возраста бетона.

Испытания провёл: инженер-лаборант Семёнов К. А. _____

Начальник лаборатории: Дорофеева Л. В. _____

Протокол распространяется только на испытанные участки конструкций.

Демонстрационный пример: объект, организации, лица и реквизиты вымышлены.