
Experiment
HSE06+SOC at the Hall concentration (no adjustable parameter)
(a)
Pb2Sb2Te5 (p-type)
Hall: p = 1.0×10^21 cm^−3 (flagged)
rms deviation 23 μV K^−1
(b)
Pb2Bi2Te5 (n-type)
Hall: n = 8.1×10^19 cm^−3
rms deviation 90 μV K^−1
(c)
Sn2Sb2Te5 (p-type)
Hall: p = 1.7×10^21 cm^−3 (flagged)
rms deviation 5 μV K^−1
(d)
Sn2Bi2Te5 (p-type)
Hall: p = 9.1×10^20 cm^−3
rms deviation 13 μV K^−1
S (μV K^−1)
T (K)