

	Trial 1	Trial 2	Trial 3	Average
Liner 2 80%	-19.4 ± 1.7	-20.5 ± 2.4	-21.4 ± 1.6	-20.4 ± 0.6
Liner 2 100%	-26.4 ± 1.8	-23.6 ± 2.9	-26.4 ± 2.3	-25.5 ± 0.9
Liner 2 120%	-28.0 ± 2.8	-29.2 ± 2.7	-25.7 ± 2.9	-27.6 ± 1.0

Table 1: Steady-state Y displacements (μm) for Liner 2 (thick galvanized steel) with varying liner lengths.