dekoral® Техническая спецификация

Besposrednio Na Rdze

Антикоррозионная эмаль прямо на ржавчину



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Антикоррозионная эмаль — это современная эмаль прямого верхнего покрытия, предназначенная для стальных, железных, чугунных и медных деталей без необходимости предварительного нанесения грунтовки или грунтовочных красок. Особенно рекомендуется для окраски ворот, заборов, перил и садовой мебели. Идеально подходит для обновления старых поверхностей, покрытых ржавчиной. Рекомендуется как для внутреннего, так и для наружного применения.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 9 лет защиты
- простота использования
- 3 в 1: грунтовка, подложка и финишное покрытие в одном
- отличная адгезия
- гладкое покрытие
- не содержит ксилена и ПАУ
- защищает от экстремальных погодных условий с превосходной защитой от УФ-излучения
- длительный декоративный эффект

Система защиты от коррозии с тройной функцией:

- герметичный барьер защищает основание от влаги,
- гибкое покрытие гарантирует устойчивость к ударам и отслаиванию,
- ингибитор коррозии активно подавляет рост коррозии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвета	20 готовых цветов (11 глянцевых, 5 полуматовых, 2 матовых, 1 с молотковым эффектом, 1 металлик)
Внешний вид покрытия	глянцевая, полуматовая, матовая, кованая, металлическая
Вязкость по Брукфилду RVT, 20±2°C, [vПас]	500 to 5000
Плотность, 20±0,5°C, [г/см³]	0.910 to 1.210

ПРИМЕНЕНИЕ

Количество слоев	2-3
Время высыхания слоя (темп.+23°±2°C)	24 (на отлип - 3 часа)
Нанесение второго слоя	от 1 часа до 24 часов
Способ нанесения	Валик, распылитель, кисть
Расход	до 9 m^2/л
Разбавитель	EKO-1, разбавитель для фталевых изделий общего применения

ПРЕДВАРИТИЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

- Очистите стальные и чугунные поверхности, обезжирив их, удалив пыль, хлопья

ТОО «Тиккурила», Республика Казахстан, г. Алматы, 050062, г. Алматы, ул. Кабдолова, 16, тел. +7 (727)333-58-88, факс. +7 727 3337238, info.kz@tikkurila.com За дополнительной информацией и актуальной документацией обращайтесь по телефону доверия 8-800-070-18-05, dekoral-paints.kz



ржавчины и старую отслаивающуюся краску с помощью проволочной щетки, наждачной бумаги или электроинструментов.
- Заматируйте большие и гладкие поверхности.
- При ремонте лакокрасочного покрытия зачистите старые слои наждачной бумагой и очистите их от пыли.
- Удалите отслаивающиеся и потрескавшиеся слои.

ОКРАСКА



- Тщательно перемешайте продукт перед использованием. Неправильное перемешивание/смешивание может привести к изменению цвета и уровня блеска готового покрытия и/или потере разработанного (металлического молоткового) эффекта отделки.
- При необходимости разбавьте продукт разбавителем EKO-1 (до 3% об./об.).
- Наносите кистью или валиком.
- Наносите в 2–3 слоя, чтобы обеспечить длительную антикоррозионную защиту. Повторное покрытие наносите не менее чем через 24 часа. Небольшие поверхности можно перекрывать примерно через 1 час.
- Общая толщина сухого слоя должна составлять от 120 до 200 микрон.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



- Если продукт имеет полуглянцевую отделку, окончательный вид покрытия проявляется примерно через 2 недели после нанесения.
- Краску следует наносить при температуре окружающего воздуха и подложки от +10 °C до +25 °C. Низкая температура и высокая влажность воздуха увеличивают время высыхания покрытия. Нанесение при температуре выше +25 °C может привести к неправильному растеканию и быстрому испарению растворителя, что снизит долговечность покрытия. Температура подложки должна превышать точку росы минимум на 3 °C.
- Температура наносимого продукта должна находиться в диапазоне от +10 °C до +25 °C.
- Проветривайте помещение во время и после покраски, пока не исчезнет специфический запах. После этого помещение готово к использованию.
- Очистите инструменты после работы универсальным фталевым разбавителем.
- Покрытие полностью затвердевает через 7 дней после нанесения последнего слоя.
- Цветовой тон и уровень блеска могут немного отличаться между отдельными партиями продукта. Чтобы избежать различий в цвете, покройте всю рабочую поверхность продуктом из одной партии. Если используются продукты из разных партий, рекомендуется сначала смешать их.
- Разработанное эмалевое покрытие будет стареть в процессе использования (терять блеск, выцветать и мелеть поверхность), что является естественным процессом. Интенсивность процесса будет зависеть от рабочей среды. Это не снизит антикоррозионные свойства покрытия.
- 9 лет антикоррозионной защиты:
- Долговечность определена для уровня коррозионной активности C2 с использованием мин. 2 слоев и 100 мкм на каждом слое (в соответствии с EN ISO 12944-5).
- Нанесение на надлежащим образом подготовленные металлические основания.
- Несоблюдение рекомендаций настоящего технического паспорта продукта освобождает производителя от любой ответственности за качество покрытия.

Рекомендации по охране труда и пожарной безопасности	Следуйте рекомендациям, приведенным на упаковке. Подробную информацию можно найти в Паспорте безопасности.
Содержание ЛОС	Предельное содержание ЛОС в соответствии с Директивой 2004/42/EC (кат. A/i/FR): 500 г/л (2010). Максимальное содержание ЛОС в продукте: 500 г/л
Условия хранения	Хранить при температуре: 0-30°C.
Срок хранения	36 месяцев со дня производства
Фасовка	0.65л

Информация в этой технической спецификации была подготовлена в соответствии со знаниями и действительна на дату выпуска. ТОО «Тиккурила» не несет ответственности за любой ущерб, причиненный неправильным хранением, транспортировкой или применением и использованием продукта. Информация, представленная в Техническом паспорте, не должна рассматриваться как гарантия качества описанного в нем продукта. Компания оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без предварительного уведомления.

ТОО «Тиккурила», Республика Казахстан, г. Алматы, 050062, г. Алматы, ул. Кабдолова, 16, тел. +7 (727)333-58-88, факс. +7 727 3337238, info.kz@tikkurila.com За дополнительной информацией и актуальной документацией обращайтесь по телефону доверия 8-800-070-18-05, dekoral-paints.kz