Fontefire WF Clear

ОПИСАНИЕ

Водоразбавляемый вспучивающийся лак для древесины с высокими огнезащитными свойствами. При воздействии тепла Fontefire WF Clear расширяется и образует изолирующий слой пены.



СВОЙСТВА

- Продукт имеет класс B-s1, d0, в соответствии со стандартом EN 13501-1:2007 + A1:2009.
- Fontefire WF Clear высыхает как в естественных условиях, так и при повышенных температурах (с использованием сушильной камеры).
- Прозрачный белый цвет Fontefire WF Clear подчеркивает красоту и структуру древесины.

Рекомендуется в качестве огнезащитного лака для различных деревянных поверхностей внутри помещений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Доля нелетучих веществ (Сухой остаток) по объему (%) 51%

Доля нелетучих веществ (Сухой остаток) по массе (%) 44%

Плотность 1.2 кг/л

Рекомендуемая толщина пленки и теоретический расход

Рекомендуемая толщина нанесения		Теоретический расход
Мокрый слой	Сухой слой	
200 г/м²	74 мкм	5.9 м²/л

Данные приведены для неразбавленной краски. Практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, подготовки поверхности, формы изделия, квалификации маляра и других факторов.
Рекомендуемый расход ЛКМ – 2 x 100 г/м².

Время высыхания

Показатель (ТМП=100 г/м²)	Температурный диапазон	
	+23°C	**+50°C**
Сухая «от пыли», спустя	20–25 мин	5–10 мин
Сухая «на ощупь», спустя	25–30 мин	10 мин
Межслойная выдержка	12 ч	1 ч

Fontefire WF Clear

Материал рекомендуется сушить с использованием сушильной камеры.
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха, вентиляции и других факторов.

Цвет Прозрачный белый.

Fontefire WF Clear

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Очистить окрашиваемую деревянную поверхность от грязи, пыли, плесени, грибковой синевы и посторонних включений. Влажность древесины должна быть ниже 18% для наружных деревянных поверхностей и ниже 15% для внутренних деревянных поверхностей. Перед окрашиванием деревянная поверхность должна быть отшлифована шкуркой шлифовальной (наждачной бумагой) с зернистостью P150-320. После шлифования с поверхности необходимо удалить всю образовавшуюся пыль и загрязнения. Внимание! Продукт используется для окраски новых деревянных поверхностей.
Рекомендуемые финишные покрытия	Akvilac WF 10 (70 g/m²), Akvi Top DS 25 (100 g/m²). Akvilac WF (60-70 г/м²), Akvi Top DS 25 (100 г/м²)
Условия при нанесении	Все окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. В процессе нанесения и сушки температура материала, воздуха и обрабатываемой поверхности должна быть не ниже +15ºC. Относительная влажность воздуха - 20-60%.
Нанесение	Тщательно перемешайте продукт перед использованием. Избегайте перемешивания высокооборотистым оборудованием. Избегайте образоваения пены. Вакуумное нанесение: согласно инструкции производителя оборудования. Безвоздушное распыление: продукт не требует разбавления. Рекомендуемый диаметр сопла: 0.015"- 0.026" (угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции) Давление: 60-80 бар Комбинированное распыление: продукт не требует разбавления. Рекомендуемый диаметр сопла: 0.013"- 0.015" (угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции) Давление: 40-80 бар Вспомогательное давление воздуха: 1-3 бар Нанесение щеточной машиной: продукт не требует разбавления. Древесина содержит смолу и другие красящие экстрактивные вещества, особенно в сучках. Колебания температуры и влажности могут вызвать изменение цвета лакокрасочного покрытия в этих местах. Температура штабелирования окрашенных объектов должна быть ниже 30ºC. Для укладки готовых окрашенных деревянных панелей следует использовать изолирующую пену.
Разбавитель	Вода
Очистка инструментов	Вода
ЛОС	Содержание летучих органических веществ (ЛОС) в краске составляет 13 г/л.

Fontefire WF Clear

ОХРАНА ТРУДА

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения.

Len na priemyselné použitie.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.