

TIKKURILA

VALTTI PLUS COLOR

ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ ЛАЗУРЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ТИП

Стойкая лазурь для деревянных поверхностей. Легко впитывается в древесину, подчеркивая ее структуру. Обеспечивает усиленную защиту от ультрафиолета и влаги, благодаря чему поверхность становится более устойчивой к атмосферным воздействиям. Доступна богатая палитра колеровки. 73% от общего органического углерода в составе Tikkurila Valtti Plus Color заменены на био-компоненты (их количество измеряется в соответствии с ASTM D6866-18). Это означает что 17% от общего состава продукта получено из возобновляемых растительных источников.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Наружные стены и заборы. Деревянные конструкции из неокрашенной древесины или ранее обработанные лессирующими составами.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для наружных поверхностей из бревна, гладкой и пиленой древесины, пропитанной и термически модифицированной древесины — при соблюдении инструкций по применению.

EPD Verified

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

VALTTI PLUS COLOR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход	4-8 м²/л – по пиленным поверхностям; 8-12 м²/л – по строганным поверхностям.
Разбавитель	Вода. Продукт не следует разбавлять.
Способ нанесения	Кисть
Время высыхания	Сухо на ощупь через 4–5 часов. Повторное нанесение возможно через 24 часа. В течение первых нескольких дней избегайте механического воздействия, поскольку поверхность ещё не достигла своей окончательной твёрдости.
Плотность (кг/л)	Ориентировочная плотность: 1,0 кг/л по стандарту ISO 2811.
Сухой остаток по объему (%)	23.5
Предельная величина ЛОС	Предельно допустимое значение содержания ЛОС (летучих органических соединений) в ЕС для категории A/e составляет 130 г/л (2010). Valtti Plus Color содержит не более 130 г/л, что соответствует установленным нормативам.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

VALTTI PLUS COLOR

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть ниже 20%. Во время обработки и высыхания температура воздуха, поверхности и продукта должна быть не ниже 5ºC и относительная влажность воздуха – не выше 80%. Наилучшие условия для работ - безветренная, пасмурная и сухая погода с температурой от 10 до 20°C.

Предварительная подготовка

Необработанные поверхности:
Очистите поверхность от грязи, пыли и рыхлого материала с помощью стальной или жёсткой щётки. Заплесневелые участки промойте средством для удаления плесени Tikkurila Homeenpoisto согласно инструкции. Грунтуйте поверхности на как можно более раннем этапе строительства с использованием грунтовочного масла Tikkurila. Защитите растения от попадания грунтовки.

Поверхности, ранее обработанные полупрозрачным продуктом:
Удалите рыхлый материал и потемневшую древесину с помощью скребка и/или стальной щётки. Очистите поверхность и при необходимости промойте средством Homeenpoisto для удаления плесени. Грунтуйте участки с открытой древесиной грунтовочным маслом Tikkurila. Если на поверхности древесины осталась прозрачная, возможно глянцевая плёнка, удалите её или тщательно отшлифуйте.

Грунтование

На как можно более раннем этапе строительства на всю внешнюю древесину,
которая не прошла предварительную обработку или вакуумную пропитку одобренным антисептиком,
следует нанести рекомендуемое грунтовочное масло Tikkurila.
Особое внимание следует уделить обработке торцевых срезов —
наносите масло обильно, чтобы обеспечить равномерную защиту и впитывание.

Окраска

Перед началом работ зарезервируйте достаточное количество колерованного Valtti Plus Color в одной ёмкости, чтобы избежать различий в оттенке.
Тщательно перемешайте продукт перед применением и периодически перемешивайте в процессе работы.
Наносите состав равномерно и непрерывно по всей длине бревна или по нескольким доскам за раз, избегая нахлёстов.
Торцы древесины обрабатывайте особенно тщательно.
Для новых поверхностей наносите два тонких слоя — как на строганную, так и на бревенчатую древесину.
В рамках ухода обрабатывайте поверхность в 1–2 слоя, в зависимости от состояния.
Всегда используйте колерованный продукт для обработки новой древесины.
Регулярно проверяйте состояние покрытия и при необходимости проводите обновляющую обработку, особенно когда лазурь начинает изнашиваться.
Интервал ухода зависит от местоположения, ориентации фасада по сторонам света и погодных условий.
Перед нанесением также проверьте состояние бревен и целостность конструкции.
Данный продукт не рекомендуется использовать для древесины с высоким содержанием танинов,
например, дуба или экзотических пород: мербау, кедр, меранти и др.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

VALTTI PLUS COLOR

Эксплуатация поверхности

Обращайтесь с окрашенной поверхностью осторожно, так как продукт достигает окончательной твёрдости и прочности примерно через четыре недели при нормальных условиях. Если очистка необходима вскоре после нанесения, используйте мягкую щётку, швабру или влажную чистящую ткань.

Не ранее чем через месяц после окрашивания загрязнённую поверхность можно очистить с помощью средства Talon Huoltopesu для ухода (1 часть Huoltopesu на 10 частей воды). Пятна и сильно загрязнённые участки очищайте более концентрированным раствором Talon Huoltopesu и воды (1:1). После мойки тщательно промойте поверхность водой и дайте ей высохнуть.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

ТОО Тиккурила • 050062 • г.Алматы, ул. Кабдолова, 16 • Тел: +7 (727) 333 58 88 • info.kz@tikkurila.com