dekoral® Техническая спецификация

Podklad Antykorozyjny

Антикоррозионная грунтовка



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Антикоррозионная грунтовка предназначена для обработки металлоконструкций, стальных и чугунных поверхностей, а также изделий из меди и алюминия в качестве грунтовочного слоя перед нанесением финишного покрытия (алкидные эмали, хлоркаучуковые эмали) как внутри помещений, так и под открытым небом. Грунтовка может использоваться для временной защиты от коррозии во время транспортировки и хранения. Грунтовка образует матовое покрытие, характеризующееся отличными антикоррозионными свойства и стойкостью к механическому воздействию. При применении с эмалью Dekoral Chlorokauczuk грунтовка обеспечивает надежную защиту металла от коррозии (в коррозионной среде класса C2 H по стандарту ISO 12944 PN-EN). Грунтовку также рекомендуется использовать перед нанесением таких финишных эмалей, как высокоукрывистая эмаль для дерева и металла Dekoral Emakol или быстросохнущая эмаль Express Top.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- •Базовая защита металла
- •Ударопрочность
- •Высокая прочность и гибкость покрытия
- •Быстрое высыхание
- •Высокая эффективность
- •Отличная защита от коррозии в тандеме с финишной эмалью
- •Покрытие, устойчивое к высоким температурам: до +100°C
- •Система защиты от коррозии выполняет две функции: водонепроницаемый барьер защищает основание от проникновения влаги, тогда как антикоррозийная добавка активно борется с образованием ржавчины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвета	3 (сурик, светло-серый, черный)
Внешний вид покрытия	Матовый
Вязкость по Брукфильду, RVT, 20 ±2°C, [мПа*с]	60 ÷ 120
Плотность при температуре 20 ± 0,5°C, [г/см3]]	1,45

ПРИМЕНЕНИЕ

Количество слоев	1-2
Время высыхания слоя (темп.+23°±2°C)	24 ч
Нанесение второго слоя	после 18 часов
Способ нанесения	Валик, распылитель, кисть
Расход	До 11 м2/л
Разбавитель	Для алкидных продуктов общего назначения

ПРЕДВАРИТИЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

• Стальные и чугунные поверхности тщательно очистить от ржавчины и

ТОО «Тиккурила», Республика Казахстан, г. Алматы, 050062, г. Алматы, ул. Кабдолова, 16, тел. +7 (727)333-58-88, факс. +7 727 3337238, info.kz@tikkurila.com За дополнительной информацией и актуальной документацией обращайтесь по телефону доверия 8-800-070-18-05, dekoral-paints.kz



отслаивающегося старого покрытия до чистого основания.

- Окрашиваемые поверхности должны быть сухими, очищенными от механических загрязнений, жира и пыли.
- Зачистить алюминиевые и медные поверхности мелкозернистой наждачной бумагой, шлифовальную пыль удалить, поверхность обезжирить алкидным разбавителем общего назначения.

	Продукт	Количество слоев	Толщина одного сухого слоя [мкм]
Грунтовка	Антикоррозионная грунтовка Dekoral	2	65
Финишное покрытие	Dekoral Chlorokauczuk	1	70

ОКРАСКА



- Перед применением краску тщательно перемешать.
- В зависимости от подверженности покрытия воздействию погодных условий и механическим повреждениям потребуется 1-2 слоя грунтовки. Рекомендуемая толщина сухого слоя – 40-65 мкм.
- При необходимости разбавить продукт разбавителем (не более 3% от объема).
- Во время нанесения и высыхания температура воздуха и основания должна быть от +5°C до +25°C и минимум на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.

СИСТЕМА ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ КОРРОЗИОННОЙ СРЕДЫ КАТЕГОРИИ C2 (согласно стандарту PN-EN ISO 12944-2), длительный срок службы (согласно стандарту PN-EN ISO 12944-1).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Низкая температура и высокая влажность воздуха увеличивают время высыхания. Если работы проводятся при температуре выше +25°C, это может привести к ненормативному расходу краски и быстрому испарению растворителя, что оказывает негативное влияние на долговечность и срок службы покрытия.
- Финишную краску наносить через 24 часа (за исключением хлоркаучуковых красок, для которых время выдержки составляет не менее 72 часов).
- Антикоррозионную грунтовку не рекомендуется использовать для обработки оцинкованных поверхностей.
- Слои грунтовки могут незначительно отличаться по цвету и степени блеска. Чтобы избежать отклонений в цвете, нанесите на всю рабочую поверхность грунтовку одной партии. При использовании грунтовки из нескольких партий рекомендуется всё перемешать.
- Антикоррозионная грунтовка не является финишным покрытием.
- Изготовитель не несет ответственности за качество покрытия в случае несоблюдения рекомендаций, содержавшихся в данной спецификации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Правила техники безопасности и противопожарной защиты	Проветривайте помещения во время и после покраски до исчезновения характерного запаха. Храните в недоступном для детей месте. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу — покажите упаковку или этикетку. Держите емкость плотно закрытой. Следуйте инструкциям на упаковке. Более подробную информацию см. в Паспорте безопасности.
Содержание ЛОС	Предельные значения ЛОС согласно Директиве 2004/42/EC для данного продукта (кат. A/i/FR): 500 г/л (2010). Максимальное содержание ЛОС в продукте – 500 г/л.
Условия хранения	Хранить при температуре: 0–30°C. Защищать от морозов.
Срок хранения	36 месяцев со дня производства
Фасовка	0,5 л | 0,9 л | 5 л | 10 л

ТОО «Тиккурила», Республика Казахстан, г. Алматы, 050062, г. Алматы, ул. Кабдолова, 16, тел. +7 (727)333-58-88, факс. +7 727 3337238, info.kz@tikkurila.com За дополнительной информацией и актуальной документацией обращайтесь по телефону доверия 8-800-070-18-05, dekoral-paints.kz

dekoral® Техническая спецификация

Информация в этой технической спецификации была подготовлена в соответствии со знаниями и действительна на дату выпуска. ТОО «Тиккурила» не несет ответственности за любой ущерб, причиненный неправильным хранением, транспортировкой или применением и использованием продукта. Информация, представленная в Техническом паспорте, не должна рассматриваться как гарантия качества описанного в нем продукта. Компания оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без предварительного уведомления.

ТОО «Тиккурила», Республика Казахстан, г. Алматы, 050062, г. Алматы, ул. Кабдолова, 16, тел. +7 (727)333-58-88, факс. +7 727 3337238, info.kz@tikkurila.com За дополнительной информацией и актуальной документацией обращайтесь по телефону доверия 8-800-070-18-05, dekoral-paints.kz